

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Tužidlo pre vodouriediteľné systémy ADLER na lakovanie okien a vchodových dverí na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8249000210



Všeobecne

Tužidlo bez obsahu izokyanátu na báze polymérneho aziridínu. Poskytuje flexibilitu a všestrannosť v procese spracovania s dobou spracovateľnosti 24 hodín.


Oblasti použitia

Tužidlo pre vodouriediteľné 2K materiály určené na povrchovú úpravu okien a vchodových dverí.



SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) ihneď po pridaní do laku opatrne vmiešať.
- Natužená zmes aj moridlá sa musia spracovávať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky vedú k tvorbe defektov vo filme a k zníženiu príľnavosti, rovnako ako k zhoršeniu odolnosti voči poveternostným vplyvom a stability farebného odtieňa.

Pomer miešania

100 hmotnostných dielov laku
7 hmotnostných dielov Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) možno použiť v nasledujúcich produktoch:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
Aquawood Diamond-Top D (5090)
Aquawood Diamond-Top L (5196)
Aquawood Diamond Pearl (5091)
Aquawood Protor-Base D (5806)
Aquawood Protor-Base L (5807)
Aquawood Protor-Finish D (5808)
Aquawood Protor-Finish L (5809)
Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
Aquawood Intercare Isogrip (5505)
Polyprimer 2K SQ (5463)
Polycolor Pro 2K Pearl (5085)

Produkt môže byť použitý výlučne s tužidlom Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) v uvedenom pomere miešania. Odchýlky vedú k poruchám filmu a priľnavosti.

Po rozmiešaní odporúčame počkať pred spracovaním cca 10 min na zlepšenie odplynenia zmesi.

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

Doba spracovateľnosti


24 hod.

Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

Zvýšená teplota skracaje dobu spracovateľnosti.

POKyny PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

280 g, 770 g, 1.1 kg, 9 kg

ĎALŠIE POKyny**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 6 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Nádobu vždy okamžite uzavrite, aby nedošlo k vniknutiu vlhkosti.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.