

## ADLER Floor-Start

## 42110

**Základní lak na dřevo na vodní bázi určený na parkety a dřevěné podlahy pro kutily a řemeslné použití.**

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecné informace

Transparentní, nežloutnoucí základní lak na parkety bázi polyuretan-akrylátové disperze. Produkt se vyznačuje velmi dobrým izolačním účinkem ve dřevě obsažených látek, nízkému bobtnání dřevních vláken dřeva a sníženým slepováním podlahových pásů.

#### Speciální vlastnosti a zkušební normy

- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+




#### Oblasti použití



Jako základní lak pro středně až silně namáhané dřevěné podlahy a parkety, zejména v soukromých obytných prostorech. V kombinaci s vhodným vrchním lakem splňuje zařazení do třídy zatížení A (mírné namáhání) a B (silné namáhání) podle ÖNORM C 2354.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Produkt prosím před použitím rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro nanášení se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %
- Dbejte na rovnoměrné nanášení laku.
- Aby se zabránilo změně barvy a vzniku skvrn, nesmí se během nanášení vytvářet kaluže.
- Materiál nesmí být rozlit přímo na podlahu a následně rozetřen. Zpracování pouze z balení s nástroji určenými pro nanášení.
- Aby se zabránilo černému zbarvení od znečištění kovem (zejména na dubovém dřevě), lze upravit Floor-Start 42110 s 2 až 4 hmotnostními procenty ADLER Additiv-Lösung M 90697. Směs může být použita po dobu jednoho týdne.

**Technika nanášení**

Způsob nanášení	Válečkování (Váleček s krátkým vlasem)	Natírání (měkkým štětcem na akrylové barvy)
Vydatnost na jednu vrstvu (m <sup>2</sup> /l)	8 - 10	

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nánosem.

**Doba schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přelakovat	po cca 2 hod.
----------------	---------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dobré větrání místnosti.

Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

**Čištění pracovních nástrojů**

Ihned po použití vodou.

Pro odstranění naschlých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER Abbeizer Express 8313000300.

**PODKLAD****Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřeviny (masivní dřevo)

**Kvalita podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

**Vlhkost dřeva**

**Listnaté dřeviny:** max. 12 % ± 2 %

**Jehličnaté dřeviny:** 15 % ± 2 %

**Příprava podkladu**

Broušení zrnitostí P 120 – 150

Pokud jsou malé praskliny a spáry, vyplňte je směsí 1 hmotnostního dílu brusného prachu a přibližně 2 hmotnostních dílů ADLER Floor-Fill 42109. Po cca 1 hod. schnutí přebruste vytmelená místa zrnitostí P 120.

Dbejte prosím pokynů v technických listech jednotlivých produktů.

**SKLADBA NANÁŠENÍ****Základování**

1x ADLER Floor-Start 42110

Mezischnutí: cca 2 hod.

**ADLER Floor-Start 42110 nebrousit.**

Dbejte prosím pokynů v technických listech jednotlivých produktů.

**Nanášení mezivrstvy**

1x ADLER Floor-Classic 42120 ff nebo 1x ADLER Floor-Finish 42140 ff

Mezioperační schnutí: cca 4 hod.

**Mezibroušení**

Před vrchním nátěrem proveďte mírné mezibroušení zrnitostí P 240 nebo použijte brusnou mřížku o zrnitosti P 120 nebo jemnější.

Delší doba schutí (ideálně přes noc) zlepšuje broušitelnost.

Pozor na probroušení!

Odstraňte prach vzniklý broušením.

**Vrchní nátěr**

1x ADLER Floor-Classic 42120 ff nebo 1x ADLER Floor-Finish 42140 ff


Dbejte prosím pokynů v technických listech jednotlivých produktů.

**POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ****Velikosti balení**

1 l, 5 l

**Doplňkové produkty**

ADLER Floor-Fill 42109  
ADLER Floor-Classic 42120 ff  
ADLER Floor-Finish 42140 ff  
ADLER Abbeizer Express 8313000300  
ADLER Additiv-Lösung M 90697

**DALŠÍ POKYNY****Trvanlivost/skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

**GISCODE**

W2+

**Bezpečnostně-technické informace**

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu [www.adlercesko.cz](http://www.adlercesko.cz).

Při broušení používejte minimálně prachový filtr P2 jako osobní ochranné prostředky, které chrání před prachem z broušení.