


ADLER 2K-Acryl-Fensterfüller HighRes Weiß

43712

(dvousložkový akrylový plnič na okna bílý)



Popis produktu

Vodou ředitelný, rychleschnoucí stříkací plnič na bázi speciální akrylové disperze pro řemeslníky a průmysl. Velmi dobře brousitelný a plnivý, neobsahuje biocidy. Nízký obsah organických rozpouštědel.

Speciální vlastnosti

Zpracovává se jako dvousložkový. Složka tvrdidla: alifatický polyizokyanát, obzvláště lehce zpracovatelný. Obsahuje speciální plniva pro izolaci vodou rozpustných extraktivních látek.

Značkovací identifikátory na bázi nanotechnologií umožňují pozdější prokázání správné aplikace.

Oblasti použití

Okna a vchodové dveře. Přesné informace o složení a fyzikálních vlastnostech najdete v našem bezpečnostním listu.

Způsob nanášení

Stříkáním (Airless, Airmix) v dodané konzistenci, 80 – 100 bar, přídavný vzduch: cca 1,5 bar

Impregnace

Aquawood TIG HighRes Bílý 57520 nebo Aquawood TIG HighRes Universal 57631 a násl. (viz technické listy)

Schnutí mezi jednotlivými vrstvami nejméně 4 hodiny.

Mezivrstva

ADLER Aquawood Intermedio HighRes MF tauchfertig (*k nanášení máčením*) 59119 a/nebo

ADLER 2K-Acryl-Fensterfüller HighRes Weiß (*dvousložkový akrylový plnič na okna bílý*) 43712 (viz technické listy)

Tloušťka mokré vrstvy 150 – 200 µm

Mezibrus zrnitostí 280

Vrchní nátěr

Akrylový stříkací lak ADLER Acryl-Spritzlack 43207 (viz technický list)

Tloušťka mokré vrstvy 150 – 200 µm

Přesné popisy skladeb pro různé druhy dřeva jsou popsány ve Směrnících pro povrchovou úpravu oken.

Poměr míchání

100 hmot. dílů ADLER 2K-Acryl-Fensterfüller HighRes
Weiß (*dvousložkový akrylový plnič na
okna bílý*) 43712
5 hmot. dílů tvrdidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

nebo:

100 obj. dílů ADLER 2K-Acryl-Fensterfüller HighRes
Weiß (*dvousložkový akrylový plnič na
okna bílý*) 43712
6 obj. dílů tvrdidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Tvrdidlo ADLER Aqua-PUR-Härter pomalu přidávejte za stálého míchání do lakové složky.

Pro dosažení lepšího odpěnění doporučujeme před zpracováním vyčkat cca 10 min.

Doba zpracovatelnosti

cca 4 hodiny

Ředění

Vodou; produkt se dodává v konzistenci pro nanášení Airless.

Teplota při zpracování a teplota předmětu

Ne nižší než + 10 °C
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí.

Doba schnutí (pokojová teplota 20°C)

Lze brousit/přestříkat po cca 4 hodinách

Pracovní nástroje

Ihned po použití očistěte vodou. Zaschnuté zbytky barvy odstraňte produktem ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Vydatnost (na jednu vrstvu)

cca 300 g/m² příp. 180 – 240 g/bm okenního profilu

Velikosti balení

31 kg, 5 kg

Skladování

V chladnu, avšak chraňte před mrazem

Skladovatelnost

Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Barevné odstíny

Bílý 43712

Bezpečnostně technické údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu!

Zvláštní pokyny

Dodržujte Směrnice pro povrchovou úpravu oken.