

Aquafix S

8110

Strukturpaste für wasserbasierte Beschichtungssysteme für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

8110129701

Allgemeines

Strukturpaste für wasserbasierte, farblose und pigmentierte ADLER Fenster- und Haustürenlacksysteme sowie für Polycolor 2K SQ und ADLER Print-Protect zur Erzeugung strapazierfähiger Oberflächen mit Struktureffekt ohne Beeinflussung der chemischen und mechanischen Beständigkeiten.

Je nach Einsatzkonzentration wird eine Glanzreduzierung erzielt.

Anwendungsgebiete

Strukturpaste für wasserbasierende Lacke.



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Aquafix S (8110) sorgfältig in den unverdünnten Lack einrühren. Bei 2K-Systemen anschließend den Härter sowie die erforderliche Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Abgemischte Lacke müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Aquafix S (8110) führt - je nach Einsatzmenge - zu erkennbarer Glanzreduzierung des Ausgangslackes.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen.

Zugabemenge

Max. 4 - 8 Gew.-% auf Lack.

Je nach Beschichtungssystem werden folgende Zusatzmengen empfohlen:


Aquawood Protor-Finish D (5808) und Aquawood Protor-Finish L (5809) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) und Aquawood Diamond-Top L (5196) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171) Polycolor Pro 2K (5086) Polycolor Pro 2K Pearl (5085) Polycolor Top 2K (5082) Polycolor Top 2K Metallic (5080)	bis max. 8 %
Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) oder Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101)	bis max. 4 %

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Aquafix S (8110) nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.


Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

250 g, 650 g, 1 kg

Feinheiten

Aquafix S Grob (8110129701)

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 9 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.