Technický list

ADLER
Barvu máme v krvi.

Aviva Europlus-Weiß 4067

Disperzní interiérová barva, určená do komerčních prostor pro řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Bílá barva na stěny na vodou ředitelné bázi s velmi dobrou krycí schopností pro komerční prostory.
Produkt je téměř bez zápachu a je vyroben bez přídavku rozpouštědel a změkčovadel.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy





- **ÖNORM EN 13300**
  Odolnost proti oděru za mokra: třída R 3
  Kontrastní poměr (kryvost): třída H_{10} 2 (při 7 m²/l)
  Stupeň lesku: G4 hluboce matný
  Maximální velikost zrna: S1 jemná
- **"baubook ökologisch ausschreiben" (ekologická specifikace pro výběrová řízení)**
  Kritéria splněna
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
  Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: *A+*


Oblasti použití



Pro všechny bílé nátěry stěn a stropů ve všech vnitřních prostorách.
Obzvláště vhodné pro komerční prostory.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášejte nátěr mokrý na mokrý jedním tahem, abyste zabránili tvorbě nánosů.
- Štětcem natíraná místa dobře rozetřete a nakonec povrch přejeďte válečkem jedním směrem.
- Při opravě povrchu musí být použit materiál stejné konzistence a čísla šarže a stejný nástroj.
- Známky oprav na povrchu závisí na mnoha faktorech, a proto se jim nelze vyhnout (návod BFS 25).
- Při přepracování tmelů může dojít k prasklinám a změně barvy nátěrového materiálu. Vzhledem k velkému množství těsnicích systémů

2-0 ZKL 4067 | 11/26 | nahrazuje 1-0


ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, CZ-664 41 Troubsko
Tel: +420 731 725 957, E-mail: info@adlercesko.cz, www.lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomosti a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného produktu rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno vyhotovení vzorku na originálním podkladu, na kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnost. Změna velikostí plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

je nutné v jednotlivém případě provést vlastní testy pro posouzení přilnavosti a výsledků zpracování.

- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte. Stříkance barvy okamžitě odstraňte vodou.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Airless	Natírání	Válečkování
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	
Tryska Ø (palce)	0,021 - 0,026	-	
Úhel trysky (°)	50	-	
Stříkací tlak (bar)	150 - 180	-	
Jemnost sítka (µm)	200	-	
Ředidlo	Voda		
Přídavek ředidla (%)	0 - 5		
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	145 - 170		
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	6 - 7		

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakování po:	cca 3 - 4 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

Pro odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Pro savé minerální povrchy jako omítka, beton atd. a sádrové materiály jako i pevné staré nátěry.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělujících substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list


Příprava podkladu	Drobné praskliny, díry nebo nerovnosti opravte vhodným tmelem. Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Clean Multi-Entfetter (7233). U čistých, mírně savých, suchých a stabilních podkladů není nutná žádná předběžná úprava. Plísně v interiéru ošetřete pomocí Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) nebo Aviva Fungisan (8308). **Omítky z malty skupin P II a P III:** Nové omítky nechte 3 až 4 týdny bez ošetření. Lokálně vyspravená místa v omítce V případě potřeby proveďte fluataci. Na hrubě porézní nebo silně savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěný vodou v poměru 1:1. **Sádra a hotové omítky z malty skupin P IV a P V:** Všechny případné sintrové vrstvy obruste. Na hrubě porézní nebo silně savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěný vodou v poměru 1:1. **Sádrokartonové desky:** Vytmelená místa obruste a důkladně odstraňte prach. Základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěný vodou v poměru 1:1. **Betonové povrchy:** Špinavé usazeniny, separační prostředky nebo nánosy prachu, vyčistit mechanicky či vysokotlakým čističem. Na hrubě porézní nebo silně savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěný vodou v poměru 1:1. **Nosné nátěry:** Matné, mírně savé nátěry přímo přetřete. Na hrubě porézní nebo silně savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěný vodou v poměru 1:1. Lesklé nebo hladké podklady (např. lakované a latexové podklady, slinuté vrstvy) upravte louhováním, zdrsněním nebo broušením **Klihové barvy:** Důkladně omyjte a naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074). **Zabraňte lesklému zaschnutí Aviva Tiefengrund WV (4074).** **Staré nátěry:** Odstraňte nesoudržné staré nátěry.
	SYSTÉMOVÁ SKLADBA
Základní vrstva	Viz příprava podkladu
Mezivrstva	1 x Aviva Europlus-Weiß (4067) neředěný nebo ředěný maximálně 5 Hmotnost/obj. % vodou.
Vrchní vrstva	1 x Aviva Europlus-Weiß (4067)
	POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ
Velikosti balení	15 l
Barevné odstíny / stupně lesku	Aviva Europlus-Weiß Weiß (4067050066) Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.
Související produkty	Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)

Aviva Tiefengrund WV (4074)
Clean Multi-Entfetter (7233)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Aviva Europlus-Weiß (Kat A/a): 30 g/l.
Aviva Europlus-Weiß obsahuje max. 1 g/l VOC.

GIS KÓD

BSW20

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Voda / Akrylátové disperze / Anorganické bílé pigmenty / Povrchová aditiva / Reologické přísady / Přísady pro rozhraní

Bezpečnostně technické údaje



Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.

K recyklaci odevzdávejte pouze nádoby beze zbytků obsahu. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidvat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).