Fiche technique

Aviva Europlus-Weiß 4067

Peinture d'intérieur à dispersion, à usage professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Peinture intérieure blanche à base d'eau, dotée d'un très bon pouvoir couvrant pour le domaine professionnel.
Le produit est presque inodore et formulé sans ajout de solvants ni de plastifiants.

Propriétés particulières et normes d'essai

- **ÖNORM EN 13300**
  Résistance à l'abrasion humide : classe R 3
  Rapport de contraste (pouvoir couvrant) : classe H_{10} 2 (à 7 m²/l)
  Degré de brillance : G4 mat profond
  Granulométrie maximale : S1 fine
- **"Baubook Ökologich ausschreiben" (cahier des charges d'adjudication écologique)**
  Critères satisfaits
- **Ordonnance française DEVL1104875A**
  relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation

Pour la peinture de tous les murs et plafonds blancs à l'intérieur.
Convient particulièrement au domaine professionnel.

APPLICATION

Indications d'application


- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 5 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Appliquer mouillé sur mouillé en une seule fois pour éviter l'accumulation.
- Bien étendre la peinture sur les parties peintes au pinceau et terminer la surface au rouleau dans une direction.
- Lors des réparations sur la surface, il est nécessaire d'utiliser un matériau avec la même consistance et le même numéro de lot ainsi que le même outil.
- Le marquage des réparations sur la surface dépend de nombreux facteurs et est donc inévitable (brochure 25 du BFS).

ADLER-Werk Lackfabrik, Bergwerkstraße 22, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Courriel : technical-support@adler-lacke.com, www.adler-vernis.fr

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

- Lors du recouvrement de produits d'étanchéité, des fissures ainsi que des altérations peuvent apparaître dans le matériau de peinture. En raison du grand nombre de systèmes d'étanchéité, il convient de procéder à des essais propres au cas par cas pour évaluer l'adhérence et le résultat de la mise en œuvre.
- Vérifier la teinte et la compatibilité ainsi que l'adhérence avec le support en réalisant une surface d'essai.
- Couvrir et masquer soigneusement les zones ne devant pas être revêtues. Enlevez immédiatement les éclaboussures de peinture avec de l'eau.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Technique d'application





	Airless	Au pinceau	Au rouleau
Buse de pulvérisation Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	
Buse de pulvérisation Ø (Inch)	0,021 - 0,026	-	
Angle de la buse (°)	50	-	
Pression de pulvérisation (bar)	150 - 180	-	
Crible fin (µm)	200	-	
Diluant	Eau		
Ajout de diluant (%)	0 - 5		
Quantité d'application par couche (ml/m²)	145 - 170		
Rendement par application (m²/l)	6 - 7		

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Couche suivante	après env. 3 - 4 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Nettoyage des outils



Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour ôter les restes de produit séchés, nous recommandons Clean Abbeizer-Express (8313).

SUPPORT

Type de support

Pour les supports minéraux absorbants tels que le crépi, le béton, etc. et les plâtres ainsi que les anciennes couches de peinture adhérentes.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, etc. et de poussière, mais il doit également être approprié au revêtement.

Veuillez consulter les documents complémentaires :

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Fiches techniques BFS actuelles

Préparation du support

Réparer les fissures, les trous ou les aspérités avec un mastic approprié.

Éliminer soigneusement les impuretés grasses ou huileuses avec Clean Multi-Entfetter (7233).

Aucun prétraitement n'est nécessaire pour les supports propres, peu absorbants, secs et bien adhérents.

Traiter les moisissures à l'intérieur avec Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) ou Aviva Fungisan (8308).

Crépis des groupes de mortiers P II et P III :

Laisser reposer les nouveaux crépis non traités pendant 3 à 4 semaines. Les parties de crépi corrigées doivent avoir bien durci et être bien sèches. Les fluater si besoin. Sur les surfaces grossièrement poreuses ou fortement absorbantes, appliquer une couche d'apprêt avec Aviva Tiefengrund WV (4074) diluée à l'eau dans un rapport de 1:1.

Plâtres et crépis préfabriqués des groupes de mortiers P IV et P V :

Poncer toute peau de frittage éventuellement présente. Sur les surfaces grossièrement poreuses ou fortement absorbantes, appliquer une couche d'apprêt avec Aviva Tiefengrund WV (4074) diluée à l'eau dans un rapport de 1:1.

Plaques de plâtre (placoplâtre) :

Poncer les bavures et enlever soigneusement la poussière. Couche d'apprêt avec Aviva Tiefengrund WV (4074) dilué 1:1 avec de l'eau.

Surfaces en béton :

Nettoyer mécaniquement les dépôts de saleté, les agents réduisant l'adhérence ou la couche farineuse. Sur les surfaces grossièrement poreuses ou fortement absorbantes, appliquer une couche d'apprêt avec Aviva Tiefengrund WV (4074) diluée à l'eau dans un rapport de 1:1.

Revêtements bien adhérents :

Retoucher directement les revêtements mats peu absorbants. Sur les surfaces grossièrement poreuses ou fortement absorbantes, appliquer une couche d'apprêt avec Aviva Tiefengrund WV (4074) diluée à l'eau dans un rapport de 1:1. Lessiver, grainer ou poncer les surfaces brillantes ou lisses (telles que les couches de vernis et de latex ou les couches de frittage).

Peintures à la colle :

Laver complètement et appliquer la première couche de peinture avec Aviva Tiefengrund WV (4074).

Éviter un séchage brillant de Aviva Tiefengrund WV (4074).

Anciennes couches de peinture :

Retirer les anciennes couches de peinture non adhérentes.


STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Couche d'apprêt	Voir préparation du support
Couche intermédiaire	1 x Aviva Europlus-Weiß (4067) non dilué ou dilué jusqu'à maximum 5 % en p/v avec de l'eau.
Couche de finition	1 x Aviva Europlus-Weiß (4067)

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	15 l
Teintes / Degrés de brillance	Aviva Europlus-Weiß Weiß (4067050066) Pour garantir une uniformité des teintes, les produits appliqués sur une surface doivent porter le même numéro de lot.
Produits complémentaires	Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Tiefengrund WV (4074) Clean Multi-Entfetter (7233) Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage 	Au moins 2 année(s) dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.
Données techniques	Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Aviva Europlus-Weiß (Cat A/a) : 30 g/l. Aviva Europlus-Weiß contient au maximum 1 g/l de COV.
GISCODE	BSW20
Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01	Eau / Dispersions d'acrylate / pigments blancs inorganiques / additif de surface / additifs rhéologiques / additifs de surface
Données techniques de sécurité 	Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**. Seuls les récipients vidés de tout résidu doivent être envoyés au recyclage; les résidus de matières liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures à base aqueuse, les résidus de matières séchées comme peintures durcies ou comme déchets ménagers. En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).