# Scheda tecnica

## Aviva Europlus-Weiß 4067

**Pittura a dispersione per interni** per il professionista

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### Indicazioni generali

Pittura bianca per interni a base d'acqua con ottimo potere coprente, destinata ad uso professionale in grandi cantieri.
Il prodotto è a bassa emissione di odori e formulato senza l'aggiunta di solventi o plastificanti.

### Caratteristiche particolari e norme







- **ÖNORM EN 13300**
  Resistenza all'abrasione a umido: classe R 3
  Rapporto di contrasto (potere coprente): classe $H_{10}$ 2 (a 7 $m^2/l$)
  Grado di brillantezza: G4 opaco profondo
  Dimensione massima del grano: S1 fine
- **"baubook ökologisch ausschreiben" (capitolato ecologico)**
  Criteri soddisfatti
- **Regolamento francese DEVL1104875A**
  Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

### Campi di applicazione



Pittura bianca per pareti e soffitti in tutti ambienti interni.

Particolarmente adatto per la pittura di grandi superfici professionali.

## LAVORAZIONE

### Istruzioni di lavorazione






- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Per evitare di lasciare segni verniciare bagnato su bagnato in una sola passata.
- Rifinire bene le aree verniciate con il pennello e infine stendere lungo la superficie con il rullo in un'unica direzione.
- Per i ritocchi delle superfici devono essere utilizzati materiali con la stessa consistenza e numero di lotto, nonché lo stesso strumento.
- I segni di riparazione sulla superficie dipendono da molti fattori e pertanto sono inevitabili (scheda tecnica BFS 25).
- Durante la rilavorazione dei sigillanti, possono verificarsi crepe e scolorimenti nel materiale di rivestimento. A causa del gran numero di




ADLER Italia S.r.l., Via per Marco, 12/D, I-38068 Rovereto (TN)
Tel.: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it, www.adler-italia.it

Le nostre istruzioni si basano sullo stato attuale e hanno lo scopo di consigliare l'acquirente/utilizzatore al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere adattate individualmente ai settori di applicazione e alle condizioni di lavorazione. L'acquirente/utilizzatore è responsabile della decisione sull'idoneità e sull'uso del prodotto fornito, per cui consigliamo di produrre un campione per verificare l'idoneità del prodotto. Per il resto, valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con la presente edizione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dimensioni delle confezioni, alle tonalità di colore e ai livelli di brillantezza disponibili.

sistemi di sigillanti, è necessario eseguire test individuali per valutare l'adesione e i risultati della lavorazione.

- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite. Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

## Metodo di applicazione




| | Airless | A pennello | A rullo |
|---|---|---|---|
| **Ugello Ø (mm)** | 0,53 - 0,63 | - | |
| **Ugello Ø (inch)** | 0,021 - 0,026 | - | |
| **Angolo di apertura (°)** | 50 | - | |
| **Pressione spruzzo (bar)** | 150 - 180 | - | |
| **Filtro fine (µm)** | 200 | - | |
| **Diluizione** | Acqua | | |
| **Aggiunta di diluente in %** | 0 - 5 | | |
| **Quantità per applicazione (ml/$m^2$)** | 145 - 170 | | |
| **Resa per mano ($m^2$/l)** | 6 - 7 | | |

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

## Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)




| | |
|---|---|
| Verniciatura successiva | ca. 3 - 4 ora/e |

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

## Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Abbeizer-Express (8313).

# SUPPORTO

## Tipo di supporto

Per supporti minerali assorbenti come intonaci, calcestruzzi ecc. e gessi, nonché per rivestimenti vecchi saldamente aderenti.

## Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.


Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

| | |
|---|---|
| **Preparazione del supporto** | Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea.<br>Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Clean Multi-Entfetter (7233).<br>Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.<br>Trattare le infestazioni di muffa in ambienti interni con Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) o Aviva Fungisan (8308).<br>**Intonaci dei gruppi di malte P II e P III**<br>Lasciar riposare gli intonachi nuovi per tre o quattro settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte. Se necessario trattare con fluosilicati. Su superfici grossolanamente porose o fortemente assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV (4074) diluito 1:1 con acqua.<br>**Gessi e intonaci pronti dei gruppi di malte P IV e P V:**<br>Carteggiare gli strati sinterizzati eventualmente presenti. Su superfici grossolanamente porose o fortemente assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV (4074) diluito 1:1 con acqua.<br>**Pannelli in cartongesso (GKP):**<br>Carteggiare le sbavature della spatola e rimuovere accuratamente la polvere. Fondo con Aviva Tiefengrund WV (4074) diluito 1:1 con acqua.<br>**Superfici in cemento:**<br>Pulire meccanicamente se sono presenti depositi di sporco, agenti separatori o granelli. Su superfici grossolanamente porose o fortemente assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV (4074) diluito 1:1 con acqua.<br>**Rivestimenti stabili:**<br>Lavorare direttamente su rivestimenti opachi e poco assorbenti. Su superfici grossolanamente porose o fortemente assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV (4074) diluito 1:1 con acqua. Levigare, irruvidire o carteggiare i supporti lucidi o lisci (come supporti laccati o in lattice, superfici sinterizzate).<br>**Colori della vernice:**<br>Lavare via il fondo e applicare il fondo con Aviva Tiefengrund WV (4074).<br>**Evitare l'asciugatura lucida di Aviva Tiefengrund WV (4074)**<br>**Vecchi strati di vernice:**<br>Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti. |
| | **CICLO DI VERNICIATURA** |
| **Prima mano** | Vedere "Preparazione del supporto" |
| **Applicazione intermedia** | 1 x Aviva Europlus-Weiß (4067) non diluito o diluito con acqua fino a un massimo di 5 Peso/Vol. %. |
| **Finitura** | 1 x Aviva Europlus-Weiß (4067) |
| | **INDICAZIONI PER GLI ORDINI** |
| **Confezioni** | 15 l |
| **Tonalità / gradi di brillantezza** | Aviva Europlus-Weiß Weiß (4067050066)<br>Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto. |

| | |
|---|---|
| **Prodotti complementari** | Clean Abbeizer-Express (8313)<br>Aviva Fungisan (8308)<br>Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)<br>Aviva Tiefengrund WV (4074)<br>Clean Multi-Entfetter (7233)<br>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti. |

## ULTERIORI INDICAZIONI

| | |
|---|---|
| **Durata / Magazzinaggio**  | Almeno 2 anno/i in confezioni originariamente sigillate.<br>Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).<br>Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile. |
| **Dati tecnici** | Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Aviva Europlus-Weiß (Cat A/a): 30 g/l.<br>Aviva Europlus-Weiß contiene un massimo di 1 g/l COV. |
| **GISCODE** | BSW20 |
| **Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01** | Acqua / Dispersioni acriliche / Pigmenti bianchi inorganici / Additivo di superficie / Additivi reologici / Additivi interfacciali |
| **Indicazioni tecniche di sicurezza**  | Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possible scaricare l´attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com.**<br>Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. I residui liquidi di materiale possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come vernici indurite o come rifiuti domestici.<br>In generale è da evitare l'inalazione di aerosol di vernice durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2). |