Technisch gegevensblad

Door onze aderen stroomt verf.

Aviva Europlus-Weiß 4067

Project dispersie-interieurverf voor professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Witte, watergedragen huiskamerverf met een zeer goed dekkingsvermogen voor de projectsector.
Het product is geurarm en geformuleerd zonder de toevoeging van oplosmiddelen en weekmakers.

Speciale eigenschappen en testnormen


- **ÖNORM EN 13300**
  Natte slijtvastheid: R-klasse 3
  Contrastverhouding (dekkracht): H_{10}-klasse 2 (bij 7 m²/l)
  Glansgraad: G4 diep mat
  Maximale korrelgrootte: S1 fijn
- **"baubook ökologisch ausschreiben" (ecologische aanbestedingsspecificatie)**
  Criteria vervuld
- **Franse verordening DEVL1104875A**
  Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden

Voor alle witte verflagen op muren en plafonds in het gehele interieur.
Bijzonder geschikt voor gebruik aan voorwerpen.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Breng nat-in-nat in één keer aan om aanzetten te vermijden.
- Strijk de met de kwast geverfde gebieden goed uit en ga dan in één richting met de roller over het oppervlak.
- Bij retouches op grotere schaal moet materiaal met dezelfde consistentie en hetzelfde chargenummer en hetzelfde gereedschap worden gebruikt.
- De zichtbaarheid van retouches in het oppervlak is afhankelijk van vele factoren en is daarom onvermijdelijk (BFS-gegevensblad 25).
- Bij het nabewerken van afdichtmiddelen kunnen scheuren en verkleuringen in de coating ontstaan. Vanwege het grote aantal


ADLER-Werk Lackfabrik, Bergwerkstraße 22, A-6130 Schwaz
Telefoon: 0043/5242/6922-190, fax: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com, www.adler-verven.nl

Onze instructies zijn gebaseerd op de huidige kennisstand en zijn bedoeld om de koper/gebruiker naar ons beste weten te adviseren, maar moeten individueel worden afgestemd op de toepassingsgebieden en verwerkingsomstandigheden. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en het gebruik van het geleverde product. Daarom wordt aanbevolen om een monster te maken om de geschiktheid van het product te controleren. Daarnaast zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle voorgaande gegevensbladen worden met deze editie ongeldig. Wijzigingen in verpakkingsformaten, kleuren en beschikbare glansgraden voorbehouden.

afdichtingsproducten is het noodzakelijk om uw eigen tests uit te voeren om de hechting en verwerkingsresultaten in individuele gevallen te beoordelen.

- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Bedek zorgvuldig de gebieden die niet gecoat moeten worden en plak ze af. Verwijder verfspatten direct met water.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek



	Airless	Kwasten	Rollen
Spuitpistool Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	
Spuitpistool Ø (inch)	0,021 - 0,026	-	
Hoek spuittip (°)	50	-	
Spuitdruk (bar)	150 - 180	-	
Filter fijn (µm)	200	-	
Verdunner	Water		Wasser
Toevoeging van verdunner (%)	0 - 5		
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m^2)	145 - 170		
Rendement per toepassing (m^2/l)	6 - 7		

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Vervolgcoating	ca. 3 - 4 uur(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van achtergebleven productrestanten adviseren wij Clean Abbeizer-Express (8313).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Voor absorberende minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton enz. en gipsmaterialen evenals vast hechtende oude verflagen.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen enz. en vrij van stof zijn en moet worden gecontroleerd op geschiktheid voor coating.


Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Actuele BFS gegevensbladen

Ondergrondvoorbereiding	Repareer kleine scheurtjes, gaten of oneffenheden met een geschikte plamuur. Verwijder vet- of oliehoudende onzuiverheden grondig met Clean Multi-Entfetter (7233). Voor schone, zwak zuigende, droge en draagkrachtige ondergronden is geen voorbehandeling vereist. Behandel schimmelaanslag binnen met Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) of Aviva Fungisan (8308). **Pleisters van mortelgroepen P II en P III:** Laat nieuwe pleisters drie tot vier weken onbehandeld rusten. Geretoucheerde oppervlakken moeten goed worden uitgehard en uitgedroogd. Behandel indien nodig met fluorsilicaat. Op grof poreuze of sterk absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV (4074), 1:1 verdund met water. **Gips en kant-en-klare pleisters van mortelgroepen P IV en P V:** Schuur eventueel aanwezige sinterhuid weg. Op grof poreuze of sterk absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV (4074), 1:1 verdund met water. **Gipskartonplaten (GKP):** Schuur plamuurresten af en verwijder stof grondig. Grondlaag metAviva Tiefengrund WV (4074) 1:1 met water verdund. **Betonnen oppervlakken:** Zorg voor een mechanische reiniging bij vuilafzettingen, scheidingsmiddelen of meelkorrellagen. Op grof poreuze of sterk absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV (4074), 1:1 verdund met water. **Belastbare coatings:** Bewerk matte, zwak absorberende coatings direct. Op grof poreuze of sterk absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV (4074), 1:1 verdund met water. Glanzende of gladde ondergronden uitlogen, opruwen of schuren (zoals lak- en latexondergronden, gesinterde lagen) **Lijmverven:** Afwassen en Aviva Tiefengrund WV (4074) als primer aanbrengen. **Een glanzende droging van Aviva Tiefengrund WV (4074) dient te worden voorkomen.** **Oude verflagen:** Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen.
	COATINGOPBOUW
Grondlaag	Zie ondergrondvoorbereiding
Tussenlaag	1 x Aviva Europlus-Weiß (4067) onverdund of met water verdund tot maximaal 5 Gew./Vol.-%.
Aflaklaag	1 x Aviva Europlus-Weiß (4067)
	AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING
Formaten van de verpakkingen	15 l
Kleuren / glansgraden	Aviva Europlus-Weiß Weiß (4067050066) Het oppervlak mag uitsluitend met materiaal met hetzelfde chargenummer worden bewerkt om te garanderen dat de kleuren niet afwijken.

Toevoegingsproducten	Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Tiefengrund WV (4074) Clean Multi-Entfetter (7233) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag 	Minstens 2 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C). Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.
Technische gegevens	VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Aviva Europlus-Weiß (Cat A/a): 30 g/l. Aviva Europlus-Weiß bevat maximaal 1 g/l VOS.
GISCODE	BSW20
Verklaring van ingrediënten volgens VdL-RL 01	Water / Acryl dispersies / Anorganische witte pigmenten / Oppervlakte additief / Reologische additieven / Interfaciale additieven
Veiligheidstechnische informatie 	Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien. Alleen containers die vrij zijn van resten mogen worden afgevoerd voor recycling, vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als verfafval op waterbasis, opgedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of huishoudelijk afval. Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).