Karta techniczna

Aviva Europlus-Weiß 4067

Farba dyspersyjna do wnętrz obiektów użytkowych dedykowana dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Biała farba na bazie wody do wnętrz o bardzo dobrej sile krycia, przeznaczona do stosowania w obiektach użytkowych.
Produkt charakteryzuje się słabym zapachem i został opracowany bez dodatku rozpuszczalników i plastyfikatorów.

Szczególne właściwości i normy badań





- **ÖNORM EN 13300**
  Odporność na szorowanie na mokro: klasa R 3
  Współczynnik kontrastu (siła krycia): klasa H_{10} 2 (przy 7 m²/l)
  Stopień połysku: G4 głęboko matowy
  Maksymalny rozmiar ziarna: S1 drobna
- **"baubook ökologisch ausschreiben" (ekologiczna specyfikacja przetargowa)**
  Kryteria spełnione
- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
  Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Do wszystkich białych powłok ściennych i sufitowych we wszystkich obszarach wewnętrznych.

Nadaje się szczególnie do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania





- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- W celu uniknięcia nawarstwiania się farby należy nakładać ją metodą „mokre na mokre”.
- Dobrze wygładzić pomalowane pędzlem obszary, a następnie przetoczyć powierzchnię w jednym kierunku.
- Przy poprawkach na powierzchni należy używać materiału o tej samej konsystencji i numerze partii oraz tego samego narzędzia.
- Uwidocznienia poprawek na powierzchni zależą od wielu czynników i są z tego względu nieuniknione (zgodnie z BFS-Merkblatt 25).


2-0 ZKL 4067 | 11/26 | zastępuje 1-0

ADLER-Polska Sp. z o.o., Tyniecka 229, PL-30-376 Kraków
Telefon: 0048 12 2524000, e-mail: info@adler-lacke.com, www.adler-lakiery.pl

Nasze instrukcje opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą mają na celu doradzenie nabywcy/użytkownikowi, należy je jednak dostosować indywidualnie do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/użytkownik na własną odpowiedzialność, dlatego zaleca się wykonanie próbki w celu sprawdzenia przydatności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega się prawo do dokonania zmian wielkości pojemników, kolorów i dostępnych stopni połysku.

- Podczas obróbki uszczelniaczy mogą wystąpić pęknięcia oraz przebarwienia w materiale malarskim. Ze względu na dużą ilość systemów uszczelniających, konieczne jest przeprowadzenie własnych testów w celu oceny przyczepności i wyników przetwarzania w indywidualnych przypadkach.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić. Rozpryski farby należy natychmiast usuwać wodą.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia



	Airless	Pędzel	Wałek
Dysza Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	
Dysza Ø (cal)	0,021 - 0,026	-	
Kąt natrysku (°)	50	-	
Ciśnienie natrysku (bar)	150 - 180	-	
Sito drobne (µm)	200	-	
Rozcieńczalnik	Woda		
Dodatek rozcieńczalnika w %	0 - 5		
Ilość nanoszona jednorazowo (ml/m^2)	145 - 170		
Wydajność na jedno naniesienie (m^2/l)	6 - 7		

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)




Kolejna warstwa	ok. 3 - 4 godz.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi



Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania przyschniętych pozostałości produktu polecamy produkt Clean Abbeizer-Express (8313).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Do chłonnych podłoży mineralnych, takich jak tynk, beton itd. i materiałów gipsowych jak również mocno przylegających starych powłok.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktualne karty BFS

Przygotowanie podłoża

Małe pęknięcia, otwory lub nierówności należy wyrównać odpowiednią szpachlą.

Zanieczyszczenia z tłuszczu i oleju usunąć dokładnie za pomocą odtłuszczacza Clean Multi-Entfetter (7233).

W przypadku czystych, lekko chłonnych, suchych i stabilnych podłoży nie jest wymagana obróbka wstępna.

Zwalczanie pleśni w pomieszczeniach za pomocą Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) lub Aviva Fungisan (8308).

Tynki z grup zapraw P II i P III:

Nowe tynki należy pozostawić bez obróbki przez 3 do 4 tygodni. Miejsca po czyszczeniu muszą być dobrze związane i wyschnięte. W razie potrzeby fluatować. Na powierzchniach grubo porowatych lub silnie chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074) rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1.

Tynk i gotowe tynki z grup zapraw P IV i P V:

Zeszlifować ewentualnie pojawiającą się spieczoną warstwę powierzchniową. Na powierzchniach grubo porowatych lub silnie chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074) rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1.

Płyty gipsowo-kartonowe (GKP):

Zeszlifować zadziory szpachlówki i dokładnie odpylić. Podkład z Aviva Tiefengrund WV (4074), rozcieńczony w stosunku 1:1 z wodą.

Powierzchnie betonowe:

W przypadku zalegających zanieczyszczeń, substancji obniżających przyczepność lub warstw pylących należy wyczyścić mechanicznie. Na powierzchniach grubo porowatych lub silnie chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074) rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1.

Powłoki nośne:

Matowe, lekko chłonne powłoki można bezpośrednio ponownie pokrywać. Na powierzchniach grubo porowatych lub silnie chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074) rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1. Błyszczące lub gładkie podłoża (takie jak powłoki lakiernicze, lateksowe czy warstwy spieku) należy zmatowić, zszorstkować lub zeszlifować.

Farby klejowe:

Zmyć do czysta i zagruntować przy użyciu Aviva Tiefengrund WV (4074).

Unikać suszenia Aviva Tiefengrund WV (4074) w stanie błyszczącym.

Stare powłoki:

Usunąć stare powłoki nie nośne.

BUDOWA POWŁOKI

Warstwa podkładowa

Patrz przygotowanie podłoża

Międzywarstwa

1 x Aviva Europlus-Weiß (4067) nierozcieńczony lub rozcieńczony wodą maksymalnie do 5 Waga/vol%.

Warstwa nawierzchniowa

1 x Aviva Europlus-Weiß (4067)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

15 l

Odcienie barwy / stopnie połysku

Aviva Europlus-Weiß Weiß (4067050066)

W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii.


Produkty dodatkowe

Clean Abbeizer-Express (8313)
Aviva Fungisan (8308)
Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
Aviva Tiefengrund WV (4074)
Clean Multi-Entfetter (7233)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane techniczne

Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Aviva Europlus-Weiß (kat A/a): 30 g/l.
Aviva Europlus-Weiß zawiera maksymalnie 1 g/l LZO.

GISCODE

BSW20

Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01

Woda / Dyspersje akrylanowe / Nieorganiczne białe pigmenty / Dodatki powierzchniowe / Dodatki regologiczne / Dodatki do powierzchni międzyfazowej

Dane BHP



Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**

Do recyklingu należy oddawać tylko pojemniki opróżnione z pozostałości, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Należy bezwzględnie unikać wdychania aerozoli lakierniczych podczas aplikacji natryskowej. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.