Technický list

S farbou v krvi.

Aviva Europlus-Weiß 4067

Produkt: Disperzná interiérová farba, určená do komerčných prostor pre remeslné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Biela farba na interiérové steny na vodnej báze s veľmi dobrou krycou schopnosťou určená pre komerčné priestory.
Produkt je takmer bez zápachu a je vyrobený bez pridaných rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy

- **ÖNORM EN 13300**
  Odolnosť proti oderu za mokra: trieda R 3
  Kontrastný pomer (krycia schopnosť): trieda H_{10} 2 (pri 7 m²/l)
  Stupeň lesku: G4 hlboko matný
  Maximálna veľkosť zrna: S1 jemná
- **"baubook ökologisch ausschreiben" (ekologická špecifikácia pre verejné obstarávanie)**
  Kritériá splnené
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
  Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: *A+*

Oblasti použitia

Pre všetky biele nátery stien a stropov vo všetkých vnútorných priestoroch.

Obzvlášť vhodné na plochy objektov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie

- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Náter nanášajte spôsobom „mokré na mokré“ v jednom kroku, aby ste zabránili tvorbe nánosov.
- Plochy natreté štetcom dobre rozotrite a potom po povrchu prejdite valčekom v jednom smere.
- Pri oprave povrchu sa musí použiť materiál rovnakej konzistencie a čísla šarže, ako aj rovnaký nástroj.
- Označenie opráv na povrchu závisí od mnohých faktorov, a preto sa mu nedá vyhnúť (Technický list BFS 25).
- Pri prepracovávaní tesniacich materiálov môže dôjsť k vzniku trhlín a zmene farby náterového materiálu. Vzhľadom na veľký počet tesniacich


ADLER Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: +421 465199621, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť.

systémov je potrebné vykonať vlastné testy na posúdenie priľnavosti a výsledkov spracovania v jednotlivých prípadoch.

- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



	Airless	Natieranie	Valčekovanie
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	
Tryska Ø (palcov)	0,021 - 0,026	-	
Uhol striekania (°)	50	-	
Striekací tlak (bar)	150 - 180	-	
Jemnosť sitka (µm)	200	-	
Riedenie	Voda		
Prídavok riedidla v %	0 - 5		
Množstvo na nános (ml/m²)	145 - 170		
Výdatnosť na nános (m²/l)	6 - 7		

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Následný náter po	cca 3 - 4 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesenej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Na nasiakavé minerálne podklady, ako sú omietky, betón atď. a sadrové materiály, ako aj na dobre držiace staré nátery.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Príprava podkladu

Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom.

Dôkladne odstráňte mastné alebo olejové nečistoty pomocou Clean Multi-Entfetter (7233).

Pre čisté, mierne savé, suché a stabilné podklady nie je potrebná žiadna predbežná úprava.

Napadnutie plesňami v interiéri ošetrite Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308).

Omietky z malty skupín P II a P III:

Nové omietky nechajte bez ošetrenia 3 až 4 týždne. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať. Na hrubo pórovité alebo silne savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedený vodou v pomere 1:1.

Sadra a hotové omietky z malty skupín P IV a P V:

Všetky existujúce sintrové vrstvy obrúsiť. Na hrubo pórovité alebo silne savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedený vodou v pomere 1:1.

Sadrokartónové dosky (GKP):

Vytmelené miesta obrúsiť a dôkladne odstrániť prach. Základný náter s Aviva Tiefengrund WV (4074) zrieďte v pomere 1 : 1 s vodou.

Betónové povrchy:

Ak sú prítomné nečistoty, separačné prostriedky alebo zrnitá vrstva, očistite ich mechanicky. Na hrubo pórovité alebo silne savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedený vodou v pomere 1:1.

Nosné nátery:

Priamo prelakujte matné, mierne savé nátery. Na hrubo pórovité alebo silne savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedený vodou v pomere 1:1. Lúhovanie, zdrsňovanie alebo brúsenie lesklých alebo hladkých podkladov (ako sú lakované a latexové podklady, spekané vrstvy)

Distemperové farby:

Umyte základný náter a naneste ho pomocou Aviva Tiefengrund WV (4074).

Vyhnite sa lesklému vysušeniu Aviva Tiefengrund WV (4074).

Staré nátery:

Odstrániť nenosné staré nátery.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva	Pozri príprava podkladu
Medzivrstva	1 x Aviva Europlus-Weiß (4067) nezriedený alebo zriedený vodou maximálne do 5 Hmotnosť/objem v %.
Vrchná vrstva	1 x Aviva Europlus-Weiß (4067)


POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia	15 l
Farebné odtiene/stupne lesku	Aviva Europlus-Weiß Weiß (4067050066) Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.
Súvisiace produkty	Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Tiefengrund WV (4074) Clean Multi-Entfetter (7233)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Aviva Europlus-Weiß (Kat A/a): 30 g/l.
Aviva Europlus-Weiß obsahuje max. 1 g/l VOC.

GISCODE

BSW20

Vyhlásenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01

Voda / Akrylátové disperzie / Anorganické biele pigmenty / Povrchová prísada / Reologické prísady / Prísady pre rozhranie

Technicko-bezpečnostné údaje



Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk.**

Na recykláciu zasielajte iba nádoby vyprázdnené bez zvyškov obsahu. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).