


Abbeizer Express**8313000300****Sverniciatore universale per il fai-da-te e il professionista****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****Indicazioni generali**

Sverniciatore estremamente efficace con struttura in gel anche per superfici verticali. Particolarmente indicato per la rimozione di vecchi rivestimenti per finestre all'acqua. Rimuove anche spessi strati di vernice in un'unica operazione grazie al lungo tempo aperto ed è efficace anche con molti sistemi 2K (effettuare test preliminari). Il prodotto è formulato senza l'aggiunta di idrocarburi clorurati.

Campi d'impiego

- Per sverniciare piccoli manufatti verniciati, come finestre in legno, porte d'ingresso, mobili, ringhiere, telai, ferramenta, ecc.

LAVORAZIONE**Istruzioni di lavorazione**

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali di lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria di 40 - 80 %.
- Si raccomanda di verificare la compatibilità del materiale sulle superfici di prova.
- I sigillanti e le altre parti sensibili al solvente devono essere mascherati.
- I metalli non ferrosi possono essere scolorite utilizzando ADLER Abbeizer Express 83130003000300.
- Tempo di azione ca. 10 minuti per mano.
- Il tempo di azione dipende dal tipo, dallo spessore, dalla temperatura di lavoro e dall'età del rivestimento. Il tempo di azione ottimale si determina al meglio su una superficie di prova.
- Supporti altamente assorbenti riducono il tempo di azione.
- Evitare l'esposizione diretta al sole (essiccazione troppo rapida).
- Rimuovere il vecchio rivestimento gonfiato con ADLER Lackziehklingen 9591001 (lame raschianti per vernice) o raschietto.
- Sciacquare accuratamente con acqua le superfici sverniciate per evitare lo scolorimento delle mani successive.

04-19 (sostituisce 11-17) ZKL 8313

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, e-mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

- Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.

Metodo di applicazione

Procedura di applicazione	A pennello
Resa per applicazione (m ² /l)	ca. 4 – 5

Il prodotto è pronto per l'uso.

Applicare il prodotto in abbondanza.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

500 ml

Tonalità / gradi di brillantezza

Farblos 8313000300

Prodotti complementari

ADLER Lackziehklingen 9591001

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / magazzinaggio**

Minimo 2 anni in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Indicazioni tecniche di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

I fanghi di verniciatura distaccati devono essere classificati come rifiuti pericolosi e devono essere smaltiti secondo le disposizioni di legge.