


## ADLER ACRYLCOLOR Vysoce kvalitní fasádní nátěr

**40410 ff**



### Popis výrobku

Vysoce kvalitní barva na fasádu na čistě akrylátové bázi pro exteriéry.

### Zvláštní vlastnosti

Odolná proti oděru podle normy DIN 53778-2, přezkoušená podle normy ÖNORM C 2358, nepropouští CO<sub>2</sub>, zachovává proto alkalitu betonu. Zvláště odolná proti škodlivinám v ovzduší, velmi vydatná.

Propustnost vodních par dle EN ISO 7783-2: třída 2 (0.14 < S<sub>a</sub>-hodnota < 1.4): střední

Propustnost vody dle DIN EN 1062-1: třída 3 (w-hodnota ≤ 0.1): nízká

### Oblasti použití

Hotový beton, omítkové fasády, podezdívky.

### Způsob nanášení

Válečkování, natírání nebo stříkání airless (jemné sítko, velikost ok 0,2 mm, tlak při stříkání 150 barů, velikost trysky 0,031 palce).

### Ošetření podkladu

- U čistých, suchých a nosných podkladů není potřebné předchozí ošetření.
- Malé trhliny, díry nebo nerovnosti se odstraní pomocí vhodné fasádní stěrky.
- Podklady s velkoplošnými trhlinami se renovují nátěrovým systémem s trvalou elasticitou.
- Čerstvou omítku a beton nechat 2 – 3 týdny proschnout.
- Savé nebo písčité podklady předem ošetřit výrobkem ADLER Tiefengrund s obsahem rozpouštědel.
- Řasy, mech nebo plíseň ošetřit Fungisanem (viz. tech. list).

### Základování

1x ADLER Acrylcolor zředěný max. 10 % vody

### Krycí nátěr

1x ADLER Acrylcolor neředěný

### Ředění

vodou

<b>Doba schnutí</b> (20 °C)	Prach neulpívá po cca 15 minutách. Přetřít je možné po cca 3 hodinách.
<b>Teplota objektu a zpracování</b>	Nesmí klesnout pod + 5 °C. Vysoká vzdušná vlhkost a/nebo nízké teploty prodlužují schnutí.  Nezpracovávat při silném slunečním osvětlení, dešti nebo hrozícím mrazu.
<b>Pracovní přístroje</b>	Okamžitě po použití vyčistit vodou. Naschlé zbytky barev lze odstranit lehce odbouratelným výrobkem ADLER Abbeizer.
<b>Vydatnost</b> (na jedno nanesení)	8-10 m <sup>2</sup> /l, podle savosti a povahy podkladu
<b>Skladování</b>	V chladu, ale ne v mrazu.
<b>Dodávané balení</b>	750 ml, 3 l, 9 l, 15 l
<b>Barevný odstín</b>	W10 Weiß 40410 (bílá) Basis W20 40411 Basis W25 40412 Basis W30 40413 Basis R 40414 Basis Y 40415  Pouze pro tónování pomocí míchacího systému ADLER Color Farbmischsystem.
<b>Bezpečnostně technické údaje</b>	Respektujte, prosím, bezpečnostní list.