


Technický list

ADLER ACRYLCOLOR

40410 ff

Vysokohodnotná povrchová úprava na fasády



Popis výrobku:

Vysokohodnotná, vodou riediteľná farba na fasády, na čisto-akrylátovej báze, pre použitie v exteriéri.

Osobité vlastnosti:

Odolnosť proti oderu podľa DIN 53778-2, preskúšaná podľa ÖNORM C 2358, CO₂ – nepriepustná, čím udržiava alkalitu betónu. Obzvlášť odolná voči škodlivinám v ovzduší, veľmi výdatná.

Priepustnosť vodnej pary podľa EN ISO 7783-2: trieda 2
($0.14 < S_d$ -hodnota < 1.4): „stredná“

Miera schopnosti prepúšťať vodu podľa DIN EN 1062-1: trieda 3
(w- hodnota ≤ 0.1): „nízka“

Oblasť použitia:

hotový betón, fasádna omietka, sokel

Spôsob aplikácie:

valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sitko, veľkosť ôk 0,2 mm, tlak pri striekaní 150 bar, veľkosť dýzy 0,031 cólu)

Príprava podkladu:

- Pre čisté, suché a nosné podklady nie je potrebná žiadna predpríprava.
- Malé trhliny, diery alebo nerovnosti povrchov opraviť s vhodným fasádnym tmelom.
- Veľkoplošné podklady s trhlinami renovovať s trvalo elastickým systémom
- Čerstvú omietku a betón nechať 2-3 týždne vysušiť.
- Savé popripade pieskové podklady predprípraviť s rozpúšťadlovým ADLER Tiefengrund lösemittelhaltig
- Riasy, machy alebo napadnutia plesňou ošetriť s ADLER Fungisan (viď. technický list)

Základný náter:

1x ADLER Acrylcolor zriedeným s max. 10% vody

Prosím obráťte

Pokračovanie

Vrchný náter:	1x ADLER Acrylcolor- nezriedený
Riedenie:	vodou
Teplota spracovania: a objektová teplota	Nie menej ako +5°C. Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predlžia. Nespracovávať pri silnom slnečnom žiarení, daždi alebo hroziacom mraze.
Čas sušenia: (teplota miestnosti 20 °C)	prach sa nelepí po cca. 15 min. pretierateľný po 3 hod.
Pracovné náradie:	Ľhneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farby môžete ľahko odstrániť s ADLER Abbeizer.
Výdatnosť:	8 – 10 m ² /l, v závislosti od savosti a kvality podkladu
Balenie:	750 ml, 3L, 9L, 15L
Skladovanie:	V chlade, ale nie v mraze.
Farebné odtiene:	W10 biely 40410 Báza W20 40411 Báza W25 40412 Báza W30 40413 Báza R 40414 Báza Y 40415 Iba tónovaním cez ADLER Color Farbmischsystem.
Techn. bezpečnostné údaje:	Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!