


ADLER Acryl-Fensterfüller

(akrylový plnič na okna)

41017 a násl.



Popis produktu

Vodou ředitelný, rychleschnoucí stříkáč plnič na bázi speciální akrylové disperze pro řemeslníky a průmysl. Velmi dobře brousitelný a plnivý, neobsahuje biocidy. Nízký obsah organických rozpouštědel. Neplní funkci speciálního izolátoru pro extraktivní látky.

Oblasti použití

Okna a dveře z bezsukého smrku, meranti, mahagonu a okume (vodou ředitelné skladby).
Na dřeviny s vysokým obsahem extraktivních látek nebo pryskyřice se musí použít akrylový stříkáč plnič ADLER Acryl-Spritzfüller 41002.

Způsob nanášení

Stříkáním (Airless, Airmix)

Základní nátěr

Vodou ředitelný

1 x *Aquawood-Tauchimprägnierung Spezial Weiß* (impregnace k nanášení máčením bílá) 51056
nebo

1 x *Aquawood-Tauchimprägnierung Weiß* (impregnace k nanášení máčením bílá) 51253

S obsahem rozpouštědel

1 x ADLER KH-Fenstertauchgrund (*syntetický základní nátěr na okna k nanášení máčením*) 54075

Po schnutí cca. 4 hodiny u vodou ředitelných příp. cca 12 hodin u základních nátěrů s obsahem rozpouštědel obruste zrnitostí 280.

Mezivrstva

1 x akrylový stříkáč plnič na okna ADLER Acryl-Fensterfüller,
Tloušťka mokré vrstvy 150 – 200 µm; po cca 4 hodinách (je-li to nutné) obruste zrnitostí 280

Vrchní nátěr

1 x akrylový stříkáč lak ADLER Acryl-Spritzlack (viz technický list)
Tloušťka mokré vrstvy 150 – 200 µm

Ředění

Vodou; produkt se dodává v konzistenci pro nanášení Airless

**Teplota při zpracování
a teplota předmětu**

Ne nižší než + 10 °C
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí.

Doba schnutí
(20 °C, mokrá vrstva 150 µm)

Lze brousit/přestříkat po cca 4 hodinách

Pracovní nástroje

Ohned po použití očistěte vodou. Nástroje ke stříkání následně dobře usušte, aby se zabránilo korozi. Zaschnuté zbytky barvy odstraňte prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer.

Vydatnost

cca 300 g/m² příp. 180 – 240 g/bm okenního profilu

Velikost balení

30 kg

Skladování

V chladnu, avšak chraňte před mrazem

Skladovatelnost

Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Barevné odstíny

Bílý 41017
Lze tónovat pomocí pigmentových koncentrátů ADLER Colocryl W (cca 5 %) nebo akrylových stříkacích laků ADLER (cca 10 %)

Zvláštní pokyny

Dodržujte Směrnice pro povrchovou úpravu oken stříkáním!

Bezpečnostně technické údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu!