

# ADLER Acryl-Holzgrund

# 41001

Vodou ředitelná základní vrstva a mezivrstva na dřevo v interiéru a exteriéru pro domácí dílnu a profesionální použití

## POPIS PRODUKTU

### Obecné informace

- Vodou ředitelná bílá základní vrstva a mezivrstva na bázi speciální akrylátové disperze. Neobsahuje biocidy.

### Speciální vlastnosti Zkušební normy

- Dobře izoluje barvicí extraktivní látky a skvrny od zaschnuté vody.
- Vysoká elasticita a plnivost
- Šetrný vůči životnímu prostředí, bez zápachu
- Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+



### Oblasti použití

Dřevo v interiéru a exteriéru.



## ZPRACOVÁNÍ

### Pokyny pro zpracování




- Před použitím produkt promíchejte.
- Je potřebná teplota produktu, předmětu a prostorová teplota nejméně + 10 °C.
- Příliš malé nanášené množství a/nebo silné zředění snižují izolační účinek!
- Obsah barvicích extraktivních látek rozpustných ve vodě se může značně lišit podle druhu dřeva a oblasti původu. Pro posouzení izolačního účinku proto doporučujeme vždy provést zkušební povrchovou úpravu na části originálního dřeva.
- Izolační účinek se plně projeví po schnutí přes noc.

### Technika nanášení



| Způsob nanášení        | Natírání | Váleček | Pohárková pistole |
|------------------------|----------|---------|-------------------|
| Stříkácí tryska (Ø mm) | -        | -       | 1,8 - 2           |
| Stříkácí tlak (bar)    | -        | -       | 2 – 2,5           |
| Ředění                 | vodou    |         |                   |



|   |        |         |
|---|--------|---------|
| Přísada ředidla v %   | max. 5 | max. 20 |
| Vydatnost na jednu vrstvu (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup> | 8 - 10 |         |
| <sup>1)</sup> Vydatnost vč. přísady ředidla a prostřiku     |        |         |

**Doby schnutí**  
(pokojevá teplota 20°C)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Brousitelný    | po 3 - 4 hodinách |
| Přelakovatelný | po 3 - 4 hodinách |

Chraňte před přímým slunečním zářením (příliš rychlé zasychání).

**Čištění pracovních nástrojů**



Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Zaschnuté zbytky barvy odstraňte prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

## PODKLAD

**Druh podkladu**

Dřevo, dřevěné materiály

**Kvalita podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený tuků, vosků a dřevěného prachu.

Dodržujte ÖNORM B 2230-1.

Viz též VOB, část C, DIN 18363, díl 3; Malířské a lakýrnické práce.

Dodržujte technický list BFS č. 18.

Předpokladem dlouhé životnosti povrchové úpravy je dodržování zásad konstrukční ochrany dřeva.

**Vlhkost dřeva**

Listnaté dřevo: 12 % +/- 2 %  
Jehličnaté dřevo: 15 % +/- 2 %

**Příprava podkladu**

Pro optimální životnost doporučujeme obrousit hladké plochy dřeva zrnitostí 80 ve směru vláken, důkladně očistit a odstranit vytékající extraktivní látky jako např. pryskyřici a zásmolky. Ostré hrany je třeba zaoblit.

Dřeviny bohaté na pryskyřici a exotické dřeviny s extraktivními látkami, zpomalujícími schnutí, očistěte nitroředidlem ADLER Nitroverdünnung 80001.

Místa napadená řasami, mechem nebo plísní ošetřete produktem ADLER Fungisan 96349.

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

## SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

**Základní vrstva  
příp. mezivrstva**

1 - 2 x ADLER Acryl-Holzgrund 41001

Schnutí mezi jednotlivými vrstvami cca 3 - 4 hodiny.  
Izolační účinek se plně projeví po schnutí přes noc.

Surové jehličnaté dřevo příp. dřevo v exteriéru, citlivé na houby, nejprve 1x natřete produktem Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 a násl.

**Závěrečná povrchová  
úprava**

1 - 2 x ADLER Glanzacryl 40701, ADLER Seidenacryl 40751 nebo 1 x Pullex Aqua-Color W10 Weiß 53331 (bílý)

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

## POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

**Velikosti balení** 375 ml, 750 ml, 2,5 l

**Barevné odstíny** Bílý

**Doplňkové produkty** odstraňovač starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125  
ADLER Fungisan 96349  
ADLER Seidenacryl 40751  
ADLER Glanzacryl 40701  
Pullex Aqua-Imprägnierung 51320  
Pullex Aqua-Color W10 Weiß 53331  
Pullex Renovier-Grund 50236 a násl.

## DALŠÍ POKYNY

### Skladovatelnost/ skladování



Skladovatelnost 3 roky v originálním uzavřeném obalu.

Při uskladnění chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30°C).

### Technické údaje

Obsah VOC

Mezní hodnota EU pro Acryl-Holzgrund (kat. A/g): 30 g/l (2010). Acryl-Holzgrund obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

### Kód produktu pro barvy a laky

M-GP01

### Bezpečnostně technické údaje



Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Musí být zcela zabráněno vdechování lakových aerosolů. To se zajistí správným používáním ochranné dýchací masky (kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).