

ADLER Acryl-Holzgrund

41001

Prodotto di fondo e/o intermedio all'acqua per legno all'esterno e all'interno per il Fai-da-te e il pittore professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Prodotto di fondo e/o intermedio bianco all'acqua, a base di una dispersione acrilica speciale. Privo di biocidi.

Caratteristiche particolari e norme



- Buon effetto isolante contro le sostanze interne del legno e le macchie d'acqua asciutte.
- Elevata elasticità ed elevato potere riempitivo
- Ecologico e inodore
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo la marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campi d'impiego

Legno all'esterno e all'interno




LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Prima dell'utilizzo, prego mescolare bene il prodotto.
- Una temperatura minima di +10 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Quantità applicative troppo basse e/o un'elevata diluizione riducono l'effetto isolante!
- Il contenuto di sostanze coloranti idrosolubili può variare considerevolmente a secondo il tipo di legno e l'origine dello stesso. Raccomandiamo la realizzazione di un campione sul legno originale per poter giudicare il potere isolante.
- Una essiccazione durante la notte migliora notevolmente l'effetto isolante!

Metodo di applicazione

Metodo di applicazione	a pennello	a rullo	Pistola a tazza
Ugello (ø mm)	-	-	1,8 – 2
Pressione spruzzo (atm)	-	-	2 – 2,5
Diluyente	Acqua		
Aggiunta di diluyente in %	al massimo 5		al massimo 20
Resa per mano (m ² /l) ¹⁾	8 - 10		
¹⁾ Resa aggiunta di diluyente e overspray inclusa			

Tempi di essiccazione

(temperatura ambiente 20 °C)

Carteggiabile	Dopo circa 3 - 4 ore
Sovraverniciabile	Dopo circa 3 - 4 ore

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari (essiccazione troppo rapida).

Pulizia degli utensili

Lavare con acqua subito dopo l'uso.

Eliminare i resti induriti di vernice con ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno, materie legnose

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito e stabile, privo di grassi, cere e polvere di carteggiatura.

Per favore rispettare la norma austriaca ÖNORM B 2230-1.

Vedere anche il regolamento VOB, parte C, DIN 18363, paragrafo 3; lavori di pitturazione e di verniciatura.

Per favore rispettare la scheda tecnica BFS no. 18.

Presupposto per una lunga durata del ciclo di verniciatura è di rispettare i principi della protezione costruttiva del legno.

Umidità del legno

Legni di latifolia 12 % +/- 2 % e di conifere 15 % +/- 2 %.

Preparazione del supporto

Per un'ottima durabilità consigliamo di carteggiare le superfici lisce di legno con grana 80 nella direzione delle fibre, pulire accuratamente e eliminare le fuoriuscite di sostanze interne del legno come p. e. resine e galla di resina. Arrotondare gli spigoli vivi.

Pulire i legni ricchi di resina e legni esotici contenenti delle sostanze interne che ritardano l'essiccazione con il diluyente ADLER Nitroverdünnung 80001.

Trattare le parti colpite da alghe, muschio o muffa con ADLER Fungisan 96349.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo/Intermedio

1 – 2 x ADLER Acryl-Holzgrund 41001

Essiccazione intermedia ca. 3 – 4 ore.

Una essiccazione durante la notte migliora notevolmente l'effetto isolante!

Conifere grezze cioè legni sensibili ai funghi per esterni devono essere trattati prima di tutto con una mano di Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 sgg. a pennello.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Finitura

1 – 2 x ADLER Glanzacryl 40701

oppure

1 – 2 x ADLER Seidenacryl 40751

oppure

1 x Pullex Aqua-Color W10 Weiß/bianco 53331

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

375 ml; 750 ml; 2,5

Tonalità

Weiß/bianco

Prodotti complementari

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

ADLER Fungisan 96349

ADLER Seidenacryl 40751

ADLER Glanzacryl 40701

Pullex Aqua-Imprägnierung 51320

Pullex Aqua-Color W10 Weiß 53331

Pullex Renovier-Grund 50236 sgg.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata/Magazzinaggio



Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta dal sole, gelo e temperature elevate (oltre 30°C).

Dati tecnici

Contenuto COV

Valore limite UE per ADLER Acryl-Holzgrund (Cat. A/g): 30 g/l (2010). ADLER Acryl-Holzgrund contiene al massimo 30 g/l VOC.

Codice-Prodotto per pitture e vernici

M-GP01

Indicazioni tecniche di sicurezza



Consultare l'apposita scheda di sicurezza! È possibile lo scarico telematico sul sito internet www.adler-lacke.com.

Evitare generalmente l'ispirazione degli aerosoli. Esso è garantito portando correttamente una maschera antipolvere (filtro combinato A2/P2 – EN 141/EN 143).