

# ADLER 2K-PU-Multilack Glänzend W10 4527000010 ff Weiß (biely)

Pigmentovaný, lesklý lak pre priemyselné a remeselné použitie.

## POPIS PRODUKTU

### Všeobecne

Lesklý pigmentovaný lak pre interiér aj exteriér s vynikajúcou priľnavosťou, vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a veľmi dobrou odolnosťou proti vode a chemikáliám. Univerzálna aplikácia na rôzne podklady. Vynikajúca izolácia proti extraktívnym zložkám dreva.

### Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

### Oblasti použitia



- Účinný náter na drevo, kov, tvrdé PVC a staré nosné nátery pre vonkajšie a vnútorné použitie.
- Rozmerovo stabilné drevené prvky ako drvené okná, vchodové dvere alebo garážové brány.
- Pre rozmerovo nestabilné drevené prvky v exteriéri odporúčame použiť Pullex Color 50530 ff alebo Pullex Aqua-Color 53331 ff.
- Prosíme, dodržujte technické listy príslušných produktov.

## SPRACOVANIE

### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 15 – 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.
- Výronu živice sa z hľadiska technológie lakovania nedá vyhnúť.
- Nezatvárajte nádobu so zatvrdnutým materiálom.


### Pomer miešania

7 hmot. dielov: ADLER 2-PU-Multilack Glänzend W10 Weiß

07-20 (nahrádza 03-19) ZKL 4527

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.



4527000010 ff

1 hmot. diel: ADLER DD-Härter 82010

ADLER 2-PU-Multilack Glänzend W10 Weiß 4527000010 ff môže byť použitý iba s tužidlom v uvedenom pomere. Nedodržanie tejto podmienky vedie k poruchám filmu.

ADLER DD-Härter 82010 pred spracovaním dôkladne zapracovať do laku za stáleho miešania.

Po pridaní tužidla odporúčame počkať cca 10 min. pre lepšie odplynenie.

### Doba spracovateľnosti



cca 1 pracovný deň

Predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné.

Pri vyšších teplotách sa doba spracovateľnosti znižuje.

### Technika nanášania



0-10% 80392

20% 80019



Spôsob nanášania	Natieranie	Valčekovanie	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	-	-	1,8 – 2
Tlak striekania (bar)	-	-	3 – 4
Riedenie	ADLER PUR-Streichverdünnung 80392		ADLER DD-Verdünnung 80019
Prídavok riedidla v %	0 – 10		cca 20
Výdatnosť na nános (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup>	cca 8		cca 8

<sup>1)</sup> výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní

Tvar, vlastnosti podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl. vzduchu)



prelakovateľný

po cca 6 h

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreveniny, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.

Zamedziť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

### Čistenie náradia



80392

Ihneď po použití s ADLER PUR-Streichverdünnung 80392.

## PODKLAD

### Druhy podkladu

Drevo, drevené stavebné diely, kov, tvrdené PVC

<b>Vlastnosti podkladu</b>	<p>Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.</p> <p>Prosím, dbajte na normu ÖNORM B2230 časť 1 a 3.</p> <p>Pozri aj VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3, Maliarske a natieračské práce</p> <p>Nie nosné nátery dôkladne odstrániť.</p>
----------------------------	---

<b>Vlhkosť dreva</b>	<p><b>Listnaté dreviný:</b> 12 % +/- 2 %</p> <p><b>Ihličnaté dreviný:</b> 15 % +/- 2 %</p>
----------------------	--

<b>Príprava podkladu</b>	<p><b>Drevo a drevené stavebné diely</b> Ostré hrany zbrúsiť, vystúpené extraktívne látky, ako napr. živica a živičníky odstrániť.</p> <p>Brúsenie zrnitosťou P120 – P150</p> <p><b>Železo a oceľ</b> Hrdzu odstrániť až po surový kov, zvyšky olejov a masntôt odstrániť s ADLER Entfetter 80394.</p> <p><b>Zinok, hliník a iné neželezné kovy</b> Prebrúsiť brúsnym rúnom do matu s ADLER Entfetter 80394.</p> <p><b>Tvrdené PVC a natierateľné plasty</b> Prebrúsiť brúsnym rúnom do matu s ADLER Entfetter 80394.</p> <p><b>Obkladačky</b> Prebrúsiť brúsnym rúnom do matu s ADLER Entfetter 80394.</p> <p><b>Staré nátery</b> Nosné staré nátery prebrúsiť brúsnym zrnom P120 a očistiť. Nie nosné nátery odstrániť.</p> <p>Prosíme, dodržujte technické listy príslušných produktov.</p>
--------------------------	--

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Impregnácia</b>	<p>Na ochranu pred zamodraním, napadnutím hubami a drevokazným hmyzom 1x natrieť s Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 (platí pre dreviný triedy trvanlivosti podľa EN 350-2, 3 – 5).</p> <p>Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.</p>
--------------------	--

<b>Základovanie</b>	<p><b>Železo a oceľ</b> Základovanie 1 – 2x s ADLER 2K-Epoxi-Grund.</p> <p><b>Zinok, hliník a iné neželezné kovy v exteriéri</b> Základovanie 1 – 2x s ADLER 2K-Epoxi-Grund.</p> <p><b>Eloxovaný hliník</b> Eloxovaný hliník dôkladne obrúsiť do matu a do 60 minút základovať s ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304.</p> <p><b>Nehrdzavejúca oceľ</b> Nerez dôkladne obrúsiť do matu a do 60 minút základovať s ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304.</p> <p><b>Prášková povrchová úprava</b> Pri práškovej povrchovej úprave odporúčame základovanie s ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304. Vyhotoviť skúšobnú vzorku a vykonať skúšku príľnavosti. Pozrite technický list BFS č. 24.</p>
---------------------	---

**Staré nátery**

Na nosných intaktných starých náteroch je potrebné vykonať skúšku znášateľnosti. Na kolabujúcich miestach a nie intaktných plochách vopred pripraviť podklad pre lakovanie. Skladba povrchovej úpravy ako pri nových náteroch.

Prosíme, dodržujte technické listy príslušných produktov.

**Medzibrúsenie**

Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou P240. Brúsny prach odstrániť.

**Základná vrstva**

1x ADLER 2K-PU-Multilack Glänzend W10 Weiß 4527000010 ff

**Medzibrúsenie**

V prípade potreby prebrúsiť zrnitosťou P240. Brúsny prach odstrániť. Pri dlhšej dobe schnutia ako 24 hodín je medzibrúsenie pred vrchným lakovaním nevyhnutné.

**Vrchné lakovanie**

1x ADLER 2K-PU-Multilack Glänzend W10 Weiß 4527000010 ff

**OŠETROVANIE & RENOVÁCIA****Ošetrovanie a renovácia**

Trvanlivosť závisí od viacerých faktorov. Tými sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný odtieň. Pre dlhú trvácnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame vykonávať ju raz ročne.

V prípade potreby ešte celistvé miesta zbaviť prachu a špiny a 1x natrieť s ADLER 2K-PU-Multilack Glänzend W10 Weiß 4527000010 ff.

Pri renováciách vonkajších plôch rozmerovo stabilných stavebných dielov (okná a vchodové dvere) musí byť úprava vnútorných strán preskúšaná a v danom prípade upravená tým istým systémom.

**POKYNY PRE OBJEDNANIE****Veľkosť balenia**

1 kg, 4 kg

**Farebné odtiene/stupne lesku**

Glänzend W10 Weiß (lesklý, biely)

4527000010 ff

Farebné odtiene je možné namiešať pomocou **miešacieho systému ADLER SolvaMix**.

**Bázové laky:**

lesklý W10 Weiß (biely), tónovateľný	4527000010
lesklý W20 báza na tónovanie	4527000020
lesklý W30 báza na tónovanie	4527000030

- Aby bola zabezpečená farebná jednotnosť upravovanej plochy, používajte materiál s rovnakým číslom šarže.
- Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame so zvoleným systémom povrchovej úpravy vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.

**Súvisiace produkty**

Pullex Imprägnier-Grund 4436000200  
 Pullex Color 50530 ff  
 Pullex Aqua-Color 53331 ff  
 ADLER DD-Verdünnung 80019  
 ADLER PUR-Streichverdünnung 80392

---


ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304  
ADLER Entfetter 80394

---

## ĎALŠIE POKYNY

---

### Trvanlivosť/skladovanie



Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

---

### Technické údaje

Obsah VOC EÚ-medzná hodnota pre 2K-PU-Multilack Glänzend W10 Weiß (Kat. A/j): 500 g/l (2010).  
ADLER 2K-PU-Multilack Glänzend W10 Weiß obsahuje maximálne 500 g/l VOC.

---

### Technicko-bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zabrániť vdýchnutiu rozprášeného aerosólu pri striekaní. Je nutné správne použiť ochrannú masku (kombinovaný filter A2/P2).

---