

Aduro Vento

2660

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový číry lak na **nábytok a interiér pre priemyselné a remeselné použitie.**

POPIS PRODUKTU

Popis

Rýchloschnúci, 2-zložkový číry polyuretánový lak bez arómatov na báze akrylátovej živice. Veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť, vysoká plnivosť, dobré zvýraznenie textúry dreva a pekná kresba pórov. Produkt sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči zažltnutiu a optimálnou ochranou proti svetlu drevených a morených plôch vďaka UV filtrom. Dá sa spracovať ako „lak na lak“. Vhodný ako vrchný lak na pigmentované povrchy.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- **ÖNORM A 1605-12** (povrchy nábytku)
Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B1
Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50 U)
Správanie sa pri namáhaní poškrábaním: 4-D ($\geq 1,0$ N)
Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné povrchy)
- **DIN 68861** (povrchy nábytku)
Časť 1: Správanie pri chemickom namáhaní: 1 B
Časť 2: Správanie sa pri namáhaní oderom: 2 D (> 50 do 150 U)
Časť 4: Správanie sa pri namáhaní poškrábaním: 4 D ($> 1,0$ do $\leq 1,5$ N)
- **ÖNORM A 3800-1** (správanie sa pri požiari) v spojení s ťažko horľavým podkladom:
ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2** Odolnosť voči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71 časť 3** Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+



Oblasti použitia



- Na lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a interiérových prvkov, ako napr. dosky stolov a odstavné dosky v kuchyniach a v obytnom priestore, kúpeľniach, kanceláriách a v oblastiach objektov, čelné a trvalo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie trvalo viditeľné plochy. Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12. Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.
- Vhodný na lakovanie plôch bielených peroxidom vodíka.

02-20 ZKL 2660

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel.: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúceho/používateľa podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odteňov a stupňov lesku vyhradená.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Prosím, rešpektujte naše „Pracovné smernice pre PUR-laky“.

Pomer miešania



10 hmot. diely Aduro Vento 2660
1 hmot. diel ADLER PUR-Härter 82019

Aduro Vento 2660 smie byť použitý výlučne s tužidlom a v uvedenom pomere miešania. Nedodržanie tohto pokynu vedie k chybám filmu a priľnavosti.

Doba spracovateľnosti




1 pracovný deň

Zmiešaný materiál sa môže na nasledujúci deň ešte spracovávať, ale musí byť zmiešaný v pomere 1:1 s čerstvou zmesou; ďalšie predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné.

Pri vyšších teplotách sa doba spracovateľnosti znižuje.

Postup nanášania



0-10%



10-15% 80019

Spôsob nánosu	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atď.)	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	1,8
Striekač tlak (bar)	100 - 120	80 - 100	2 - 3
Rozprašovací tlak (bar)		1-2	
Riedenie	ADLER DD-Verdünnung 80019		
Prídavok riedenia v%	0 - 10 %	0 - 10 %	10 - 15 %
Viskozita (s) 4 mm pohár, 20°C	cca 23	cca 23	cca 19
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca 100 - 150 na jeden nános celková vrstva max. 450		

Tvar výrobku, vlastnosti a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



brúsiteľný a prelakovateľný	po cca 2 h
manipulácia a stohovanie	po preschnutí cez noc





Pre lepší stav následného lakovania odporúčame schnutie cez noc pri izbovej teplote.

Uvedené čísla sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Čistenie náradia



ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077

PODKLAD	
Druhy podkladu	Listnaté a ihličnaté dreviny (masív, dyhované (opracované) drevo, drevotrieska, drevovláknité výrobky)
Vlastnosť podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. Musí byť zbavený prachu z dreva. Je potrebné vykonať skúšku vhodnosti náteru na podklad.
Príprava podkladu	Listnaté dreviny: brúsenie zrnom 150 – 180 Ihličnaté dreviny: brúsenie zrnom 120 – 150 Prach z brúsenia odstrániť, hlavne z pórov.
BESCHICHTUNGS-AUFBAU	
Základný náter	1x Aduro Vento 2660
Medzibrúsenie	Základovaný povrch prebrúsiť zrnom 280 - 320. Zabrániť prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť. Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá príľnavosť.
	
Vrchné lakovanie	1x Aduro Vento 2660
ČISTENIE & OŠETROVANIE	
Čistenie & ošetrovanie	Čistenie s ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Ošetrovanie s ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210. Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosť balenia	4 kg, 20 kg
Farebné odtiene/Stupne lesku	G10 Stumpfmatt (hlboký mat) 2660 000110 G30 Matt (mat) 2660 000130 G50 Halbmatt (polomat) 2660 000150
Súvisiace produkty	ADLER PUR-Härter 82019 ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER Waschverdünnung 80077 ADLER Clean Möbelreiniger 96490 ADLER Clean Möbelpflege plus 7222 000210
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/Skladovanie	Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vyššími teplotami (nad 30 °C).
  	
Technické údaje	Viskozita pri dodaní cca 35 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20 °C) Viskozita zmesi cca 28 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zásadne je potrebné zamedziť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto sa dá zabezpečiť len odborným použitím vhodnej ochranej dýchacej masky (Kombinovaný filter A2/P2 - EN 141/EN 143).
