

Aduro Vetrococolor

2495

Pigmentový lak na báze rozpúšťadiel na lakovanie skla pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis


2-zložkový polyuretánový pigmentový lak pre farebne krycie povrchové úpravy sklenených plôch určený pre vlhké miestnosti.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+

Oblasti použitia



- Na lakovanie skla, vhodné aj do vlhkých miestností (napr. lakovanie lavých strán sprchovacích stien a tomu podobné).


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Prosím, dodržujte naše „Pracovné smernice pre PUR- laky“ a naše „Pracovné smernice pre lakovanie skla s PUR- lakmi pre oblasť vlhkých miestností“
- Prosím, dodržujte aj technické listy uvedených systémov lakovania.
- Aby sa pri spracovaní valčekom zabezpečil dlhší otvorený čas lakovacieho systému, môže sa do zmesi lak a tvrdidla pridať cca 10 – 20 % Aduro Vetrofix V 8133 000210.
- Nakoľko sú na trhu sklá rôznej kvality a povrchových vlastností, je potrebné pred samotným lakovaním vyhotoviť vzorku na originálnom skle so zodpovedajúcim lakom a po cca 3 dňoch schnutia pri izbovej teplote vykonať kontrolu príľnavosti.
- Odolnosť celkového výrobku voči vode, potrebná vo vlhkých oblastiach sa dosiahne po min. 7 dňoch schnutia pri izbovej teplote.

Pomer miešania



Aduro Vetrococolor 2495 sa môže používať výlučne s tvrdidlom a v uvedenom pomere miešania. Odchýlky vedú k poruchám filmu a príľnavosti.

100 hm. dielov Aduro Vetrococolor 2495

20 hm. dielov ADLER Vetro PUR-Härter 8232 000210


Doba spracovateľnosti

1 pracovný deň

12-16 (nahrádza 02-16) ZKL 2495


Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.



Ďalšie predĺžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

Spôsob nanášania



20 %



10 - 20 %

Spôsob nanášania	Nádobková pištoľ	Lakovací valček (krátky vlas)
Tryska (ø mm)	1,8 – 2,0	-
Striekací tlak (bar)	3 – 4	-
Riedenie/ spomaľovač	ADLER DD- Vedünnung 80019	Aduro Vetrolfix V 8133 000210
Prídavok riedenia v %	20	10 - 20
Viskozita (s) 4 mm pohár, 20°C	cca 20	cca 45
Množstvo nánosu (g/m ²)	150 - 200	120 - 150

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Suchý na dotyk	po cca 5 hod.
Manipulovateľný a stohovateľný	po preschnutí cez noc

Uvedené údaje sú smerodajné. Schnutie je závislé od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia



ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077.

PODKLAD

Druhy podkladu

Tavené sklo – povrchová úprava „ohnivej strany“ (atmosférickej strany),
ESG bezpečnostné sklo, saténované sklo.
Optiwhite- sklo (biele sklo) odporúčame ako farebne neutrálny podklad.

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

- Silno znečistené sklá očistiť ocotónom alebo ADLER Waschverdünnung 80077.
- Očistiť upravovanú stranu skla s ADLER Clean—Glasreiniger 7214 000210. Tento krok je nevyhnutný, aby sa dosiahla dostatočná príľnavosť nasledujúcej povrchovej úpravy.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná povrchová úprava

Aduro Vetrolcolor 2495 v želanom farebnom odtieni

ČISTENIE & OŠETROVANIE

Čistenie & ošetrovanie

Čistenie vlhkou handrou namočenou v jemnom čistiacom prostriedku pre domácnosť alebo neutrálnom čistiacom prostriedku, čistiace prostriedky určené na drhnutie nesmú byť použité.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia

1 kg, 4 kg

Farebné odtiene/stupne lesku	Weiss (biely)	2495 000010
	RAL 9010	2495 009010
	Schwarz (čierny)	2495 500001

Ostatné farebné odtiene na vyžiadanie.

Prídavné produkty	ADLER Vetro PUR-Härter	8232 000210
	ADLER DD-Verdünnung	80019
	Aduro Vetrofix V	8133 000210
	ADLER Clean-Glasreiniger	7214 000210
	ADLER Waschverdünnung	80077

ĎALŠIE POKYNY

Životnosť/skladovanie



Min. 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Technické údaje

Viskozita zmesi cca 40 +/- 2 s podľa DIN 53211
(4-mm-pohár, 20°C)

Technicko-bezpečnostné údaje



Dodržiňte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Produkt je určený iba na priemyselné a remeselné spracovanie.

Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosólu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).