

Aduro Vetrofix V

8133 000210

Spomaľovač na lakovanie skla pomocou lakovacieho valčeka pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Špeciálna riedidlová zmes na optimalizovanie spracovania zmesi Aduro Vetrocolor a ADLER Vetro PUR-Härter spomalením schnutia, keď sa sklenené časti upravujú pomocou lakovacieho valčeka.

Oblasti použitia




- Prídanie Aduro Vetrocolor pri povrchovej úprave sklenených dielov
- Produkt nemá žiaden vplyv na kvalitu povrchu lakovacieho systému (chemická a mechanická odolnosť)
- Vhodný aj do vlhkých miestností

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie

- Aduro Vetrofix V opatrne vmiešať do vytvrdnutého laku.
- Náter pomocou lakovacieho valčeka (valček s krátkym vlasom – vid' prídavné produkty)
- Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre lakovanie skla PUR- lakmi pre vlhké miestnosti – nanášanie pomocou valčekovania**“. Miešané laky môžu byť spracované ako je uvedené v danom technickom liste.

Množstvo prídavku



10 – 20 %

Pomer miešania:

Aduro Vetrocolor v želanom odtieni: 100 hmotnostných percent

ADLER Vetro PUR-Härter + 20 hmotnostných percent


Aduro Vetrofix V 8133 000210 + 10 – 20 hmotnostných percent

Doba spracovateľnosti

8 hod.



Čistenie náradia



ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia

400 g


02-16 ZKL 8133

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Prídavné produkty

Aduro Vetrocolor 2495
ADLER Vetro PUR-Härter 8232 000210
ADLER DD-Verdünnung 80019
ADLER Waschverdünnung 80077
Lakovací valček WL 10 cm 9645 811
Lakovací valček WL 25 cm 9646 011

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Min. 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Dodržiujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Produkt je určený iba na priemyselné a remeselné spracovanie.
