


ADLER Allwetterlack

50020 ff



20 % 80367

Popis výrobku

Bezbarvý lak z umělé pryskyřice pro dřevo v interiéru a v exteriéru. Vhodný pro natírání lodí.

Zvláštní vlastnosti

Bez zápachu, velmi rychle schne, velmi dobrá odolnost proti tuku a krému.

Pozor: je lehce nažloutlý

Oblasti použití

Venkovní i vnitřní dřevo, jako je např. zahradní nábytek, pivní stoly, vrata.

Také k přelakování laků z umělé pryskyřice nebo vodouředitelných barevných laků, aby se zabránilo odření barvy.

Způsob nanášení

Natíráním, stříkáním, válečkem

Ošetření podkladu

Dřevo vybrousit zrnitostí 120

Dřevo v exteriéru impregnovat nejprve výrobkem Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff.

Suché povrchy určené k přelakování lehce vybrousit zrnitostí 220.

Vrchní nátěr

2 x ADLER Allwetterlack 50020

Ředění

Dodávané balení je připraveno ke zpracování natíráním. Při nanášení válečkem přidat 5% výrobku ADLER Adlerol 80301, při stříkání zředit 20% výrobkem ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Teplota zpracování a objektu

Nesmí klesnout pod + 5°C

Doba schnutí

(při pokojové teplotě 20 °C)

neulpívá prach

ca po 2 hodinách

nelepí

ca po 4 hodinách

proschlý nátěr

ca po 12 hodinách

Vysoká tloušťka vrstvy a/nebo nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Pracovní přístroje

Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 80301.

11-09 (nahrazuje 01-07)

prosím obraťte

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbyvají touto verzí platnosti. Změna velikostí plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny

Vydatnost (na jedno nanesení)	Ca 10 m ² /l na jedno nanesení
Dodávané Balení	375 ml, 750 ml, 5 l, 25 l
Barevný odstín	Farblos glänzend (bezbarvý lesklý) 50020 Farblos matt (bezbarvý matný) 50023
Zvláštní upozornění	Bezbarvé venkovní nátěry prokazují zkrácené intervaly renovace a proto vyžadují zvýšenou péči. Poškození by mělo být co nejrychleji opraveno, aby bylo zabráněno zešednutí.
Bezpečnostně technické údaje	Prosím dbejte na bezpečnostní listy. U hader, které jsou nasáklé oxidativně schnoucími výrobky, existuje nebezpečí samovznícení. Mokrý hadry nechte schnout rozprostřené. Uchovávání v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě je nutné. Zpracování produktu ve stříkací kabině, která je znečištěna nitrocelulozním stříkacím prachem, je vzhledem k nebezpečí samovznícení zakázáno!