


ADLER Aqua-Flair Weiß Plus

14509



Descrizione

Colorante pigmentato all'acqua, bianco, con eccellente resistenza alla luce e migliore potere coprente rispetto a ADLER Aqua-Flair Weiß 14406. Grazie all'aggiunta di speciali leganti i pigmenti aderiscono molto bene sulla superficie legnosa; il colorante può essere così sovraverniciato sia con vernici all'acqua che con vernici al solvente.

ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 può essere tinto fino a 10 % con le tinte standard di Aqua-Neoantik (14472 – 14779); la miscela deve essere lavorata entro una settimana.

Campi di utilizzazione

Per legni di latifoglia o di conifera, quando si desidera ottenere un effetto omogeneo e molto coprente.

ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 è particolarmente adatto per colorare legni chiari a poro fino come acero o faggio.

Lavorazione

Carteggiare le superfici accuratamente con grana 150. E' consigliabile bagnare il legno carteggiato ed effettuare una leggera carteggiatura con grana 150-180 dopo l'essiccazione. Se si tratta di legno rovere massiccio questa operazione è necessaria.

Mescolare bene il colorante prima e durante la lavorazione. Applicare a spruzzo (aerografo; ugello 1,5-1,8 mm, pressione 2,0-2,5 atm), in direzione delle fibre del legno, due passate omogenee e sufficientemente abbondanti in modo tale che rimanga una certa eccedenza sulla superficie („superficie bagnata“). Tipi di legno con un assorbimento minore richiedono una quantità di applicazione inferiore rispetto ai legni con un assorbimento superiore.

E' anche possibile applicare il prodotto con apparecchi airless/airmix a bassa pressione.

Vari tipi di legno come **rovere, larice** etc. contengono delle sostanze interne idrosolubili che vengono attivate con la sovraverniciatura con vernici all'acqua. A secondo della provenienza del legno si possono manifestare scolorazioni (verdastri) di diversa entità quando le superfici vengono a contatto con la luce. Se si tratta di **rovere, larice e altri tipi di legno che contengono delle sostanze interne idrosolubili** consigliamo perciò pretrattare le superfici con ADLER PUR-Primer 25291 (consultare la Scheda tecnica di ADLER PUR-Primer!)

Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C):. E' possibile sovraverniciare con vernici all'acqua già dopo 5 ore, dopo ca. 12 ore (essiccazione durante la notte) è possibile

11-09 (sostituisce 10-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

sovraverniciare con vernici al solvente. Per ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 consigliamo utilizzare soltanto vernici resistenti alla luce come p.e. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 in poi o ADLER Legnopur 26211 in poi. Lavorando con altri tipi di vernice è possibile che la tonalità finale possa dare una sfumatura leggermente gialla; con il passare del tempo questo effetto viene intensificato.

Prima dell'applicazione effettuare sempre una prova sul legno originale. Per poter valutare la tonalità finale, sovraverniciare la superficie inoltre con la vernice prescelta. Per elementi che vanno poi montati insieme utilizzare del colorante con lo stesso numero di produzione.

Non rimettere nella confezione originale il colorante contenuto nella pistola o sporco di polvere di carteggiatura.

Consultare le nostre " **Indicazioni per l'applicazione dei coloranti su legno**" nonché la **Scheda di sicurezza**.

Resa

Ca. 8 m²/l per mano, a secondo della forma del pezzo da trattare

Confezioni

0,9 l, 4 l

Magazzinaggio

Fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali, non aperte.

Tonalità

Bianco	14509
--------	-------