

Aqua-Hardener 8451

8451

Verharder voor watergedragen ADLER-meubellakken voor **industrie en handel**

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8451000210



Algemeen

Polyisocyaan-verharder voor watergedragen meubellakken.

Toepassingsgebieden

Verharder voor watergedragen ADLER-meubellakken voor meubels en interieur.



VERWERKING

Verwerkingsinstructies

- Meng Aqua-Hardener 8451 (8451) onmiddellijk na toevoeging aan de lakcomponent zorgvuldig. We adviseren om voor verwerking ongeveer 10 minuten te wachten.
- Gemengde lakken en beitsen moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.

Gereedschap schoonmaken



8029

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellakken in acht.**

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

400 g, 600 g, 1 kg, 10 kg

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 6 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Sluit de container altijd onmiddellijk om het binnendringen van luchtvochtigheid te voorkomen.

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
