

ADLER Aqua-Hardener PRO

8249

Härter für wasserbasierte **ADLER Fenster- und Haustürenlacke** für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Allgemeines

Isocyanatfreier Härter auf Basis eines polymeren Aziridines. Sorgt mit einer Topfzeit von über 8 Stunden für Flexibilität und Vielseitigkeit im Verarbeitungsprozess.

Anwendungsgebiete



Härterkomponente für wasserbasierte 2K Fenster- und Haustürenbeschichtungen.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 – 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %.
- ADLER Aqua-Hardener PRO 8249 muss vor Verarbeitung sorgfältig unter Rühren in die Lackkomponente eingearbeitet werden.
- Gebinde mit abgehärtetem Material nicht verschließen.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.

Mischungsverhältnis



100 Gew.-Teile Lackkomponente
7 Gew.-Teile ADLER Aqua-Hardener PRO 8249

ADLER Aqua-Hardener PRO kann in folgenden Produkten verwendet werden:

Aquawood Diamond-Sealer D 5520 und L5723
 Aquawood Diamond-Top D 5090 und L 5196
 Aquawood Diamond Pearl 5091
 Aquawood Protor-Base D 5806 und L 5807
 Aquawood Protor-Finish D 5808, L 5809 und Pearl 5804
 Aquawood Intermedio Isogrip 5714
 Aquawood Intercare Isogrip 5505
 ADLER Polyprimer 2K SQ 5463
 ADLER Polycolor 2K SQ 5082 und Pearl 5085
 Aquawood Protect 5128
 ADLER Print-Primer SQ 5480
 ADLER Print-Protect SQ 5170
 ADLER Print-Protect UV+ SQ 5171

Die Produkte können ausschließlich mit Härter und im angeführten Mischungsverhältnis verwendet werden. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen.

Nach Härterzugabe ist eine Wartezeit von ca. 10 min empfehlenswert.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Topfzeit

Min. 8 Stunden

Eine weitere Verlängerung der Topfzeit ist nicht möglich.

Erhöhte Temperaturen können die Topfzeit verkürzen.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

Lieferqualität

8249000210

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 6 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.
