

Aqua-Hardener PRO

8249

Utwardzacz do wodnych lakierów firmy ADLER przeznaczonych do okien i drzwi wejściowych dla przemysłu i rzemiosła.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wolny od izocyjanianów utwardzacz na bazie polimerowej azydyryny. Czas przydatności do użycia wynoszący ponad 8 godzin zapewnia elastyczność i wszechstronność w procesie przerabiania.


Obszary zastosowania



Składnik utwardzający do wodorocieńczalnych, 2-składnikowych pokryć do okien i drzwi wejściowych.

STOSOWANIE

Informacje dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wymieszać produkt.
- Temperatura produktu, obiektu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15 °C.
- Optymalne warunki stosowania mieszczą się w temperaturze między 15-25°C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40-80%.
- Aqua-Hardener PRO 8249 należy, przed zastosowaniem starannie mieszając, połączyć ze składnikami lakieru.
- Nie zamykać pojemników zawierających mieszaninę materiału z utwardzaczem.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.

Proporcje mieszania



100 cz. wag. składników lakieru
7 cz. wag. utwardzacza Aqua-Hardener PRO 8249

Aqua-Hardener PRO można stosować z następującymi produktami:

Aquawood Diamond-Sealer D 5520 i L 5723
Aquawood Diamond-Top D 5090 i L 5196
Aquawood Diamond Pearl 5091
Aquawood Protor-Base D 5806 i L 5807
Aquawood Protor-Finish D 5808, L 5809 i Pearl 5804
Aquawood Intermedio Isogrip 5714
Aquawood Intercare Isogrip 5505
Polyprimer 2K SQ 5463
Polycolor 2K SQ 5082 i Pearl 5085

08-22 (zastępuje 09-21) ZKL 8249

ADLER-Polska sp. z o.o. ul. Tyniecka 229, 30-376 Kraków
Tel: 48 12 252 40 01-04 e-mail: technical-support@adler-lakiery.pl

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego/użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i możliwości zastosowania dostarczonego produktu decyduje sam nabywca/użytkownik, zalecamy zatem wykonanie próbki w celu sprawdzenia zgodności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.

Produkty można stosować wyłącznie z utwardzaczem Aqua-Hardener PRO i w podanych proporcjach mieszania. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstania wad powłoki i problemów z przyczepnością.

Po dodaniu utwardzacza zaleca się odczekać ok. 10 min. w celu lepszego odgazowania.

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych poszczególnych produktów.

Czas przydatności mieszanki do użycia



Min. 8 godzin

Nie jest możliwe dalsze przedłużanie czasu przydatności mieszanki do użycia.

Podwyższone temperatury skracają czas przydatności mieszanki do użycia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości pojemników

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

Informacje dotyczące dostawy

8249000210

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Pojemnik zawsze zamykać natychmiast po użyciu, aby zapobiec wnikaniu wilgoci.

Dane BHP



Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania jak również utylizacji znajdują Państwo w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl.

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.