


ADLER Aqua-Positiv**13001 ff****Popis**

Vodouriediteľné moridlo na ihličnaté dreveniny na báze prírodných minerálnych pigmentov v kombinácii s modernými syntetickými moridlovými farbivami a mikronizovanými pigmentmi.

Špeciálnymi prísadami sú farbivá veľmi dobré fixované na povrchu dreva, takže toto moridlo je osobitne vhodné na prelakovanie vodouriediteľnými lakmi. Lakovanie rozpúšťadlovými lakmi je taktiež možné.

Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné a pri potrebe sú zosvetliteľné a riediteľné s ADLER Aqua-Positiv Farblos 13001. Pri silnom zriedení to vedie vlastnou farbou dreva a prirodzeným žltnutím dreva k výraznej zmene farebného odtieňa.

Oblasť použitia

Na morenie brúsených, kartáčovaných, osekávaných, na hrubo opracovaných a hobľovaných plôch ihličnatých drevín, ak sa má pracovným postupom docíliť výrazný pozitívny obraz morenia, pričom sa namorené plochy majú prelakovať vodouriediteľnými transparentnými lakmi.

Spracovanie

Kartáčované alebo inak zdrsnené plochy sa namoria bez ďalšej predprípravy. Hladké plochy sa vybrúsia brúsnym papierom zrnitosti 120. Je výhodné vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení prebrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 150 - 180 je výhodné.

ADLER Aqua-Positiv pred a počas spracovania dobre premiešať. Moridlo naniesť striekaním rovnomerne a tak sýto, že prebytok moridla istou mierou zostáva ležať na ploche - mokrá plocha cca 60 g/m². Podmienky striekania: veľkosť dýzy 1,5 mm, striekací tlak 2,0 – 2,5 bary. Tmavšie druhy drevín a farebné odtiene vyžadujú o niečo sýtejší nános, asi 70-75 g/m². Nános moridla Airmix alebo Airless nízkotlakovým striekacím zariadením je v prípade potreby možné. Aplikácia štetcom alebo špongiou sa neodporúča.

Čas sušenia (izbová teplota 20 °C): cca 12 hodín, najlepšie cez noc. S vodouriediteľnými lakmi sa môžu plochy prelakovať už po 5 hodinách. Pozitívny efekt vzniká v prvej fáze sušenia (cca 30 minút), počas ktorého sa nesmie prevádzať urýchlené sušenie.

Prosím obráťte

11-09 (nahrádza 05-04)

 Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Pred lakovaním je výhodné plochy vyhladiť papierovou stranou Finish papiera. Prelakovať vodouriediteľnými alebo rozpúšťadlovými lakmi. Pri farebných odtieňoch odporúčame len svetlostále laky, resp. laky s prídavkom prostriedkov voči žltnutiu.

Smrekovec obsahuje vodou rozpustné extraktívne látky dreva, ktoré sa prelakovaním vodouriediteľnými lakmi aktivujú. Podľa lokality, z ktorej drevo pochádza, to môže viesť k rôzne silným farebným zmenám, ak sa lakované plochy vystavia dennému svetlu. Odporúčame preto pri lakovaní smrekovca a iných drevín s vysokým obsahom extraktívnych látok dreva po nánose moridla predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291 (pozri technický list). Po sušení a medzibrúsení sa môžu plochy prelakovať vodouriediteľnými lakmi.

Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.

Pri miešaní moridla kovom sa mení jeho farebný odtieň. Moridlo zo striekacej pištole alebo moridlo znečistené drevným prachom sa nesmie vylievať späť do nádoby s originálnym moridlom.

Rešpektujte naše pracovné smernice pre morenie dreva ako aj kartu bezpečnostných údajov.

Výdatnosť cca 8 m² / 1 / 1 nános, závisí od tvaru morených častí

Balenie 1 l, 5 l

Skladovanie V chladnej miestnosti ale bez mrazu.

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzavretom obale

Farebné odtiene

bezfarebný	farblos	13001
smrek	Fichte	13002
jedľa	Tanne	13003
brest	Ulme	13004
céder	Zeder	13005
vřba	Weide	13006
sen	Sen	13007
tis	Eibe	13008
teak	Teak	13009
palisander	Palisander	13010
kremeň	Quarz	13011
achát	Achat	13012
rubín	Rubin	13013
opál	Opal	13014
smaragd	Smaragd	13015
čadič	Basalt	13016