

ADLER Aqua-Spritzfüller weiß

31010



Leírás

Poliakrilát és poliuretán alapú diszperzió, vízzel hígítható töltőanyag. Kiváló töltő hatású, függőleges felületen is jól tapad, jól csiszolható.

Alkalmazási területek

- Bútorok, belső faépítmények, faburkolatok, földékek, stb. töltő jellegű alapozása, amennyiben azoknál követelmény a vízzel hígítható rendszer.
- Megfelelő alapfelületek: vakfurnírozott, ill. fóliával rétegzett, préselt faforgácslemezek, ADLER Aquasoft CFB anyagokkal előszigetelt MDF-lapok, valamint tömör fa.
- Függőleges felületeken tanúsított kiváló tapadásának köszönhetően nagyszerűen alkalmas profilozott formaelemek és lécek festésére.

Feldolgozás

Viszkozitás szállításkor:	80 ± 5 s (a DIN 53211 szerint, 4 mm-es pohár, 20°C);
Viszkozitás megmunkáláskor:	Airless festékszóráskor előporlasztóval / Airmix keverékkel működő szórópisztoly (fúvóka Ø 0,28 - 0,33 mm, 100 - 120 bar / 1 - 2 bar) kb. 80 s - hígítás nélkül. Préslevegővel működő szórópisztoly (fúvóka Ø 2 mm, 3 - 4 bar) 65 - 80 s - hígítás nélkül, ill. max. 5%-nyi vízzel való hígításig
Felhordandó mennyiség:	Kb. 200 g/m ² adagonként; teljes felvihető mennyiség: max. 750 g/m ² . Telt lakkozású felületek esetén legalább két réteg felhordása szükséges, köztes csiszolással.
Száradási idő:	Az első réteg felhordását követően kb. 5 óra száradásra van szükség, szobahőmérsékleten. Ezt követően enyhe csiszolás szükséges 280-as szemcsézettségű anyaggal. A fedőlakk megfelelő tapadását úgy biztosíthatja, ha a töltőanyag második rétege számára, köztes csiszolás előtt, szobahőmérsékleten, legalább 12 óra száradási időt hagy.
Min. hőmérséklet megmunkáláskor:	Az anyag, az alap és a levegő hőmérsékletének legalább + 15°C-nak kell lennie.
Köztes csiszolás:	Szemcsézettség: 280 - 320. a köztes csiszolást közvetlenül a fedőlakk felhordása előtt kell elvégezni, hogy a köztes tapadás megfelelő mértékű legyen.
Fedőlakkok:	ADLER Pigmcryl CFB a választott színárnyalatban.

04-09 (07-03 helyett)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz; +43 5242-6922-351

Útmutásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak, az ismeretek mai szintjét tükrözik, és vevőink/felhasználóink legjobb tudásunk szerinti segítségére kívánnak szolgálni, betartásuk persze nem kötelező, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos egyeztetni. A tesztelt termék alkalmazásáról és felhasználási módjáról a vevő/felhasználó egyéni felelősségére dönt. Egyéb esetekben Általános eladási feltételeink vannak érvényben. Az Adattlap minden korábbi száma a jelen kiadással érvényét veszti. A csomagolóeszközök méretére, a színárnyalatra és a rendelkezésre álló fényességi/csillogási fokra vonatkozó változtatások jogát fenntartjuk magunknak.

MDF-lapok lakkozása

A megcsiszolt MDF-lapokat az Aqua Spritzfüller weiß (fehér, szórópisztollyal felvihető töltőanyag) töltőanyag felhordását megelőzően, megfelelő szintelen lakkal (pl. ADLER Aqua-Top-pal vagy ADLER Aquasoft CFB-vel) elő kell szigetelni.

A szintelen szigetelő anyagot célszerű egész éjszakán át száradni hagyni, ezzel biztosítható a jó szigetelő hatás és a rá felvitt töltőanyagréteg megfelelő tapadása.

További lakkozás előtt a szigetelő réteg csiszolása nem szükséges, és nem is ajánljuk, ha a 3 napos köztés száradási időt nem lépi át. (Ellenkező esetben az esetleges teljes átcsiszolás rontja a szigetelő hatást!)

Kérjük, ügyeljen a **„Vízzel hígítható falakkokkal végzett munkálatokra vonatkozó irányelvek”**-ben és a **„Biztonságtechnikai előírások”**-ban foglaltakra!

További tudnivalók

Hígítás	vízzel
Eltartható	6 hónapig - a készítményt fagytól védeni kell.

Színárnyalatok

ADLER Aqua-Spritzfüller weiß 31010

Kiszerezési egységek

6 kg; 32 kg; 150 kg; 800 kg.