

ADLER Aqua-Style

13831 ff

Moridlo na listnaté dreveny na báze vody pre obzvlášť rovnomerný obraz morenia, pre **priemysel a remeslo**

POPIS PRODUKTU

Popis

Moridlo na báze vody so špeciálnymi svetlostálymi farbivami látkami v kombinácii s mikronizovanými pigmentami pre obzvlášť rovnomerný obraz morenia jemnopórovitých listnatých dreven.

ADLER Aqua-Style 13831 môže byť prelakovaný nábytkovými lakmi na báze vody i rozpúšťadiel.

Zvláštne vlastnosti Skúšky



- **Francúzska vyhláška DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

Oblasti použitia



- Morenie jemnopórovitých listnatých dreven ako javor, buk, breza, jelša atď., ak má byť docielený obzvlášť rovnomerný obraz morenia a prelakovanie lakmi na báze vody alebo rozpúšťadla.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred a počas spracovania dobre premiešať
- Teplota moridla, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 15 °C
- Moridlo zo striekacej pištole alebo moridlo znečistené drevným prachom nevlievať späť do nádoby s originálnym moridlom.
- Na nános moridla sú vhodné nízkotlakové striekacie zariadenia Airmix alebo Airless. Nános pomocou štetca alebo hubky neodporúčame.
- Dreveny s malou savosťou vyžadujú menší nános ako dreveny vyznačujúce sa silnou savosťou.
- Rôzne druhy dreven, ako napr. **dub, smrekovec**, obsahujú vodou rozpustné extraktívne látky, ktoré sa prelakovaním vodou riediteľnými lakmi aktivujú. Odporúčame preto pri lakovaní dreven s obsahom **extraktívnych látok** predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291
- Pri miešaní moridla kovovým predmetom sa mení jeho odtieň
- Rešpektujte prosím naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“

Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.

Technika nanášania


Spôsob nánosu	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,5
Striekací tlak (bar)	2,0 – 2,5
Výdatnosť na nános(/m ² /l) ¹⁾	8
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní	

Moridlo naniesť striekaním dvakrát mokrý do mokrého s nepatrným prebytkom, rovnomerne pozdĺž drevných vlákien tak, aby sa plochy javili ako vlhké.

Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)



Prelakovateľný s lakmi na báze vody	Po cca 5.hod.
Prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	Po cca 12 hod.- najlepšie cez noc

Uvedené čísla sú orientačné. Doba schnutia závisí od druhu dreveniny, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie)

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití vodou alebo s ADLER Aqua-Cleaner 80080

PODKLAD**Druh podkladu**

Jemnopórovité listnaté dreveniny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a drevného prachu.

Príprava podkladu

Zrnitosťou 150-180.

Je vhodné vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení prebrúsenie brúsnyim papierom zrnitosti 150-180

ÚPRAVA POVRCHU**Nános moridla**

2x mokrý do mokrého- rovnomerne a s nepatrným prebytkom pozdĺž vlákien tak, aby sa plochy javili ako vlhké.

Následná úprava

ADLER Aqua – Style 13831 ff je prelakovateľný tak vodouriediteľný ako aj rozpúšťadlovými lakmi. Na prelakovanie svetlých odtieňov moridiel zásadne odporúčame použitie svetlostálych lakov ako napr. ADLER Legnopur 26211 ff alebo ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne nažltlý; starnutím sa tento jav zosilňuje.

Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

0.9l, 4l

Farebné odtiene



Farblos (bezfarebný)	13831	Berlin	13837
London	13832	Tokio	13838
Paris	13833	Rom	13839
Mailand	13834	Barcelona	13840
Hamburg	13835	Madrid	13841
Wien	13836		

Všetky odtiene je možné navzájom miešať a v prípade potreby zriediť s ADLER Aqua-Style Farblos 13831 (bezfarebným).

Pri silnom zriedení môže vlastným sfarbením dreva a prirodzeným žltnutím časom dôjsť k viditeľnej zmene odtieňa.

Pred začiatkom morenia je nutné previesť skúšku morenia na originálnej drevine a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.

Prídavné produkty

ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff
ADLER Aqua-Cleaner 80080

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/ skladovanie



Minimálne 12 mesiacov v originálne uzavretých obaloch

V chlade, ale bez mrazu

Bezpečnostné údaje



Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**.

Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)