

# ADLER Aqua- Wachs

# 30710

Vosk na báze vody pre nábytok a interiér, pre remeslo

## POPIS PRODUKTU

### Všeobecne


Rýchlo schnúci, vodouriediteľný voskový prípravok; dobrá odolnosť voči vode, veľmi dobrá nelepivosť. Opracovávaným povrchom prepožičia matný efekt ako aj mäkký omak.

### Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Rýchle schnutie
- Spracovanie striekaním alebo polievaním
- Prijemný omak
- **ÖNORM A 1605-12** (nábytkové povrchy)  
Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné nábytkové povrchy)
- **ÖNORM A 3800-1** (správanie sa pri horení) v spojení s ťažko horľavým podkladom:  
Ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800-1), Q1, Tr 1
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+

### Oblasti použitia



- Účelné voskovanie a priemyselná úprava neupravených a predlakovaných hobľovaných výrobkov, drevených stropov, obkladov stien, povrchov nábytku atď., keď je želaný omak a vzhľad ako u voskovaného povrchu.

## SPRACOVANIE

### Pokyny pre spracovanie




- Produkt pred použitím premiešať
- Teplota laku, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15°C
- ADLER Aqua-Wachs 30710 môže byť na surové drevo nanosený 2x alebo na plochy základované lakom na báze vody nanosený 1x.
- Rôzne dreviný ako **dub, smrekovec** atď. obsahujú vodu rozpustné extraktívne látky, ktoré sa môžu prelakovaním vodouriediteľnými lakmi aktivovať. Aby sa predišlo zmenám zafarbenia ( tieto môžu byť v závislosti od miesta pôvodu dreva rozdielne silné), odporúčame pri lakovaní **dubu, smrekovca a iných drevin s vysokým obsahom extraktívnych látok** predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291. Alternatívne môže byť na listnaté dreviný použitý ako základ ADLER Aqua-Intense GL 30016.
- Prosíme dbajte na príslušné technické listy produktov
- Prosíme dbajte aj na naše „**Smernice pre laky na drevo na vodnej báze.**“

01-13 (nahrádza 10-09) ZKL 3032

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydáním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupeňov lesku vyhradená.

**Technika nanášania**

Spôsob nánosu	Nodobková pištoľ	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atď)	Polievanie
Tryska (ø mm)	1,8	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	-
Striekací tlak (bar)	3	100 - 120	100 - 120	-
Rozprašovací tlak (bar)	-	-	1 - 2	-
Riedenie	voda			
Prídavok riedenia v %	ca. 5	-	-	-
Viskozita (s) 4 mm pohár, 20°C	ca. 20	ca. 26	ca. 26	ca. 26
Množstvo nánosu (g/m <sup>2</sup> )	cca. 80 - 100 na nános celkové nanosené množstvo max. 300			

**Čas schnutia**

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)



Brúsiteľný a prelakovateľný	Po cca 1hod.
Stohovateľný	Cez noc

Počas sušenia zabezpečiť dobrú cirkuláciu vzduchu. Vysoká vlhkosť vzduchu, resp. nízka teplota môžu čas sušenia predĺžiť.

Uvedené údaje sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

**Čistenie pracovného náradia**

Ihneď po použití vodou

Zaschnuté zvyšky laku s Aqua-Cleaner 80080 ( zriedený vodou v pomere 1:1)

**PODKLAD****Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté dreveniny

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a dreveného prachu.

**Príprava podkladu**

Odstupňované brúsenie až po zrnitosť 180-240

**ÚPRAVA POVRCHU****Základovanie**

1x ADLER Aqua-Wachs 30710

Alternatívne môže byť použitý aj iný ADLER nábytkový lak na báze vody ako napr. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff alebo Aqua-Mira CFB 30471 ff .

Prosíme dbajte na príslušné technické listy produktov

**Medzibrúsenie**

**ADLER Aqua-Wachs 30710:** medzibrúsenie brúsnym rúnom ako napr. Scotch-Brite od 3M.

**Nábytkový lak na báze vody:** Medzibrúsenie zrnitosťou 280+ brúsne rúno

Brúsny prach odstrániť.

**Vrchné lakovanie**

1 x ADLER Aqua-Wachs 30710

**ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ****Čistenie**

Čistenie vodou, s ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 alebo jemným prostriedkom na čistenie domácnosti. Čistenie sa smie uskutočniť najskôr po 14 dňoch od nanosenia vosku.

Použitie ošetrovacích prostriedkov nie je kvôli voskovitej úprave povrchu možné – nebezpečenstvo vzniku lesklých miest a flákov!

Prosíme dbajte na príslušné technické listy produktov.

**POKYNY PRE OBJEDNÁVKU****Veľkosti balenia**

5 kg; 25 kg; 120 kg

**Farebné odtiene**

ADLER Aqua-Wachs farblos (bezfarebný)

**Ďalšie produkty**

ADLER Aqua-Intense GL 30016  
ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff  
ADLER Aqua-Mira CFB 30471 ff  
ADLER PUR-Primer 25291  
ADLER Aqua-Cleaner 80080  
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490

**ĎALŠIE POKYNY****Trvanlivosť/ Skladovanie**

6 mesiacov v originálne uzavretých obaloch

V chlade, nie v mraze

**Technické údaje**

Viskozita pri dodaní	26 ±1 s podľa DIN 53211 (4 mm pohár, 20°C)
-------------------------	---

**Bezpečnostné pokyny**

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).