


ADLER Aqua Wischbeize

12081 ff



Popis

Vodouriediteľné vytieracie moridlo na báze svetlostálych pigmentov s markantným obrazom morenia. Zdôrazňuje štruktúru dreva vďaka transparentným odtieňom a hĺbke farby. Všetky farebné odtiene medzi sebou miešateľné a podľa potreby zosvetľiteľné vodou.

Oblasť použitia

Morenie listnatých drevín, ako napr. buk, čerešňa, orech, breza alebo javor, obzvlášť vhodný pre dreveniny s veľkou schopnosťou savosti, ako napr. topol. Neodporúča sa pre veľkoplošné spracovanie silno nasiakavých drevín ako topol alebo tangananika, ktoré sú navyše veľa profilované.

Spracovanie

Plochy starostlivo brúsiť brusným papierom zrnitosti 180 – 220. Brúsny prach – osobitne z drevných pórov – dôkladne odstrániť. Tupý brusný papier a nerovnomerné brúsenie môžu viesť k škvrnitému vzhľadu namorenia. Vhodné je vodovanie dreva a po uschnutí vyhladzovacie brúsenie zrnitosťou 180-220.

Podľa potreby nariediť ADLER Aqua Wischbeize pred spracovaním vodou v pomere 1:5 (moridlo k vode). Zmes niekoľko razy za deň zamiešať a spotrebovať v priebehu 1 prac. dňa. Ak si zákazník želá dlhšiu dobu spracovateľnosti (vytierateľnosti), môže sa pridať až 50% spomaľovača Adler Verzögerer 89336. Pridanie väčšieho množstva spomaľovača sa neodporúča z dôvodu nebezpečenstva zhoršenej príľnavosti.

ADLER Aqua Wischbeize pred a počas spracovania dobre premiešať. Moridlo nanášať rovnomerne buď sýto mäkkou špongiou alebo striekaním (podmienky striekania klasickou pištoľou: veľkosť dýzy 1,5 – 1,8 mm, striekací tlak 2,0 – 2,5 barov). Nanášanie moridla pomocou Airlessú Airmix prístrojov je možné pri nízkom tlaku (0,18-0,23 mm tryska, 30-50 barov). Prebytok ihneď zotrieť nežmolokujúcim papierom pozdĺž drevných vlákien.

Čas sušenia

Pri izbovej teplote 20 °C cca 12 hodín, najlepšie cez noc. S vodouriediteľnými lakmi sa môžu plochy prelakovať už po 5 hodinách. U rozp. lakov musí byť zachovaná doba 12 hodín.

Prosím obráťte

3-05 (nahrádza 10-04)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.

Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika

riedenie	vodou
spomaľovač	ADLER Verzögerer 89336
skladovateľnosť	1 rok v originálnom balení, chrániť pred mrazom

Výdatnosť

cca 10 m² / l / nános, závisí od tvaru morených častí

Balenie

900 ml, 4 l

Farebné odtiene

Čerešňa (Kirsche)	12081
Orech svetlý (Nuss hell)	12082
Orech červený (Nuss rot)	12083
Orech antik (Nuss antik)	12084

Farebné pasty

Žltá - gelb	89145
Červená - rot	89146
Čierna - schwarz	89147

Maximálne množstvo pridávaných pást je 20%.