


ADLER Aquafix E**8128 000210****Additivo per ADLER Pigmocryl NG per l'industria e il professionista****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****Indicazioni generali**

Additivo incolore all'acqua per ADLER Pigmocryl NG per l'utilizzo su sovrastrutture che richiedono un'elasticità elevata (come ad esempio i gradini delle scale).

Campi d'impiego


- Per mobili, arredamenti interni, pannellature e soffitti di legno.
- Per la verniciatura professionale ed industriale di gradini

LAVORAZIONE**Indicazioni per la lavorazione**

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente ADLER Aquafix E 8128 000210 alla vernice non diluita; di seguito incorporare la quantità di diluente necessaria.
- Le vernici mescolate devono venire lavorate come riportato nella rispettiva scheda tecnica.
- ADLER Aquafix E 8128 000210 aumenta il grado riconoscibile di brillantezza della vernice di partenza.
- Le caratteristiche di lavorazione di ADLER Pigmocryl NG 3201 segg. restano invariate.

Quantità aggiunta

20 per cento, in peso, della vernice.

**Tempi di essiccazione**
(a 23 °C e 50 % umidità relativa)

L'aggiunta di ADLER Aquafix E 8128 000210 non influenza l'essiccazione dei sistemi di verniciatura.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.


Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

4,4 kg

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata/magazzinaggio

Almeno 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Conservare al riparo dall'irraggiamento solare diretto, dal gelo e dalle temperature elevate (oltre 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza

Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.
