

# ADLER Aquafix Oxid

# 91204

Hotový oxidačný roztok na železo pre priemyselné a remeselné použitie.

## POPIS PRODUKTU

### Popis

Hotový vodouriediteľný oxidačný roztok pre železné plochy s cieľom dosiahnuť hrdzavý efekt.

### Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+




### Oblasti použitia

- Dosiahnutie hrdzavého efektu na železe resp. železných povrchových úpravách.




## SPRACOVANIE

### Pokyny pre spracovanie



- Počas práce nosiť uzavreté pracovné oblečenie, ochranné rukavice z butylkaučuku a ochranné okuliare s postrannou ochranou! Pri kontakte s očami ihneď vypláchnuť vodou a navštíviť lekára! Znečistené, impregnované oblečenie ihneď vyzliecť! Pri kontakte s pokožkou ihneď umyť veľkým množstvom vody a mydlom!
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 15 °C
- ADLER Aquafix Oxid 91204 sa nanáša priamo na pripravené železné kovy.
- Produkt zo striekacej pištole alebo znečistený drevným prachom nevlievajte späť do originálnej nádoby.
- Nepoužívať žiadne kovové nádoby!
- Používať len nehrdzavejúce pracovné náradie!
- Prelakovanie hrdzavej plochy je možné (bez medzibrúsenia, v priebehu 24 hodín)

### Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	Nádobková pištoľ
Tryska (( $\emptyset$ mm)	1,5
Striekací tlak (bary)	0,2 – 0,3

Nanášanie štetcom alebo špongiou je taktiež možné. Naniest' nerovnomerne sýto s veľmi nízkym tlakom (0,2 – 0,3 bary); ADLER Aquafix Oxid 91204 sa následne nerovnomerne a bodovo rozdelí na kovovej ploche („hrdzavé pavučiny“). Množstvo nánosu

08-16 (nahrádza 05-16) ZKL 8132

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)


Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

závisí od želaného efektu.

Po úplnom preschnutí ADLER Aquafix Oxid 91204 postup opakujte.

### Čas schnutia

(pri 20°C)




Prelakovateľný

po cca 12 hod.

Uvedené hodnoty sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu,, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

### Čistenie náradia

Ihneď po použití vodou.



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Nanesenie produktu

1 x ADLER Aquafix Oxid 91204

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

### Veľkosť balenia

1l

## ĎALŠIE POKYNY

### Trvanlivosť/Skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.



Chrániť pred priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

### Technicko-bezpečnostné údaje



Prosím, dodržujte príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.

Produkt je určený len pre priemyselné a remeselné spracovanie.

Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosolu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).