ADLER Aqualux-Top 29090 ff



Beschreibung

Wasserverdünnbarer Abspritzlack auf Basis UV-vernetzbarer Polyacrylatdispersion mit ausgeprägter physikalischer Antrocknung; sehr gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit und sehr gute Transparenz.

Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen		
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 1	Bewertungsklasse	1-B1
Verhalten bei Abrieb		
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 2	Bewertungsklasse	2-C (≥ 150 U)
Verhalten bei Kratzbeanspruchung		
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 4	Bewertungsklasse	4-D (≥ 1 N)
Widerstandsfähigkeit gegen Beflammung		
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 5	Bewertungsklasse (schwer entzündbare Möbeloberfläche)	5-B
ÖNORM A 3800-1 (früher B 3800-1)	Brennbarkeitsklasse	schwerbrennbar (früher B 1)
(in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund)	Qualmbildungsklasse	Q 1 (schwachqualmend)
	Tropfenbildungsklasse	Tr 1 (nichttropfend)

Anwendungsgebiete

- Für „Ringtest“-beständige und damit besonders kratzfeste Pigmentlack-Oberflächen von Möbeln und Innenausbauten, Verwendungsbereiche II bis VIII gemäß ÖNORM A 1610-12.

Verarbeitung

ADLER Aqualux-Top G30 ist für die Verwendung als Abspritzlack auf wasserverdünnbaren ADLER Pigmentlacken (z.B. ADLER Pigmocryl CFB) gedacht.

Lieferviskosität	180 ± 10 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C)
Verarbeitungsviskosität	*Airless-/Airmix-Spritzen* (0,23-0,33-mm-Düse, 100-120 bar/1-2 bar) 150 s - unverdünnt
	Druckluft-Spritzen (1,8-mm-Düse, 3-4 bar) 120-150s - unverdünnt bis ca. 5 % Wasser
Auftragsmenge	80 -100 g/m² pro Auftrag; Gesamtauftragsmenge: max. 450 g/m²
Mindestarbeitstemperatur	Eine Lack-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-351, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Mit ADLER Pigmocryl CFB oder anderen wasserverdünnbaren ADLER Pigmentlacken beschichtete Flächen werden nach einer Trockenzeit von mindestens 12 Stunden bei Raumtemperatur und längstens 3 Tagen ohne Zwischenschliff mit ADLER Aqualux-Top G30 29094 ablackiert.

ADLER Aqualux-Top G30 29094 kann den Farbton von farbig lackierten Flächen geringfügig verändern. Auch Auftragsmenge, Zwischentrockenzeit und Aushärtung beeinflussen den Endfarbton. Ein eventuell durchgeführter Zwischenschliff verändert den Endfarbton merkbar, weshalb eine derartige Vorgangsweise nicht empfohlen wird.

Bei mit ADLER Aqualux-Top G30 29094 lackierten Innentüren ist darauf zu achten, dass nur mit Acryl-Lacken verträgliche Dichtprofile zum Einsatz kommen.

Bitte beachten Sie unsere **„Arbeitsrichtlinien für wasserverdünnbare Holzlacke“** sowie unser **Sicherheitsdatenblatt**.

Weitere Hinweise

Verdünnung	Wasser
Haltbarkeit	6 Monate – vor Frost schützen!
Reinigung, Pflege	Wasser

Glanzgrad(e)

G5 Naturmatt	29090
G10 Stumpfmatt	29091
G30 Matt	29094
G50 Halbmatt	29095

Gebindegrößen

25 kg