

Aquawood Intermedio HF

53769



Popis výrobku

Vodou ředitelný bezbarvá mezinátěr na bázi akrylátových disperzí s vynikající plnivostí a velmi dobrou brousitelností. Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům ve spojení s lazurou Aquawood DSL. Nezatěžuje životní prostředí. Mezinátěr chrání před modráním a plísněmi.

Zvláštní vlastnosti

Produkt obsahuje speciální stopovací látky na bázi nanotechnologie, tím může být později prokázáno správné použití.

Zabraňuje probroušení barevných impregnací nanášených máčením, zlepšuje významně odolnost struktury laků vůči povětrnostním vlivům pomocí „uzavření povrchu kolem dokola“.

Oblasti použití

Mezinátěr na dřevěná okna a domovní dveře.
Zabudované lišty na sklo nenatírat. Nepoužívat na okenice s perem a drážkou.

Způsob nanášení

Polévání nebo máčení

Příprava podkladu

Výbrus dřeva zrnitostí 120 - 150

Základování

Aquawood TIG U 57601 a násl. farbig (barevný) a Aquawood TIG E 57701 a násl. farbig (barevný) (srovnej s tech. listem)
Aquawood TIG Spezial 51055 a násl. (srovnej s tech. listem)
schnutí mezi nátěry minimálně 4 hodiny

Mezinátěr

Aquawood Intermedio HF 53769
Schnutí mezi nátěry minimálně 2 hodiny
mezibrus zrnitostí 220-240

Vrchní nátěr

Aquawood DSL 51751 a násl. zředěná cca 5 % vody (viz tech. list)
Tloušťka mokrého filmu minimálně 225 µm

Ředění

Výrobek připraven ke zpracování
viskozita zpracování cca 14 s (DIN 53211, 4-mm-pohárek), 67 - 72 s (2-mm-pohárek)
Ztráty způsobené odpařením je nutno při zpracování vyrovnávat přidáním vody!

Teplota zpracování a objektu

Nesmí klesnout pod + 10 °C.
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí.

11-09 (nahrazuje 03-07) ZKL 5701

prosím obraťte

Adler-Laky Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy
Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: info@lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Doba schnutí

(při pokojové teplotě 20 °C)

Minimálně 2 hodiny

Pracovní nástroje

Okamžitě po použití vyčistit vodou. Přischlé zbytky barev odstranit výrobky ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo ADLER Abbeizer 95125.

Vydatnost (na 1 vrstvu)

cca 10 m²/l popř. 55 g/lfm okenní profil

Velikost balení

25 kg

Skladování

V chladu, ale ne v mrazu

Trvanlivost

1 rok v originálním uzavřeném balení

Barevné odstíny

Bezbarvý

Zvláštní upozornění

Dodržujte pracovní směrnice pro stříkání dřevěných oken!

Bezpečnostně technické údaje

Dbejte na bezpečnostní list!