Aquawood MS-Tauchlasur 53230 ff

Strednovrstvá lazúra na drevo na báze vody pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Strednovrstvá lazúra na báze vody z akrylátových a modifikovaných olejových polyuretánových disperzií (hrúbka suchého filmu cca 30 µm). Veľmi dobrá odolnosť voči poveternosti a rovnomerné odbúravanie laku pri zvetrávaní. Veľmi ľahká renovácia. Veľmi dobrá rozlievateľnosť. Obzvlášť rovnomerná farebnosť na mäkkom dreve rôznej savosti. Bráni tvorbe šedých a čiernych fľakov spôsobených impregnáciou.

Zvláštne vlastnosti

- Vďaka biocídom chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.

  Účinná látka
  3 g/kg (0,3 %) Iodpropinylbutylcarbamat (IPBC)

- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

Oblasti použitia

- Pre rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené stavebné diely v exteriéri ako napr. drevostavby, drevené obklady, striešky, ploty, okenice, balkóny, brány, atď.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie

- Produkt pred použitím premiešať. Avšak pri miešaní je potrebné zabrániť vmiešaniu vzduchu.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Optimálna teplota pri máčaní alebo polievaní je v rozmedzí 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80%.
- Pri riedení hotového produktu pripraveného na použitie musí byť vykonaný dodatočný nános, aby bol zabezpečený dostatočný nános produktu.
- Prosím, dodržujte naše **„Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných prvkov – údržba, ošetrovanie a renovácia“** vrátane noriem a smerníc pre výrobu okien a **„Smerníc na použitie ochranných prostriedkov na drevo“.**

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk ,www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Spôsob nanášania



Postupy nanášania	Máčanie	Polievanie
Viskozita (s) 4-mm-pohár, 20 °C	12 – 14	
Riedenie	voda	
Prídavok riedidla v %	0 – 20 %	
Množstvo na nanášanie (g/m^2)[1)]	cca 100	
Výdatnosť (m^2/l)	10	
[1)] Výdatnosť bez prídavku riedidla.		

Produkt je pripravený na spracovanie.

POZOR: Produkt nestriekať!

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia
(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

Prach sa nelepí (ISO 1517)	po cca 30 min.
Nelepí sa	po cca 3 hod.
Preschnutý	po cca 12 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu čas sušenia predĺžiť.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle sušenie).

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame ADLER Aqua-Cleaner 80080 (riedený vodou v pomere 1:1).

PODKLAD

Druhy podkladu

Ihličnaté drevo hobľované, brúsené alebo pílené.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. Musí byť zbavený prachu z dreva. Je potrebné vykonať skúšku vhodnosti náteru na podklad.

Vlhkosť dreva

12 – 15 %

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základovanie

1x Aquawood TIG HighRes 5432 ff
alebo
v prípade potreby ochrany pred zamodraním, napadnutím hubami a hmyzom impregnovať 1x s Pullex Aqua-Imprägnierung farblos (bezfarebný) 51320 (platí pre dreviny triedy trvanlivosti podľa EN 350-2, 3-5)

Medzischnutie 4 hod.

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

Medzibrúsenie	Zrnitosťou 280 Brúsny prach odstrániť.
Medzivrstva	1x Aquawood MS-Tauchlasur farbig (farebná) 53230 ff Doba schnutia: cca 3 hod.
Vrchné lakovanie	1x Aquawood MS-Tauchlasur farbig (farebná) 53230 ff
	OŠETROVANIE & RENOVÁCIA
STAROSTLIVOSŤ	Životnosť závisí od mnohých faktorov: Tými sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a voľba farebného odtieňa. Pre dlhú životnosť je potrebná včasná údržba. Odporúčame ju vykonávať raz ročne. V prípade potreby ešte intaktné plochy zbaviť prachu a nečistôt a natrieť 1x Pullex Aqua-Plus 53101 ff. Prosím, dodržujte naše **„Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných prvkov – údržba, ošetrovanie a renovácia“.** Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
	POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia	25 kg
Farebné odtiene/Stupne lesku	Výsledný farebný odtieň závisí od vlastnej farby dreva, množstva nánosu, farby impregnácie a farby vrchnej lazúry. Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy. Farblos 53231 (bezfarebný) Toskana 53230 Lärche (smrekovec) 53232 Gelb (žltá) 53234 Iné farebné odtiene na vyžiadanie
Prídavné produkty	ADLER Aqua-Cleaner 80080 (prípravok na čistenie) Aquawood TIG HighRes 5432 Pullex Aqua-Imprägnierung bezfarebný 51320 Pullex Aqua-Plus 53101 ff
	ĎALŠIE POKYNY
Životnosť/skladovanie 	Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).
Technické údaje	Viskozita pri dodaní cca 12 -14 s (4-mm pohár, 20 °C) Obsah VOC — EÚ-medzná hodnota pre Aquawood MS Tauchlasur (kat. A/e): 130 g/l (2010). Aquawood MS Tauchlasur obsahuje < 90 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje

Bližšie informácie k téme bezpečnosti pri transporte, ku skladovaniu a zaobchádzaniu a taktiež aj k likvidácii nájdete v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.