

Aquawood Protor-Base D

43740

Wodny, biały 2-składnikowy podkład/warstwa pośrednia do drzwi zewnętrznych lakierowanych kryjąco dla przemysłu i rzemiosła.

Dopasowany systemowo dla połączenia z Aquawood Protor-Finish D

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne


Wodorozcieńczalny, biały 2-składnikowy podkład/warstwa pośrednia o bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV, przyczepności na mokro i działaniu izolującym specjalnie do systemu lakierowania Aquawood Protor do drzwi zewnętrznych.

Szczególne właściwości Normy na metody badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A** o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+


Zastosowania



- Wysokojakościowe drzwi zewnętrzne z drewna.


PRZERABIANIE

Wskazówki dotyczące przerabiania



- Proszę zamieszać wyrób przed użyciem.
- Konieczne jest utrzymanie temperatury produktu, przedmiotu lakierowanego i pomieszczenia na poziomie przynajmniej +15°C.
- Optymalne warunki dla przerabiania to temperatura między 15-25°C przy wilgotności względnej 40-80%
- Proszę przestrzegać zaleceń podanych w naszych „Wytycznych do pracy przy lakierowaniu elementów budowlanych utrzymujących wymiar i częściowo utrzymujących wymiar” oraz norm i wytycznych budowy okien.

Proporcje mieszania




100 cz. wag. Aquawood Protor-Base D 43740
7 cz. wag. ADLER Aqua-PUR-Härter 82220


Aquawood Protor-Base D można stosować wyłącznie z utwardzaczem i w podanych proporcjach mieszania. Nieprzestrzeganie tego przyczynia się do powstania wad powłoki.

Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter starannie zmieszać stosując mieszadło. Po dodaniu utwardzacza zaleca się odczekać ok. 10 min. w celu lepszego odgazowania.

Czas przydatności mieszanki do użycia



2 godziny

Techniki nanoszenia

Metoda nanoszenia	Airless	Airless wspomagane powietrzem (Airmix, Aircot itp.)	Pistolet ze zbiornikiem ciśnieniowym
Dysza (ø mm)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	2,2
Dysza (ø cal)	0,011 - 0,013	0,011 - 0,013	
Ciśnienie natrysku (bar)	80 - 100	80 - 100	3 - 4
Powietrze rozpylające (bar)	-	1 - 2	-
Rozcieńczalnik	woda		
Dodatek rozcieńczalnika w %	-	-	10
Ilość nanoszona (µm)	ok. 150 - 200		

Kształt, jakość podłoża i wilgotność drewna wpływają na zużycie/wydajność. Dokładną ilość zużywaną można określić tylko w wyniku wcześniej przeprowadzanych prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w temperaturze pomieszczenia 20°C)



Pyłosuchy	po ok. 30 min
Nielepki	po ok. 5 godz.
Całkowicie wyschnięty	po ok. 12 godz.

Podane liczby są tylko orientacyjne. Schnięcie zależy od gatunku drewna, grubości warstwy, temperatury, warunków wymiany powietrza i względnej jego wilgotności.

Należy unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego (zbyt szybkie schnięcie na początku).

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

Przyschnięte resztki farby usunąć środkiem ADLER Aqua-Cleaner 80080 lub ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno liściaste i iglaste oraz tworzywa sztuczne, jak polichlorek winylu. Polietylen nie nadaje się jako podłoże.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe i wolne od tłuszczu i wosków oraz od pyłu z drewna.

MDF: Proszę stosować tylko odporne na wilgoć płyty MDF typu V100 wzgl. płyty zalecane przez producenta do zastosowań zewnętrznych.

PCW: Czyszczenie i stworzenie powierzchni przyczepnej dla powłoki lakierowej przez dwukrotne przetarcie rozcieńczalnikiem ADLER DD-Verdünnung 80019. Lakierowanie należy przeprowadzić w ciągu 10 do 60 minut.

Inne tworzywa sztuczne: Zastosowanie i ewentualnie używanie podkładu po wstępnym przebadaniu w fabryce.

Wilgotność drewna

Elementy zachowujące wymiary: 13% ± 2%


WYKONANIE POKRYCIA

Impregnowanie	Drewno liściaste i iglaste: 1 × natrysk cienko impregnatem Aquawood TIG Weiß 51253 PCW: nie ma potrzeby Tworzywa sztuczne: Zalecane przeprowadzenie wstępnej próby lakierniczej na oryginalnym podłożu. MDF – podkład głęboko wnikaący/wodoodporność/warstwa zwiększająca przyczepność: Konieczne jest wstępnie zagruntowanie dwuskładnikowym produktem rozpuszczalnikowym ADLER 2K-Epoxi-Grund Weiß 68316: miejsca wyfrezowane i krawędzie wstępnie pokryć pędzlem nierozcieńczonym środkiem, suszyć przez przynajmniej 4 godziny. Szlif na gładko papierem o granulacji 240. Na całą powierzchnię natryśnąć warstwę wysycającą. Rozcieńczanie do natrysku: ok. 25 – 30% rozcieńczalnika ADLER Epoxi-Spritzverdünnung 80364. Schnięcie przez noc. Szlif na gładko papierem o granulacji 240. Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
Podkład	Drewno liściaste i iglaste: 1 × Aquawood Protor-Base D 43740 MDF: 1 × Aquawood Protor-Base D 43740 PCW: nie trzeba Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
Szlifowanie międzyoperacyjne	Papierem o granulacji 220-240
	1 × Aquawood Protor-Finish D 5173
	Lakierowanie nawierzchniowe
PIELĘGNACJA I RENOWACJA	
Pielęgnacja	Trwałość zależy od wielu czynników. Należą do nich w szczególności warunki atmosferyczne, ochrona konstrukcyjna, obciążenie mechaniczne i wybór barwy lakieru. W celu uzyskania długiej trwałości konieczne jest regularne przeprowadzanie pielęgnacji. Zaleca się wykonywanie jej raz w roku. Czyszczenie za pomocą środka ADLER Door-Cleaner 51699 i pielęgnacja środkiem ADLER Door-Finish 51700 w zestawie do pielęgnacji drzwi zewnętrznych ADLER Haustürenpflegeset 51709. Naprawy małych uszkodzeń materiałem oryginalnym. Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
Renowacja	Podkład Pullex Renovier-Grund 50236++ i Pullex Color 50530++, alternatywnie Pullex Aqua-Color 53331++. Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań	2,2 kg; 8 kg; 22 kg
Odcienie barwy/ stopnie połysku	Barwy podstawowe Biały 43740
Produkty dodatkowe	ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 ADLER Aqua-Cleaner 80080 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER 2K-Epoxi-Grund Weiß 68316 ADLER Epoxi-Spritzverdünnung 80364 ADLER Door-Cleaner 51699 ADLER Door-Finish 51700 ADLER Haustürenpflegeset 51709 Aquawood TIG Weiß 51253 Aquawood Protor-Finish D 5173++ Pullex Renovier-Grund 50236++ Pullex Color 50530++ Pullex Aqua-Color 53331++

INNE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie	Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
	Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi temperaturami.
Dane techniczne	Zawartość LZO: Wartość graniczna WE dla Aquawood Protor Base D (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Aquawood Protor-Base D zawiera maksymalnie 50 g/l LZO.
Dane BHP	 Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki dla produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lacke.com. Należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Zapewni to fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2 – EN 141/EN 143).