

Aquawood Protor-Base D

43740

Biely 2-zložkový základ/ medzivrstva na báze vody pre vchodové dvere, ktoré budú upravené krycím systémom, priemyselné a remeselné použitie.

Systémovo určený pre kombináciu s **Aquawood Protor-Finish D**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné

Vodouriediteľný, biely 2-zložkový základ/medzivrstva s veľmi dobrou odolnosťou voči UV-žiareniu, mokrá priľnavosť a izolačný účinok špeciálne pre systém povrchovej úpravy vchodových dverí Aquawood Protor.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+



Oblasti použitia

- Vysokohodnotné vchodové dvere z dreva




SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt premiešať
- Teplota produktu, objektu a okolia musí byť minimálne + 15 °C
- Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 15-25°C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40-80%
- Prosíme rešpektujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných dielov**“ vrátane Noriem a smerníc pre výrobu okien.

Pomer miešania





100 hm. dielov Aquawood Protor- Base D 43740
7 hm. dielov ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Aquawood Protor-Base D môže byť použitý iba s tužidlom v uvedenom pomere. Nedodržanie tejto podmienky vedie k poruchám filmu.

ADLER Aqua-PUR-Härter zapracovať dôkladne za stáleho miešania Po pridaní tužidla odporúčame počkať cca 10 min pre lepšie odplynenie.

Doba spracovateľnosti

2 hodiny

**Spôsob nanášania**

10 %

Spôsob nanášania	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atď)	Nádobková pištoľ
tryska (ø mm)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	2,2
Tryska (ø inch)	0,011-0,013	0,011-0,013	
Tlak striekania (bary)	80-100	80-100	3-4
Rozprašovací vzduch (bary)	-	1-2	-
Riedenie	voda		
Prídavok riedidla v %	-	-	10
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca 150-200		
Výdatnosť na nános (g/m ²) ¹	ca. 240 - 320		
Množstvo nánosu µm	cca 150 - 200		

Tvar, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 20°C)



Prach sa nelepí	cca.30 min
Nelepí sa	cca. 5 h
preschnutý	po cca. 12 h

Uvedené čísla sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreva, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu. (príliš rýchle sušenie)

Čistenie náradia

Pracovné náradie ihneď po použití vodou.

Zaschnuté zvyšky farieb odstráňte s ADLER Aqua-Cleaner 80080 alebo ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Ihličnaté a listnaté dreviny, taktiež plasty ako polyvinylchlorid. Polyetylén je nevhodný.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt, vosku a drevného prachu.

MDF: Prosíme použite iba vlhku odolné MDF dosky typu V100 resp . kvalitu odporúčanú výrobcom pre použitie v exteriéri

	PVC: čistenie a tvorba príľnavostného mostu pre náter: dvojnásobné vydrhnutie s ADLER DD- Verdünnung 80019 Prelakovanie sa musí uskutočniť v intervale od 10 do 60 min. Ostatné plasty: použitie primeru po predchádzajúcom testovaní
Vlhkosť dreva	Rozmerovo stabilné stavebné diely: 13 % +/- 2 %
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Impregnácia	Ihličnaté a listnaté dreviny: 1 x Aquawood TIG Weiss 51098 PVC: žiadne Plasty: Povrchovú úpravu odporúčame po pozitívnej skúške na originálnom podklade. Híbkové základovanie/ ochrana voči vode/ príľnavostný most MDF: Potrebné je predzákladovanie s rozpúšťadlovým ADLER 2K-Epoxi-Grund Weiss 68316 (biely): frézovania a hrany predtrieť bez prídavku riedenia, schnutie min.4 hod. Hladké prebrúsenie zrnitosťou 240. Celú plochu sýto prestriekať. Riedenie pre striekanie cca 25-30% ADLER Epoxi-Spritzverdünnung 80364. Schnutie cez noc. Hladké prebrúsenie zrnitosťou 240. Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.
Základovanie	Listnaté a ihličnaté dreviny: 1x Aquawood Protor-Base D 43740 MDF 1x Aquawood Protor-Base D 43740 PVC: žiadne Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.
Medzibrúsenie	zrnitosťou 220 – 240.
	
Vrchné lakovanie	1 x Aquawood Protor-Finish D 5173
STAROSTLIVOSŤ	
Starostlivosť	Trvanlivosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný odtieň. Pre dlhú trvácnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame vykonávať ju raz ročne. Čistenie s ADLER Top-Cleaner 51699 a starostlivosť s ADLER Door-Finish 51700 v sete ADLER Haustürenpflegeset 51709 Oprava malých poškodení s originálnym materiálom. Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov. Prosíme rešpektujte naše „Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných dielov“ vrátane Noriem a smerníc pre výrobu okien.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia 2,2 kg; 8 kg; 22kg


Farebné odtiene/stupne lesku **Štandardné odtiene:**
Weiss (biely) 43740

Ďalšie produkty

ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
ADLER DD-Verdünnung 80019
ADLER 2K-Epoxi-Grund Weiß 68316
ADLER Epoxi-Spritzverdünnung 80364
ADLER Top-Cleaner 51696 ADLER Door-Finish 51700
ADLER Haustürenpflegeset 51709
Aquawood TIG Weiß 51098
Aquawood Protor-Finish D 5173 ff
Pullex Renovier-Grund 50236 ff
Pullex Color 50530 ff
Pullex Aqua-Color 53331 ff

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/Skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami

Technické údaje

Obsah VOC EU-medzná hodnota pre Aquawood Protor-Base D (Kat. A/d): 130 g/l (2010).
Aquawood Protor-Base D obsahuje maximálne 50 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje



Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosolu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).

Dbajte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov! Aktuálnu verziu môžete obdržať prostredníctvom www.adler.sk