


Aquawood Protor-Base**43732 a násl.****Popis produktu**

Vodou ředitelný bezbarvý, příp. bílý základní nátěr/mezivrstva pro systém povrchové úpravy vchodových dveří Aquawood-Protor.

Aquawood Protor-Base 43732 a násl. je určen jako základní lak pro použití pod produkt Aquawood Protor-Finish 43731 a násl.

Speciální vlastnosti

Zpracovává se jako dvousložkový.

Složka tvrdidla: alifatický polyizokyanát s obzvláště snadnou zpracovatelností.

Oblasti použití

Kvalitní vchodové dveře; lazurové a krycí barevné odstíny

Způsob nanášení

Stříkání (Airless, Airmix) v dodávané konzistenci, 80 – 100 bar, Přídavný vzduch: cca 1,5 bar, tlaková pohárková pistole (tryska 1,8-2,2 mm, 3-4 bar) v dodávané konzistenci

Příprava

Broušení dřeva zrnitostí 150

Impregnace

Impregnace a barevné řešení podle podkladu a požadovaného efektu:

Krycí PÚ - jehličnaté dřevo:

1x tence nastříkejte produktem Aquawood TIG Bílý 51253.

Pozor: Je nutná ochranná maska s filtrem s aktivním uhlím A2/P3.

Před provedením základního nátěru produktem Aquawood Protor Base Bílý 43736 je doba schnutí nejméně 4 hodiny.

Lazurová PÚ - jehličnaté dřevo:

1x tence nastříkejte produktem Aquawood TIG E barevným 57701 a násl. nebo alternativně produktem Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51373 tónovaným.

Pozor: Je nutná ochranná maska s filtrem s aktivním uhlím A2/P3

Před provedením základního nátěru produktem Aquawood Protor-Base Bezbarvý 43732 je doba schnutí nejméně 4 hodiny.

Krycí PÚ - listnaté dřevo:

Je možný základní nátěr bez předchozí impregnace přímo produktem Aquawood Protor-Base Bílý 43736.

Lazurová PÚ - listnaté dřevo:

1x vydatně nastříkejte stříkacím mořidlem ADLER Spritzbeize 11001 a násl. (výjimka: stříkací mořidlo bílé Spritzbeize Weiß 10901) (viz technický list), před provedením základního nátěru produktem Aquawood Protor-Base Bezbarvý 43732 schnutí nejméně 1 hodinu

Hloubkový základní nátěr / ochrana proti vodě / přilnavost MDF:

Doporučujeme zásadně používat desky MDF dobré kvality, odolné proti vlhkosti, typu V100. Dále je třeba nejprve provést dodatečný základní nátěr dvousložkovým epoxidovým základním nátěrem na bázi rozpouštědel ADLER 2K-Epoxi-Grund Bílý 68316: frézovaná místa a hrany nejprve natřete neředěným produktem a nechejte uschnout přes noc. Vyhlazovací brus zrnitostí 240. Celou plochu vydatně přestříkejte. Ředění pro stříkání - cca 25 % ředidla na epoxidové hmoty pro aplikaci stříkáním ADLER Epoxi-Spritzverdünnung 80364. Schnutí přes noc. Vyhlazovací brus zrnitostí 240. Další skladba povrchové úpravy 2x Aquawood Protor-Base Bílý 43736 a 1x Aquawood Protor-Finish.

Lazurová PÚ dých ušlechtilého dřeva, krycí PÚ plastových polotovarů:

Doporučené skladby povrchové úpravy po předchozí pozitivní zkoušce originálního podkladu

Základní nátěr

2 x Aquawood Protor-Base 43732 a násl. v příslušném barevném odstínu (viz impregnaci), nanášený stříkáním, o tloušťce mokré vrstvy 125 - 150 µm se schnutím mezi jednotlivými vrstvami nejméně 5 hodin, vyhlazovací brus zrnitostí 240.

Vrchní lakování

Po schnutí nejméně 12 hodin, nejdéle však 3 dny, se po mírném přebroušení zrnitostí 240 provede 1x vrchní lakování produktem Aquawood Protor-Finish 43731 (viz technický list).

Lazurové skladby - dřevo:

Aquawood-Protor Finish W40 nebo W45 tónovaný (tloušťka mokré vrstvy: 250 µm)

Krycí skladby - dřevo:

Aquawood Protor-Finish W10 nebo W30 tónovaný (tloušťka mokré vrstvy: 250 µm)

Poměr míchání

100 hmot. nebo obj. dílů Aquawood Protor-Base 43732
7 hmot. nebo obj. dílů tvrdidla ADLER Aqua-PUR-Härter
82220

	Tvrdidlo ADLER Aqua-PUR-Härter pečlivě zpracujte za stálého míchání do lakové složky. Pro zlepšené odpěnění doporučujeme před zpracováním vyčkat cca 10 min.
Doba zpracovatelnosti	cca 6 hodin
Ředění	Vodou, produkt se dodává v konzistenci pro nanášení Airless.
Doba schnutí (pokojeová teplota 20 °C)	Na nátěr se nelepí prach po cca 30 minutách Nelepivý po cca 5 hodinách Proschnutý po cca 12 hodinách
Teplota při zpracování a teplota předmětu	Ne nižší než + 10 °C Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí. Chraňte před přímým slunečním zářením (příliš rychlé zasychání).
Pracovní nástroje	Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou. Zaschnuté zbytky barvy odstraňte produktem ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer 95125.
Vydatnost (na jednu vrstvu)	Spotřeba při stříkání Airless: cca 130 - 180 g/m ²
Velikosti balení	2,2 kg, 8 kg
Skladování	V chladnu, avšak chraňte před mrazem
Skladovatelnost	1 rok v originálním uzavřeném obalu
Barevné odstíny	Bezbarvý 43732, Bílý 43736
Zvláštní pokyny	Dodržujte směrnice pro povrchovou úpravu dřevěných oken stříkáním včetně norem a směrnic pro výrobu oken.
Bezpečnostně technické údaje	Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k produktu Aquawood Protor-Base 43732 a násl. a k tvrdidlu ADLER Aqua-PUR-Härter 82220.