

Aquawood Protor-Finish L

5130

2-zložkový vrchný lazúrovací systém na vodnej báze na vchodové dvere, pre priemyselné a remeselné použitie.

Systémovo určený pre kombináciu s **Aquawood Protor-Base L**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné

Vodouriediteľný, nežltňuci lazúrovací 2-zložkový vrchný lakový systém pre povrchovú úpravu vchodových dverí systémom Aquawood Protor, s vynikajúcou odolnosťou voči poveternosti a UV-žiareniu za súčasnej vysokej odolnosti voči poškriabaniu a chemikáliam.

Zvláštne vlastnosti

Skúšobné normy

- Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+



Oblasti použitia

- Vysokohodnotné vchodové dvere



SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt premiešať
- Teplota laku, objektu a okolia musí byť minimálne + 15 °C
- Optimálna teplota spracovania leží medzi 15-25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu medzi 40-80%
- Prosíme rešpektujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov**“ vrátane noriem a smerníc pre výrobu okien.

Pomer miešania

100 hm. Dielov Aquawood Protor-Finish L 5130
7 hm. Dielov ADLER Aqua-PUR-Härter 82220



Aquawood Protor-Finish L môže byť použitý iba s tužidlom v uvedenom pomere. Nedodržanie tejto podmienky vedie k poruchám filmu.

ADLER Aqua-PUR-Härter zapracovať dôkladne za stáleho miešania Po pridaní tužidla, pred samotným spracovaním odporúčame počkať cca 10 min.

Doba spracovateľnosti




1 hodina

Ďalšie predĺženie doby spracovania nie je možné.

04-16 (nahrádza 04-15) ZKL 5802

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Spôsob nanášania

Spôsob nanášania	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atď)	Tlaková nádobková pištoľ
tryska (ø mm)	0,28 - 0,3	0,28 - 0,33	2,2
tryska (ø inch)	0,011 – 0,013	0,011 – 0,013	
Tlak striekania (bary)	80-100	80-100	3-4
Rozprašovací vzduch (bary)	-	1-2	-
Riedenie	voda		
Prídavok riedidla v %	-	-	10
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca 250		
Výdatnosť na nános (g/m ²)	cca 400		
Množstvo nánosu (µm)	cca 250		

Tvar, charakter podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu / výdatnosť. Presnú spotrebu je možné zistiť iba skúšobným náterom.

Čas schnutia

(pri 20°C)



Prach sa nelepí	cca.30 min
Nelepí sa	cca. 5 h
Preschnutý	po cca. 12 h

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu. (príliš rýchle sušenie)

Čistenie náradia

Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou.

Zaschnuté zvyšky farieb odstráňte s ADLER Aqua-Cleaner 80080 alebo ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Ihličnaté a jemno/hrubopórovité listnaté dreviny

Povaha podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt, vosku, silikónu, živice a bez drevného prachu ako aj musí byť preskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Rozmerovo stabilné prvky: 13 % +/- 2 %

Príprava podkladu

Vybrúsenie dreva zrnitosťou 120 alebo 150.
Produkt musí byť anesný v čo najkratšom časovom odstupe od vybrúsenia dreva, aby sa zamedzilo slabej priľnavosti a zabezpečila sa rovnomerná farebnosť.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Impregnácia	Ihličnaté dreviny: 1 x Aquawood TIM 51202 medzisušenie 4 hodiny medzibrúsenie zrnitosťou 180 1 x ADLER Protor-Primo 50770, rôzne odtiene alebo 1 x Aquawood TIG HighRes 5432 ff Listnaté dreviny: 1 x ADLER Protor-Primo 50770, rôzne odtiene alebo 1 x Aquawood TIG HighRes 5432 ff Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.
Základovanie	Ihličnaté dreviny: 1 x Aquawood Protor-Base L 43732 Listnaté dreviny: 2 x Aquawood Protor-Base L 43732 Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.
Medzibrúsenie	zrnitosťou 220 – 240
	
Vrchné lakovanie	1 x Aquawood Protor-Finish L 5130
STAROSTLIVOSŤ A RENOVÁCIA	
Starostlivosť a renovácia	Životnosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný odtieň. Pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame ju vykonávať raz ročne. Čistenie s ADLER Top-Cleaner 51696 Starostlivosť s ADLER Door-Finish 51700 v sete ADLER Haustürepflegeset 51709 Oprava malých poškodení s originálnym materiálom. Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov. Prosíme rešpektujte naše „Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov“ vrátane noriem a smerníc pre výrobu okien.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosť balenia	2,2 kg, 8 kg

Farebné odtiene/stupne lesku**Štandardné farebné odtiene:**

Maron	51300001
Lärche Natur (smrekovec prírodný)	51300002
F 008	51300003
Naturale Dunkel (prírodný tmavý)	51300004
Kognak	51300005



Ďalšie farebné odtiene je možné namiešať pomocou miešacieho systému **ADLERMix**.


Bázové laky:

Aquawood Protor-Finish L W40 43734

- Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa sa odporúča vyhotoviť farebnú vzorku na originálnom podklade so zvolenými produktami.
- Aby sa zabezpečila farebná zhodnosť odtieňa je potrebné použiť na jednej ploche len materiál jednej šarže.

Ďalšie produkty

ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
 ADLER Aqua-Cleaner 80080
 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
 ADLER Protor-Primo 50770
 ADLER Top-Cleaner 51696
 ADLER Door-Finish 51700
 ADLER Haustürenpflegeset 51709
 Aquawood TIM 51202
 Aquawood TIG HighRes 5432 ff
 Aquawood Protor-Base L 43732

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah VOC EU-medzná hodnota pre Aquawood Protor-Finish L (Kat. A/d): 130 g/l (2010).
 Aquawood Protor-Finish L obsahuje maximálne 70 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk

Produkt je vhodný len na priemyselné alebo remeselné použitie.

Vdychovaniu lakových aerosólov je potrebné generálne zabrániť. Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosolu. K tomu je potrebné správne použitie ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).