

Aquawood Softfeel**59101****Popis produktu**

Vodou ředitelný, hluboce matný jednosložkový polyuretanový bezbarvý lak s dobrou odolností vůči poškrábání, stohovatelností, odolností vůči chemikáliím a vynikající odolností vůči žloutnutí

Speciální vlastnosti

Povrch je sametově hebký na dotek, srovnatelný s jemně broušenými jehličnatými dřevinami (speciální efekt Softfeel). Vysoká transparentnost i přes hluboký stupeň matu.

Oblasti použití

Bezbarvý stříkací vrchní lak pro krycí a lazurové povrchové úpravy dřevohliníkových oken a dřevohliníkových vchodových dveří. **Není vhodný pro použití v exteriéru.**

Způsob nanášení

Dodává se v konzistenci pro stříkání (Airless, Airmix), 80 – 100 bar, přídavný vzduch: cca 1,5 bar

Pro stříkání stlačeným vzduchem přidejte cca 10 % vody (tryska: 1,8 nebo 2,0 mm)

Skladby povrchové úpravy**Lazurová PÚ - jehličnaté a listnaté dřevo**

Aquawood Softfeel 59101 je určen pro použití jako vrchní lak pro všechny standardní silnovrstvé lazury Aquawood DSL. U jehličnatých dřevin tím odpadá nutnost aplikace mezivrstvy Aquawood Intermedio Tauchfertig 53663.

Plochy s aplikovanou silnovrstvou lazurou Aquawood DSL (ve standardní kvalitě) se po době schnutí nejméně 12 hodin při pokojové teplotě a nejdéle po 3 dnech přelakují bez mezibroušení produktem Aquawood Softfeel 59101 (tloušťka mokré vrstvy: 125 – 150 µm). Neaplikujte film v silnější vrstvě, aby byla zachována transparentnost.

Lazurové plochy s obzvláště výrazným efektem přírodního dřeva zůstanou zachovány, pokud se jako základní nátěr pro Aquawood Softfeel použije místo produktu Aquawood DSL produkt Aquawood Intermedio Spritzfertig Bezbarvý 53730 o tloušťce mokré vrstvy 100 – 125 µm.

Krycí PÚ - jehličnaté a listnaté dřevo

Aquawood Softfeel 59101 je určen pro použití jako vrchní lak na povrchovou úpravu krycím lakem ADLER Acryl-Spritzlack 43207 a násl..

Plochy s aplikovanou povrchovou úpravou ADLER Acryl-Spritzlack 43207 a násl. se po době schnutí nejméně 12 hodin při pokojové teplotě a nejdéle po 3 dnech přelakují bez

mezibroušení produktem Aquawood Softfeel 59101 (tloušťka mokré vrstvy: 125 – 150 µm). Neaplikujte film v silnější vrstvě, aby byla zachována transparentnost.

Pokud je doba schnutí laku ADLER Acryl-Spritzlack 43207 a násl. nebo Aquawood DSL (standardní kvalita) delší než 3 dny, je nutné lakovaný povrch pro zlepšení přilnavosti otřít odmašťovačem ADLER Entfetter 80394 a pak očistit čistou vodou.

Ředění

Vodou, produkt se dodává v konzistenci pro aplikaci technologií Airless

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C)

na nátěr se nelepí prach	po cca 30 minutách
nelepivý	po cca 3 hodinách
proschnutý	po cca 12 hodinách
konečná stohovatelnost	po cca 24 hodinách

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Je třeba mít na zřeteli, že konečné přilnavosti produktu Aquawood Softfeel je dosaženo teprve po cca 7 dnech schnutí Krycí lepicí pásy, přelakované produktem se musí opatrně stáhnout ještě za mokra

Teplota při zpracování a teplota předmětu

Ne nižší než + 10 °C

Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí. Chraňte před přímým slunečním zářením (příliš rychlé zasychání).

Pracovní nástroje

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou. Zaschnuté zbytky barvy odstraňte produktem ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Stupeň lesku

Hluboce matný

Vydatnost (na jednu vrstvu)

Spotřeba při stříkání Airless: cca 130 - 200 g/m²

Velikosti balení

5 kg, 25 kg

Skladování

V chladnu, avšak chraňte před mrazem

Skladovatelnost

1 rok v originálním uzavřeném obalu

Zvláštní pokyny

Dodržujte směrnice pro povrchovou úpravu dřevěných oken stříkáním včetně norem a směrnic pro výrobu oken.

Bezpečnostně technické údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu.