

Aquawood TIG HighRes Holz-Alu

57625

Bezbarvá **ochranná impregnace dřeva** na bázi vody na dřevohliníková okna a dřevohliníkové vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Bezbarvá ochranná impregnace dřeva na bázi vody na jehličnaté dřeviny.
Produkt obsahuje účinné prostředky na ochranu proti světlu pro pohlcování UV záření a stabilizaci složky dřeva ligninu a tím trvale chrání bezbarvá dřevohliníková okna z jehličnatého dřeva proti žloutnutí.

Speciální vlastnosti Zkušební normy



- Použitá účinná látka poskytuje ochranu proti modráni (zkouška podle EN 152-1) a dřevokazným houbám (zkouška podle EN 113), požadovanou podle ÖNORM B 3803 příp. DIN 68800-3. Nanášené množství u normované zkoušky cca 200 g/m². (Schvalovací certifikát č. 5/93).
- Účinné látky (B, P)**
0,05% IPBC (jódpropinylbutylkarbamát)
0,4% tebuconazol
- Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+

Oblasti použití



- Rozměrově stálé dřevěné konstrukční díly: Dřevohliníková okna a dřevohliníkové vchodové dveře z jehličnatého dřeva

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchejte.
- Je potřebná teplota produktu, předmětu a prostorová teplota nejméně +15 °C
- Při delším polévání dochází ke snížení hodnoty pH a tím mohou vznikat problémy s roztékavostí. Z tohoto důvodu se musí kontrolovat hodnota pH použitých impregnací a případně upravit přidáním 0,05 – 0,10 % neutralizačního prostředku 96149 na požadovanou hodnotu pH 8,0 – 9,0 (přidání 0,05 % zvýší hodnotu pH o cca 0,7 jednotek).
- Při zvýšení viskozity v důsledku odpařování je třeba provést vyrovnání vodou.

- Dodržujte naše „**Směrnice pro povrchovou úpravu dřevěných oken stříkáním**“ včetně norem a směrnic pro výrobu oken a „**Směrnice pro práci s prostředky na ochranu dřeva**“.

Auftragstechnik

Způsob nanášení	Máčení	Polévání
Ředění		vodou
Přísada ředidla v %		do 20 %
Vydatnost na jednu vrstvu (g/m ²) ¹⁾		100 - 120
¹⁾ Vydatnost vč. přísady ředidla		

Pozor: Nenanášejte produkt stříkáním!

Pokud se produkt ve výjimečných případech nanáší stříkáním, musí se bezpodmínečně používat ochranná dýchací maska A2/P3.

Na spotřebu/vydatnost mají vliv tvar, kvalita podkladu a vlhkost dřeva. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozí zkušební povrchové úpravy.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný	po cca. 4 h
----------------	-------------

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením (příliš rychlé zasychání).

Čištění pracovních nástrojů

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Zaschnuté zbytky barvy odstraňte produktem ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druh podkladu**

Jehličnaté dřevo podle směrnic pro výrobu oken

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený tuků, vosků a dřevěného prachu.

Vlhkost dřeva

Rozměrově stálé konstrukční díly: 13 % +/- 2 %

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY**Základní vrstva**

1 x Aquawood TIG HighRes Holz-Alu 57625

Mezivrstva

Volitelně Aquawood Intermedio 53663 nebo Aquawood Intermedio HF 53769.


Aquawood Intermedio SQ 53730 při použití krycího laku Aquawood SoftFeel 59101.

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

Mezibrus

Broušení zrnitostí 220 - 240

Při broušení používejte prachový filtr P2.

Vrchní lakování	Aquawood DSL Q10 Farblos (bezbarvý) Holz-Alu 51985 Alternativně: Aquawood Natureffekt 53700 nebo Aquawood Softfeel 59101 Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.	
ÚDRŽBA A RENOVACE		
Údržba	Čištění pomocí vody a přísady malého množství neutrálního mýdlového čisticího prostředku. Silnější znečištění lze odstranit čisticím prostředkem ADLER Top-Cleaner 51696. Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.	
Renovace	U dřevohliníkových prvků není potřebná! Opravy případných mechanických poškození příslušným originálním vrchním lakem.	
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ		
Velikosti balení	5 l, 25 l	
Barevné odstíny	Bezbarvý	57625
Doplňkové produkty	Aquawood DSL Q10 Holz-Alu 51985 Aquawood Natureffekt 53700 Aquawood Softfeel 59100 Aquawood Intermedio 53663 Aquawood Intermedio HF 53769 Aquawood Intermedio SQ 53730 čisticí prostředek ADLER Top-Cleaner 51696	
DALŠÍ POKYNY		
Skladovatelnost/ skladování	Skladovatelnost nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu. Při uskladnění chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami.	
		
Technické údaje	Viskozita při dodání Obsah VOC	cca 11 s podle DIN 53211 (pohárek 4 mm, 20°C) příp. cca 45 - 50 s (pohárek 2mm). Mezní hodnota pro Aquawood TIG HighRes Holz-Alu (kat. A/f): 130 g/l (2010). Aquawood TIG HighRes Holz-Alu obsahuje maximálně 70 g/l VOC.
Bezpečnostně technické údaje	Dodržujte směrnice pro používání prostředků na ochranu dřeva a pokyny v bezpečnostním listu. Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese www.adler-lacke.com . Aquawood TIG HighRes U obsahuje biocidní účinné látky na ochranu před modráním a dřevokaznými houbami. Proto je třeba tento produkt používat pouze je-li předepsána ochrana dřeva nebo je-li to v konkrétním případě nutné.	
		