

Arova Aqua-Alpin Trend

1362

Wasserbasierte **Nadelholzbeize** für einen verwittert wirkenden, stark positiven Charakter für **Industrie und Gewerbe**.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Allgemeines

Wasserbasierte Nadelholzbeize mit lichtechten Spezialfarbstoffen in Kombination mit mikronisierten Pigmenten für einen verwittert bzw. antik wirkenden, stark markant positiven Beizeffekt. Das Produkt ist mit wasser- und lösemittelbasierten Holzlacken überlackierbar. Speziell für Fichtenholz mit extrem starker Bürstung geeignet.

Besondere Eigenschaften Prüfnormen



- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete



- Spezialbeize für Fichtenholz mit extrem starker Bürstung, wenn ein ausgeprägt antik wirkendes, stark markant positives Beizbild erzielt werden soll.
- Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch und während der Verarbeitung gut aufrühren.
- Das Produkt muss mit dem Pinsel vertrieben werden.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich.
- Produkt aus der Spritzpistole oder mit Holzstaub verunreinigtes Produkt nicht mehr in das Originalgebinde zurückleeren.
- Durch Berührung der Flüssigbeize mit Metall verändert sich der Farbton.
- Beachten Sie bitte unsere „**ARL 110 - Arbeitsrichtlinien für das Beizen von Holz**“.
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Auftragstechnik

Auftragsverfahren	Becherpistole	Pinsel
Spritzdüse (ø mm)	1,5 – 1,8	-
Spritzdruck (bar)	2,0 – 2,5	-
Auftragsmenge (g/m ²)	150 - 200	
Ergiebigkeit pro Auftrag – (m ² /l) ¹⁾	3 – 5	5

Die Form und die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Überlackierbar (lösemittelhaltige Lacke)	nach 12 h am besten über Nacht
Überlackierbar (wasserbasierte Lacke)	nach 6 h

Der Positiveffekt entwickelt sich in der ersten Phase der Trocknung (ca. 30 min), während der keine forcierte Trocknung mit Umluft erfolgen darf.

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (zu schnelle Antrocknung).

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 mit Wasser verdünnt)

UNTERGRUND**Untergrundart**

Fichte massiv oder Trägerplatte mit Fichtenstarkfurnier

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Untergrundvorbereitung

Holzschliff Kö 100

Bürsten mit Edelstahlbürste, anschließend Glättschliff Kö 100

BESCHICHTUNGS-AUFBAU**Beizauftrag**

Arova Aqua-Alpin Trend gleichmäßig und mit starkem Überschuss längs zur Holzfaserrichtung von zwei Seiten nass in nass auftragen. Ein anschließendes Vertreiben mit einem Pinsel zuerst quer und dann längs zur Maserung ist notwendig, um auf dem stark gebürsteten Fichtenholz den gewünschten antiken Effekt zu erzielen.

Folgebeschichtung

Sowohl mit wasser-, als auch mit lösemittelbasierenden Möbellacken überlackierbar. Für helle Beizfarbtöne empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung von lichtechten Lacken wie z. B. ADLER Legnopur 26211 ff oder ADLER Aqua-Resist 30460 ff. Beim Einsatz nicht lichtechter Lacktypen ist damit zu rechnen, dass der Endfarbton geringfügig gelblich erscheint; bei Alterung verstärkt sich dieser Effekt.

Wenn neuem Holz Altholzcharakter verliehen werden soll, wird nach dem Beizen die Verwendung von ADLER PUR-Naturmatt 26132 oder ADLER PUR-Antiscratch HQ G5 26320, verdünnt mit 30 % ADLER DD-Verdünnung 80019, empfohlen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Zwischenschliff

Schleifschwamm Kö 220
Vorsichtig schleifen.
Durchschleifen vermeiden.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

1 l; 5 l

Farbtöne/Glanzgrade

1362 400100

Farblos	1362 400100		
Hansi	1362 055700	Rosi	1362 055704
Heidi	1362 055701	Sepp	1362 055705
Toni	1362 055702	Hias	1362 055706
Luis	1362 055703	Franz	1362 055707

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und bei Bedarf mit Arova Aqua-Alpin Trend Farblos 1362 400100 verdünnbar.

Bei starkem Verdünnen kann es durch die Eigenfarbe des Holzes und die natürliche Holzvergilbung im Lauf der Zeit zu einer merkbaren Farbtonverschiebung kommen.

Vor Beginn der Beizarbeiten soll stets auf dem Originalholz eine Probebeizung durchgeführt und mit dem vorgesehenen Lack überlackiert werden, um den Endfarbton beurteilen zu können. Für eine Kommission nur Beize der gleichen Charge verwenden.

Zusatzprodukte

ADLER PUR-Naturmatt 26132
ADLER PUR-Antiscratch HQ G5 26320
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff
ADLER Aqua-Cleaner 80080

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.
Kühl, aber frostfrei lagern

Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Das Einatmen von Lackaerosolen muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 – EN 141/EN 143) gewährleistet.
