

Arova Aqua-Style Trend

1337

Watergedragen beits voor eikenhout voor een bijzonder beitseffect **voor industrie en handel.**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen beits voor eikenhout met lichtechte speciale kleurstoffen in combinatie met gemicroniseerde pigmenten voor bijzonder natuurlijke beitseffecten met houtaccenten. Voor als er een natuurlijk beitsbeeld moet worden gecreëerd waarbij de houtstralen worden benadrukt. Het product is overschilderbaar met water- en oplosmiddelgedragen houtlakken.

Speciale eigenschappen Testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A** voor het kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige, schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



- Voor het lakken van sterk belaste oppervlakken in de meubel- en interieurbouw zoals tafelbladen en opbergvlakken in keukens en woonruimtes, badkamers, kantoren en voorwerpen, fronten en permanent zichtbare oppervlakken, belaste oppervlakken van zitmeubelen en oppervlakken die niet altijd zichtbaar zijn
- Toepassingsgebieden II tot IV volgens ÖNORM A 1610-12.
- Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.
- De Arova Aqua-Style Trend kleuren zijn alleen geschikt voor het beitsen van eikenhout; deze beitsen kunnen op fijnporig loofhout zoals esdoorn tot ongewenste reacties leiden (witte vlekken).

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product goed om voor gebruik en tijdens de verwerking.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur vereist van ten minste + 15 °C.
- Stop product uit het spuitpistool of met houtstof verontreinigd product niet terug in de originele verpakking.
- Houtsoorten met een laag opnamevermogen hebben minder lagen nodig dan houtsoorten met een hoger vermogen.
- Diverse houtsoorten zoals eikenhout bevatten in water oplosbare stoffen die worden geactiveerd door aflakken met watergedragen meubellak. Wij adviseren bij hout dat **rijk is aan inhoudsstoffen** een voorbehandeling met Aduro PUR-Primer 25291 om verkleuringen of markeringen te voorkomen.
- Door contact van de vloeibare beits met metaal verandert de kleur.

- Denk aan onze '**werkrichtlijnen voor het beitsen van hout**'.
- Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

Opbrengtechniek



Opbrengprocedure	Spuitpistool met beker
Spuitkop (ø mm)	1,5 -1,8
Spuitdruk (bar)	2,0 - 2,5
Opbrenghoeveelheid (g/m ²)	40 - 60
Rendement per laag – (m ² /l) ¹⁾	6 - 8
¹⁾ Rendement incl. spuitverlies	

Het aanbrengen van beits met een Airmix- of Airless-lagedrukapparaat is ook mogelijk. Aanbrengen met een kwast of spons wordt niet aanbevolen.

De vorm en toestand van de ondergrond hebben invloed op het verbruik/rendement. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50% rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar (oplosmiddelhoudende lakken)	na ca. 12 uur het beste 's nachts
Overschilderbaar (watergedragen lakken)	na ca. 5 uur

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Voorkom blootstelling aan rechtstreeks zonlicht (te snelle droging).

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik, met water.

Voor het verwijderen van gedroogde lakresten adviseren wij ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 met water verdund)

ONDERGROND

Soort ondergrond

Eiken

Staat van de ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Vorbereiding van de ondergrond

Houtschuurgang korrel 150 - 180

Het is raadzaam om het geschuurde hout te bevochtigen en na droging glad te schuren met korrel 150 - 180.

COATINGOPBOUW

Aanbrengen van de beits

Arova Aqua-Style Trend gelijkmatig en met een beetje overschot in de houtnerfrichting nat-in-nat aanbrengen zodat de oppervlakken er een beetje vochtig uitzien.

Volgende laag

2 x lakken met ADLER meubellak, met tussenschuurgang

Overschilderbaar met zowel water- als oplosmiddelgedragen meubellakken. Voor lichte beitskleuren raden we over het algemeen het gebruik aan van lichtechte lakken zoals ADLER Legnopur 26211 ff of Bluefin Resist 2963. Bij het gebruik van niet-lichtechte laksoorten bestaat de kans dat de uiteindelijke kleurschakering lichtjes gelig zal lijken; dit effect zal toenemen met het voortschrijden van de tijd.

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Verpakkingsformaten

0,9 l; 4 l

Kleuren/glansgraden



Sandeiche	1337055800
Steineiche	1337055801
Alteiche	1337055802
Sumpfeiche	1337055803
Mooreiche	1337055804

Alle kleuren zijn onderling mengbaar en kunnen indien nodig worden verdund met Arova Aqua-Style kleurloos 1336 400100.

Bij sterke verdunning kan door de natuurlijke kleur van het hout en de natuurlijke vergeling van het hout na verloop van tijd een merkbare kleurverschuiving optreden.

Voor aanvang van de beitswerkzaamheden dient altijd een proefbeits op het originele hout te worden opgedragen en te worden overschilderd met de voorziene lak om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen. Gebruik voor één opdracht alleen beits uit dezelfde charge.

Toevoegingsproducten

Arova Aqua-Style kleurloos 1336400100
ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Legnopur 26211 ff
Bluefin Resist 2963
ADLER Aqua-Cleaner 80080

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid/opslag



Minstens 1 jaar in de originele, gesloten verpakking.

Koel, maar vorstvrij opslaan

Veiligheidstechnische informatie



Neem het bijbehorende veiligheidsinformatieblad in acht; de meest recente versie kunt u in het internet inzien via www.adler-lacke.com.

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd het altijd om aerosols uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2 – EN 141 EN 143).