

Arova Aqua-Style Trend

1337

Dubové moridlo na vodnej báze na špeciálny moriaci efekt **pre priemyselné a remeselné použitie**.

POPIS PRODUKTU

Popis

Dubové moridlo s obsahom svetlostálych špeciálnych farbív s kombináciou mikronizovaných pigmentov, obzvlášť prirodzením a drevo vyfarbujúcim moriacim efektom, so zvýraznením textúry dreva. Výrobok je možné prelakovať pomocou lakov na báze vody ale aj rozpúšťadlových.

Zvláštne vlastnosti Skúšky



- **Francúzska vyhláška DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

Oblasti použitia



- Na lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a interiérových prvkov, ako napr. dosky stolov a odstavné dosky v kuchyniach a v obytnom priestore, kúpeľniach, kanceláriách a v oblastiach objektov, čelné a trvalo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie trvale viditeľné plochy. Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Používajte v kombinácii s vhodným vrchným náterovým systémom.
- Arova Aqua-Style Trend farebné odtiene sú výhradne určené na morenie dubových povrchov, pri morení jemno pórovitých listnatých drevín ako javor môžu pri morení vzniknúť nežiaduce reakcie (biele flaky).

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred a počas spracovania dobre premiešať
- Teplota moridla, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 15 °C .
- Produkt zo striekacej pištole alebo znečistený drevným prachom nevylievať do originálneho balenia.
- Dreviny s malou savosťou vyžadujú menší nános ako dreviny vyznačujúce sa silnou savosťou.
- Rôzne druhy drevín, ako napr. dub, obsahujú vodou rozpustné extraktívne látky, ktoré sa prelakovaním vodouriediteľnými lakmi aktivujú. Odporúčame preto pri lakovaní **drevín s obsahom extraktívnych látok** predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291

- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa môže zmeniť odtieň.
- Rešpektujte prosím naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“
- Dodržujte, prosím, aj technické listy príslušných produktov.

Technika nanášania



Spôsob nánosu	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,5 – 1,8
Striekací tlak (bar)	2,0 – 2,5
Výdatnosť na nános (/m ² /l) ¹⁾	6 – 8
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní	

Na nános moridla sú vhodné nízkotlakové striekacie zariadenia Airmix alebo Airless. Nános pomocou štetca alebo hubky neodporúčame.

Tvar výrobku, vlastnosti a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh. vzduchu.)



Prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	Po cca 12 hod. najlepšie cez noc
Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	Po cca 5 hod.

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zamedziť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

Čistenie pracovného náradia



Ihneď po použití vodou.

Zaschnuté zvyšky laku odporúčame odstrániť s ADLER Aqua-Cleaner 80080 (riedený v pomere 1:1 s vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Dub

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Zrnitosťou 150 - 180.

Brúsny prach odstrániť hlavne z pórov.

Brúsenie s opotrebovaným brúsnym papierom v konečnom dôsledku môže viesť k nerovnomernému obrazu morenia.

Vhodné je vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení prebrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 180 - 220.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

Arova Aqua-Style Trend rovnomerne s nepatrným prebytkom pozdĺž vlákien tak, aby sa plochy javili ako ľahko mokré.

Následná úprava

2x lakovanie ADLER nábytkovými lakmi s medzibusom.

Prelakovateľný je tak vodouriediteľnými, ako aj rozpúšťadlovými lakmi. Na prelakovanie svetlých odtieňov moridiel zásadne odporúčame použitie svetlostálych lakov ako napr. ADLER Legnopur 26211 ff alebo ADLER Aqua-Resist 30461 ff. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

0,9 l; 4 l

Farebné odtiene



Sandeiche	1337 055800
Steineiche	1337 055801
Alteiche	1337 055802
Sumpfeiche	1337 055803
Mooreiche	1337 055804

Všetky odtiene je možné navzájom miešať a v prípade potreby zriediť s ADLER Aqua-Style Farblos 1336 400100 (bezfarebným).

Pri silnom zriedení môže vlastným sfarbením dreva a prirodzeným žltnutím časom dôjsť k viditeľnej zmene odtieňa.

Pred začiatkom morenia je nutné previesť skúšku morenia na originálnej drevine a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.

Prídavné produkty

Arova Aqua-Style Farblos 1336 400100
ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff
ADLER Aqua-Cleaner 80080

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/ skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch.

Skladujte v chlade, ale nie v mraze.

Bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke www.adler.sk.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143).