

Aviva Eco-Weiß

4064050067

Ekonomická disperzná interiérová farba pre DIY (dom. majstrov) a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Biela interiérová farba na báze vody na steny a stropy. Veľmi dobrá krycia schopnosť.

Produkt s neutrálnou vôňou, bez prídavku rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **ÖNORM EN 13300**
Oderuodolnosť za mokra: trieda 4
Kontrast (krycia schopnosť): trieda 2 (pri 7 m²/l)
Stupeň lesku: matný
Maximálna zrnitosť: jemná (< 100 µm)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+


Oblasti použitia



- Pre všetky biele nátery stien a stropov v celom interiéri.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Nespracovávať pri teplote nižšej ako + 5 °C a/alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80%.
- Nepoužívať postup „mokry do mokrého“ v jednom kroku.
- Stopy vylepšení (opráv) na ploche závisia od mnohých faktorov a nedá sa im zabrániť (BFS-technický list 25)
- Pružný tmel a tesniace profily nepretierať. (Môže dôjsť k tvorbe trhlín, resp. dôjsť k sfarbeniu náteru)!
- Farbou znečistené miesta ihneď očistiť vodou

Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	Natieranie	Valčekovanie	Airless s podporou vzduchu (Airmax, Aircoat, atď.)
Tryska (Ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Tryska (Ø inch)	-	-	0,021 – 0,026




Uhol trysky (°)	-	-	50
Tlak pri striekaní (bar)	-	-	150 - 180
Jemnosť sitka	-	-	0,2 mm
Riedenie	-	-	voda
Prídavok riedenia v %	max. 5		
Spotreba ml/m²	cca 145	cca 170	
Výdatnosť na nános (m²/l) ¹⁾	cca 7	cca 6	
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedenia a strát pri striekaní			

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Následná povrchová úprava	po cca 3 - 4 hod.
---------------------------	-------------------

Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť môžu predĺžiť čas schnutia.

Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlovou vodou.

Zaschnuté zvyšky laku odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD

Druhy podkladu

Minerálna omietka, sadrová omietka, betón, sadrokartón a staré nátery schopné povrchovej úpravy.

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Prosím, dodržujte normu ÖNORM B 2230 časť 2.

Vid' aj VOP, DIN 18363, časť C, odsek 3; maliarske a lakovacie práce.

Nie nosné povrchové úpravy je potrebné odstrániť.

Príprava podkladu

- Malé trhliny, diery alebo nerovnosti upraviť vhodným tmelom.
- Mastné alebo olejové nečistoty dôkladne odstrániť s ADLER Entfetter 80394.
- Pre čisté, nízko savé, suché a nosné podklady sa nevyžaduje žiadna predpríprava.
- Miesta napadnuté plesňou ošetriť s Aviva Schimmelex 8309000200 alebo s Aviva Fungisan 8308000210.

Omietka skupiny P II a P III

Novú omietku nechať neopracovanú stáť 3 až 4 týždne.

Omietkou opravené miesta musia byť dobre naviazané a vysušené. Podľa potreby fluátovať.

Na hrubo pórovitých, ľahko pieskových resp. savých plochách upraviť základným náterom s Aviva Tiefengrund WV 4074000200..

Sadra a vrchná omietka skupiny P IV a P V

Možnú vniknutú sinterovú / spečenú vrstvu zbrúsiť.

Hrubo pórovité, ľahko pieskové resp. savé plochy upraviť s Aviva Tiefengrund WV 4074000200..

Sadrokartón

Tmelenia (nerovnosti) zbrúsiť a dôkladne odstrániť prach.
Naniesť základnú vrstvu s Aviva Tiefengrund WV 4074000200 riedenú vodou v pomere 1:1.

Betónové plochy

Špinavé usadeniny, separačné prostriedky alebo nánosy zomletého zrna vyčistiť mechanicky.

Hrubo pórovité, ľahko pieskové resp. savé plochy upraviť s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Nosné povrchové úpravy

Matné, ľahko savé povrchové úpravy priamo spracovať.

Hrubo pórovité, ľahko pieskové resp. savé plochy upraviť s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Lesklé alebo hladké podklady (ako lakované a latexové podklady, sinterové vrstvy) alkalizovať, zdrsniť alebo zbrúsiť.

Glejové farby

Dôkladne umyť a základovať s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Zabrániť lesklému zaschnutiu Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Prosím, dodržujte technické list príslušných produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie**

Vid' príprava podkladu

Medzivrstva

Aviva Eco-Weiß 4064050067 zriedený s max 5% vody.

Vrchná vrstva

Aviva Eco-Weiß 4064050067 neriedený

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

9 l, 15 l

Farebné odtiene

Weiß 4064050067 (biely)

Aby sa zabezpečila zhoda farebného odtieňa, používať len materiál s rovnakým číslom šarže na jednej ploche.

Prídavné produkty

Aviva Tiefengrund WV 4074000200

Aviva Schimmelex 8309000200


Aviva Fungisan 8308000210

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

ADLER Entfetter 80394

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/Skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.



Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah VOC

EU-medzná hodnota pre Aviva Eco-Weiß
Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Eco-Weiß
obsahuje < 1 g/l VOC

**Kód produktu
pre farby a laky**

M-DF01

**Technicko-bezpečnostné
údaje**



Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Recyklovať len prázdne nádoby, odstrániť možno tekuté zvyšky ako odpad na báze vody, zaschnuté zvyšky materiálu ako vytvrdnuté farby alebo domáci odpad.
