

Aviva Euromin-Weiß

4068050069

Silikátová interiérová farba podľa DIN 18363 pre **remeselné použitie**.

POPIS PRODUKTU

Popis

Biela interiérová farba nevytvárajúca film na báze draslíkového vodného skla s organickými stabilizátormi podľa DIN 18363. Priaznivá k životnému prostrediu a vhodná pre ekologické stavby.

Produkt s neutrálnou vôňou, vysokou krycou schopnosťou, bez prídavku rozpúšťadiel/zmäkčovadiel a konzervačných látok.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Vysoká difúznosť podľa **DIN EN 52615**
- **ÖNORM EN 13300**
Oderuodolnosť za mokra: trieda 3
Kontrast (krycia schopnosť): trieda 2 (pri 7 m²/l)
Stupeň lesku: hlboko matný
Maximálna zrnitosť: jemná (< 100 µm)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+


Oblasti použitia




- Pre biele minerálne nátery v celom interiéri
- Obzvlášť vhodná pre minerálne podklady a nosné kremičité povrchové úpravy.
- Obzvlášť vhodná pre objekty

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C a/alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80%.
- Dbáť na dobré vetranie za účelom dobrého naviazania povrchovej úpravy
- Nepoužívať postup „mokry do mokrého“ v jednom kroku.
- Stopy vylepšení (opráv) na ploche závisia od mnohých faktorov a nedá sa im zabrániť (BFS-technický list 25)
- Pružné tmely a tesniace profily nepretierať. (Môže dôjsť k tvorbe trhlín, resp. dôjsť k sfarbeniu náteru)!
- **Dobre zakryť sklo, keramiku, prírodný kameň, tehlu, kov a lakované plochy.**
- Farbou zmečistené miesta ihneď očistiť vodou

Spôsob nanášania

Spôsob nanášania	Natieranie	Valčekovanie	Airless
Tryska (ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Tryska (ø inch)	-	-	0,021 – 0,026
Uhol trysky (°)	-	-	50
Tlak pri striekaní (bar)	-	-	150 - 180
Jemnosť sitka	-	-	0,2 mm
Riedenie	voda		
Prídavok riedenia v %	max. 5		
Spotreba g/m²	cca 145	cca 170	
Výdatnosť na nános (m²/l) ¹⁾	cca 7	cca 6	
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedenia a strát pri striekaní			

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Následná povrchová úprava

po cca 12 hod.

Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť môžu predĺžiť čas schnutia.

Čistenie náradia

Ľhneď po použití mydlovou vodou.

Zaschnuté zvyšky laku odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Minerálne povrchy (omietka, betón), sadrokartón, nosné kremičité (silikátové) farebné nátery.

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Prosím, dodržujte normu ÖNORM B 2230 časť 2.

Vid' aj VOP, DIN 18363, časť C, odsek 3; maliarske a lakovacie práce.

Nie nosné povrchové úpravy je potrebné odstrániť.

Príprava podkladu

- Malé trhliny, diery alebo nerovnosti upraviť vhodným tmelom.
- Mastné alebo olejové nečistoty dôkladne odstrániť s ADLER Entfetter 80394.
- Pre čisté, nízko savé, suché a nosné podklady sa nevyžaduje žiadna predpríprava.
- Miesta napadnuté plesňou ošetriť s Aviva Schimmelex 8309000200 alebo s Aviva Fungisan 8308000210.

Omietka skupiny P II a P III

Novú omietku nechať neopracovanú stáť 3 až 4 týždne.
Omietkou opravené miesta musia byť dobre naviazané a vysušené.
Podľa potreby fluátovať.

Na hrubo pórovitých, ľahko pieskových resp. savých plochách upraviť s Aviva Aviva Silikat GW 4079000200 zriedený s vodou v pomere 1:1.
Pri vysoko savých a pieskových omietkových podkladoch prednatrieť v prípade potreby dvakrát „mokry do mokrého“ s Aviva Silikat GW 4079000200, zriedený vodou v pomere 1:1

Sadra a vrchná omietka skupiny P IV a P V

Možnú vniknutú sinterovú / spečenú vrstvu zbrúsiť.
Hrubo pórovité, ľahko pieskové resp. savé plochy upraviť s Aviva Silikat GW 4079000200 zriedený vodou v pomere 1:1.

Sadrokartón

Tmelenia (nerovnosti) zbrúsiť a dôkladne odstrániť prach.
Naniesť základnú povrchovú vrstvu s Aviva Tiefengrund WV 4074000200 riedenú vodou v pomere 1:1.

Betónové plochy

Špinavé usadeniny, separačné prostriedky alebo nánosy zomletého zrna vyčistiť mechanicky.
Hrubo pórovité, ľahko pieskové resp. savé plochy upraviť s Aviva Silikat GW 4079000200 zriedený vodou v pomere 1:1.

Nosné minerálne povrchové úpravy

Hrubo pórovité, ľahko pieskové resp. savé plochy upraviť s Aviva Silikat GW 4079000200 zriedený vodou v pomere 1:1.

Hlinená omietka

Dôkladne umyť a základovať s Aviva Silikat GW 4079000200 zriedený vodou v pomere 1:1.
Nutné vykonať skúšobný náter a preskúšať na možné sfarbenie dohneda.

Glejové farby

Dôkladne umyť a základovať s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Zabrániť lesklému zaschnutiu Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Prosím, dodržujte technické list príslušných produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie**

Vid' príprava podkladu

Medzivrstva

Aviva Euromin-Weiß 4068050069 zriedený s max 5% vody.

Vrchná vrstva

Aviva Euromin-Weiß 4068050069 neriedený

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

5 l, 15 l

Farebné odtiene

Weiß 4068050069 (biely)


Aby sa zabezpečila zhoda farebného odtieňa, používať len materiál s rovnakým číslom šarže na jednej ploche.

Prídavné produkty

Aviva Tiefengrund WV 4074000200
Aviva Silikat GW 4079000200
Aviva Schimmelex 8309000200
Aviva Fungisan 8308000210
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
ADLER Entfetter 80394

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/Skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah VOC

EU-medzná hodnota pre Aviva Euromin-Weiß
Kat. A/a): 40 g/l (2010). Aviva Euromin-Weiß
obsahuje < 1 g/l VOC

Kód produktu pre farby a laky

M-SK01

Technicko-bezpečnostné údaje



Dodržiujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Recyklovať len prázdne nádoby, odstrániť možno tekuté zvyšky ako odpad na báze vody, zaschnuté zvyšky materiálu ako vytvrdnuté farby alebo domáci odpad.