

**Aviva Raufaser-Effektfarbe****4076050075**Pittura decorativa bianca per interni per il **fai-da-te e il professionista****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****Indicazioni generali**

Pittura decorativa all'acqua per interni, traspirante e con eccezionale copertura.

Il prodotto inodore e facile da lavorare è formulato senza l'aggiunta di solventi o plasticizzanti.

**Caratteristiche particolari e norme**


- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: **A+**

**Campo d'impiego**

Per la pittura decorativa bianca di pareti e soffitti in ambienti interni.

**LAVORAZIONE****Istruzioni di lavorazione**

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare Aviva Raufaser-Effektfarbe 4076050075 in orizzontale con un rullo in pelliccia di agnello a pelo corto e stendere in verticale.
- Nella pittura di soffitto rullare in direzione dell'incidenza della luce.
- Non applicare in caso di temperature inferiori a +5°C e/o umidità relativa > 80%.
- Per evitare di lasciare segni, verniciare bagnato su bagnato in una sola tirata.
- I segni di correzione sulla superficie dipendono da molti fattori e pertanto sono inevitabili (scheda tecnica BFS 25).
- Non coprire fughe elastiche e profili di sigillanti (potrebbero formarsi delle crepe o delle decolorazioni della vernice).
- Rimuovere immediatamente con acqua le polverizzazioni della vernice.


**Metodo di applicazione**

Metodo di applicazione	Pennello	Rullo
Diluizione	Acqua	
Aggiunta di diluente in %	Max. 10	
Consumo ml/m²	ca. 125 - 250	
Resa per applicazione (m²/l) <sup>1)</sup>	ca. 4 - 8	
<sup>1)</sup> Resa inclusa l'aggiunta del diluente e l'overspray.		

La forma e la natura del supporto influiscono sul quantitativo consumato/alla resa. Solo facendo prima un'applicazione di prova è possibile sapere i valori esatti del consumo.

**Tempi di essiccazione**


(a 23°C e 50% umidità ambiente)



Verniciatura successiva	dopo ca. 3-4 ore
-------------------------	------------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da spessore della vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.

Temperature basse e/o un'elevata umidità possono allungare notevolmente i tempi di essiccazione.

**Pulizia degli utensili**

Con acqua saponata subito dopo l'uso.

Eliminare i resti induriti di vernice con ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (sverniciatore).

**SUPPORTO****Tipo di supporto**

Intonaci minerali, gesso morto, calcestruzzo, pannelli di cartongesso e vecchi strati di vernice che si possono riverniciare.

**Qualità del supporto**

Il supporto deve essere asciutto, pulito e privo di distaccanti, e ne deve essere verificata la stabilità e l'idoneità.

Osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 Parte 2.

Vedi anche VOB, DIN 18363, Parte C, Par. 3; Lavori di pitturazione e verniciatura.

Vecchi strati di vernici non aderenti vanno eliminati accuratamente.

**Preparazione del supporto**

- Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea.
- Rimuovere a fondo lo sporco grasso o oleoso con lo sgrassante ADLER Entfetter 80394.
- Per supporti puliti, leggermente assorbenti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.
- Trattare le muffe con Aviva Schimmelex 8309000200 o con Aviva Fungisan 8308000210.

**Intonaci facenti parte dei gruppi di malta P II e P III**

Lasciar riposare gli intonachi nuovi per tre o quattro settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte, se necessario neutralizzare con fluosilicati.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Gessi e intonaci pronti dei gruppi di malta P IV e P V**

Carteggiare eventuali strati sinterizzati presenti.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Pannelli di cartongesso**

Carteggiare le sbavature della spatola e applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200, diluito 1:1 con acqua.

**Superfici in calcestruzzo**

Le superfici di calcestruzzo devono essere pulite meccanicamente dallo sporco depositatosi, dalle sostanze distaccanti o dalle parti che non presentano un buon aggrappaggio.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Rivestimenti stabili**

Lavorare direttamente su rivestimenti opachi e poco assorbenti.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterizzati).

**Tempere**

Lavare accuratamente e applicare una mano di fondo con Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Evitare l'asciugatura lucida di Aviva Tiefengrund WV 4074000200.**

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

**CICLO DI VERNICIATURA****Fondo**

Si veda "Preparazione del supporto"

**Applicazione intermedia**

Se necessario Aviva Raufaser-Effektfarbe 4076050075 diluita con max. 10% di acqua.  
In alternativa si può utilizzare tutte le idropitture della serie Aviva per interni.

**Finitura**

Aviva Raufaser-Effektfarbe 4076050075 diluita con max. 5 % di acqua.

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**


3 l; 9 l;

**Tonalità/gradi di brillantezza**

Wei Aviva Raufaser-Effektfarbe 4076050075  
Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.

**Prodotti complementari**

Aviva Tiefengrund WV 4074000200  
Aviva Schimmelex 8309000200  
Aviva Fungisan 8308000210  
ADLER Abbeizer Rote Krhe 95125  
ADLER Entfetter 80394

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durabilità/magazzinaggio**

Almeno 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (oltre 30°C).

**Dati tecnici**

Contenuto di  
VOC

Valore limite EU per Aviva Raufaser-Effektfarbe (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Raufaser-Effektfarbe contiene < 1 g/l di VOC.

**Codice prodotto  
per colori e vernici**

M-DF01

**Indicazioni tecniche di  
sicurezza**

Consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Consegnare solo le confezioni completamente svuotate al sistema di riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa, resti induriti come vernici/smalti completamente essiccati oppure insieme ai rifiuti domestici.