

Aviva Ultra-Weiß

4059050063

Biela prémiová disperzná interiérová farba pre DIY (domácich majstrov) a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Popis

Vysoko krycia, biela, difúzna interiérová farba na báze vody na steny a stropy bez šmúh. Optimalizovaná schopnosť opráv, výborne kryje v jednom náterom.

Produkt je vysoko výdatný a ľahko spracovateľný. Má neutrálnu vôňu, je bez prídavku rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Vysoká difúznosť podľa **DIN EN 52615**
- **ÖNORM EN 13300**
Oderuodolnosť za mokra: trieda 2
Kontrast (krycia schopnosť): trieda 1 (pri 7 m²/l)
Stupeň lesku: hlboko matná
Maximálna zrnitosť: jemná (< 100µm)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+
- Známkou výborný v **rakúskom označení ekologického výrobku**


Oblasti použitia




- Pre všetky biele steny a stropy v celom interiéru
- Obzvlášť vhodná pre obývacie miestnosti, spálne, detské izby, kancelárie, nemocnice, liečebné domy, školy atď., ktoré musia byť rýchlo znova natreté.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Nespracovávať pri teplote nižšej ako 8 °C a/alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80%.
- Nepoužívať postup „mokrý do mokrého“ v jednom kroku.
- Stopy vylepšení (opráv) na ploche závisia od mnohých faktorov a nedá sa im zabrániť (BFS-technický list 25)
- Pružný tmel a tesniace profily nepretierať. (Môže dôjsť k tvorbe trhlín, resp. dôjsť k sfarbeniu náteru)!
- Obzvlášť pri renováciách vďaka vysokej krycej schopnosti postačí obvykle jeden náter.

Spôsob nanášania

Spôsob nanášania	Natieranie	Valčekovanie	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atd)
Tryska (ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Tryska (ø inch)	-	-	0,021 – 0,026
Uhol trysky (°)	-	-	50
Tlak pri striekaní (bar)	-	-	150 - 180
Jemnosť sítka			0,2 mm
Riedenie	voda		
Prídavok riedenia v %	max. 5		
Spotreba ml/m²	cca 125 – 145	cca 145	
Výdatnosť na nános (m²/l) ¹⁾	cca 7 - 8	cca 7	
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedenia a strát pri striekaní			

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť.

Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Následná povrchová úprava	po cca 3 - 4 hod.
---------------------------	-------------------

Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť môžu predĺžiť čas schnutia.

Čistenie náradia

Ihneď po použití mydlovou vodou. Farebné škvrny odstrániť ihneď vodou.

Zaschnuté zvyšky laku odporúčame odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Pre savé minerálne povrchy ako omietka, betón, potery atď. a sadrové materiály ako aj savé, pevné staré nátery.

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Prosím, dodržujte normu ÖNORM B 2230 časť 2.

Vid' aj VOP, DIN 18363, časť C, odsek 3; maliarske a lakovacie práce.

Nie nosné povrchové úpravy je potrebné odstrániť.

Príprava podkladu

- Malé trhliny, diery alebo nerovnosti upraviť vhodným tmelom.
- Mastné alebo olejové nečistoty s ADLER Entferner 80394 dôkladne odstrániť
- Pre čisté, nízko savé, suché a nosné podklady sa nevyžaduje žiadna predpríprava.
- Miesta napadnuté plesňou ošetriť s Aviva Schimmelex 8309000200 alebo s Aviva Fungisan 8308000210.

Omietka skupiny P II a P III

Novú omietku nechať neopracovanú stáť 3 až 4 týždne.

Omietkou opravené miesta musia byť dobre naviazané a vysušené. Podľa potreby fluátovať.

Na hrubo pórovitých, ľahko pieskových resp. savých plochách upraviť s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Sadra a vrchná omietka skupiny P IV a P V

Možnú vniknutú sinterovú / spečenú vrstvu zbrúsiť.

Na hrubo pórovitých, ľahko pieskových resp. savých plochách upraviť s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Sadrokartón

Tmelenia (nerovnosti) zbrúsiť a dôkladne odstrániť prach.

Naniesť základnú povrchovú vrstvu s Aviva Tiefengrund WV 4074000200 riedenú vodou v pomere 1:1.

Betónové plochy

Špinavé usadeniny, separačné prostriedky alebo nánosy zomletého zrna vyčistiť mechanicky alebo vysokotlakovým čističom (s prihliadnutím na predpisy). Na hrubo pórovitých, ľahko pieskových resp. savých plochách upraviť s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Nosné povrchové úpravy

Matné, nízko savé povrchy priamo upraviť.

Na hrubo pórovitých, ľahko pieskových resp. savých plochách upraviť s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Lesklé alebo hladké podklady (ako lakované, latexové, spečené vrstvy) alkalizovať, zdrsniť alebo zbrúsiť.

Glejové farby

Dôkladne umyť a základovať s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Zabrániť lesklému zaschnutiu Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Prosím, dodržujte technické list príslušných produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie**

Vid' príprava podkladu

Medzivrstva

Podľa potreby zriediť Aviva Ultra-Weiß 4059050063 s max 5% vody.

Vrchná vrstva

Aviva Ultra-Weiß 4059050063 zriediť s max 5% vody.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

Farebné odtiene

Weiß Aviva Ultra-Weiß 4059050063

Aby sa zabezpečila zhoda farebného odtieňa, používať len materiál s rovnakým číslom šarže na jednej ploche.

Prídavné produkty

Aviva Tiefengrund WV 4074000200

Aviva Schimmelex 8309000200

Aviva Fungisan 8308000210

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

ADLER Entfetter 80394

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/Skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.



Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje	Obsah VOC	EU-medzná hodnota pre Aviva Ultra-Weiß Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Ultra Weiß obsahuje < 1 g/l VOC
Kód produktu pre farby a laky	M-DF01	
Technicko-bezpečnostné údaje	Dodrżujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk. Recyklovať len prázdne nádoby, odstrániť možno tekuté zvyšky ako odpad na báze vody, zaschnuté zvyšky materiálu ako vytvrdnuté farby alebo domáci odpad.	

