

**Beton-Siegel****42700 a násl.**

<b>Popis produktu</b>	Vodou ředitelný jednosložkový uzavírací prostředek pro použití v interiéru.	
<b>Speciální vlastnosti</b>	<b>Odolný proti topným olejům podle DIN 53168</b>	
<b>Oblasti použití</b>	<b>Podlahy sklepů, schody, jímky topného oleje Na podlahy garáží a průmyslových prostor doporučujeme vodou ředitelný produkt ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung!</b>	
<b>Způsob nanášení</b>	Natíráním (akrylovým štětcem) Válečkováním (válečkem s krátkým vlasem)	
<b>Příprava podkladu</b>	Důkladně odstraňte znečištění tuky nebo oleje, obzvláště hladké potěry (aglomerátové vrstvy) zdrsňte příp. obruste pro dosažení dostatečné přilnavosti Na zrnitý podklad nejprve aplikujte produkt ADLER Tiefengrund wasser verdünnbar (vodou ředitelný). Doba schnutí cca 5 hodin.	
<b>Základní nátěr</b>	1x ADLER Beton-Siegel, zředěný max. 10 %	
<b>Vrchní nátěr</b>	1x ADLER Beton-Siegel neředěný	
<b>Ředění</b>	Vodou	
<b>Teplota při zpracování a teplota předmětu</b>	Ne nižší než + 10 °C Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí.	
<b>Doba schnutí</b>	Lze přetírat	po cca 3 hodinách
	Na natřené plochy lze vstupovat	po cca 5 hodinách
<b>Pracovní nástroje</b>	Ihned po použití očistěte vodou. Zaschnuté zbytky barvy odstraňte prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer.	
<b>Vydatnost</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> /l na jednu vrstvu	
<b>Velikosti balení</b>	750 ml, 3 l, 9 l	
<b>Skladování</b>	V chladnu, avšak chraňte před mrazem.	
<b>Skladovatelnost</b>	3 roky v originálním uzavřeném obalu	
<b>Barevné odstíny</b>	Křemenově šedá	42700 (základní odstín)
	Šedoběžová	42701
	Betonově šedá	42706
<b>Bezpečnostně technické údaje</b>	Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu. I při zpracovávání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.	