

ADLER Beton-Siegel

42700 ff

Produktbeschreibung	Wasserverdünnbare Einkomponenten-Versiegelung für den Innenbereich.
Besondere Eigenschaften	Heizölbeständig nach DIN 53168
Anwendungsgebiete	Kellerböden, Stiegen, Heizölwannen Für Garagen- und Industrieböden wird ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung wasserverdünnbar empfohlen!
Auftragsart	Streichen (Acrylpinsel) Rollen (Kurzhaar-Roller)
Untergrundvorbereitung	Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich entfernen, besonders glatte Estriche (Sinterschichten) aufräuen bzw. abschleifen, um ausreichende Haftung zu bekommen. Sanden den Untergrund mit ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar vorgrundieren. Trockenzeit: ca. 5 Stunden
Grundierung	1 x mit ADLER Beton-Siegel, max. 10 % verdünnt
Deckanstrich	1 x mit ADLER Beton-Siegel unverdünnt
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 10 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.
Trockenzeit	Überstreichbar nach ca. 3 Stunden Begehbar nach ca. 5 Stunden
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer entfernen.
Ergiebigkeit	6 – 8 m ² /l pro Anstrich
Lieferform	750 ml, 2,5 l; 10 l
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	3 Jahre in original verschlossenen Gebinden
Farbtöne	Kieselgrau 42700 (Basiston) Graubeige 42701 Betongrau 42706
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

09-13 (ersetzt 03-92)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.